

Bona Sportive Paint

Лист технической информации

«Bona Sportive Paint» – специализированная однокомпонентная краска на основе полиуретановой дисперсии для нанесения линий, отметок, разграничения зон на спортивных деревянных полах. Стандартная палитра краски «Bona Sportive Paint» состоит из восьми цветов, которые можно при необходимости смешивать друг с другом, чтобы значительно увеличить количество новых оттенков.

- Обладает хорошей укрывистостью
- Имеет превосходные выравнивающие свойства
- Сертифицирован ассоциацией «FIBA»

Тех. данные

Тип:	1-компонентная полиуретановая дисперсия
Цвета:	Белый, чёрный, синий, голубой, зелёный, красный, оранжевый, жёлтый (См. таблицу снизу)
Содержание ЛОС:	макс. 105 г/л
Разбавление:	Для более низкой вязкости материала можно добавить 10% Bona Retarder.
Время высыхания:	- Линии разметка: не менее 1-2 часов* - Большие зоны/участки: не менее 3-4 часов* *при нормальных климатических условиях 20°C / влажность 50%
Инструмент для нанесения:	Мягкой кистью или валиком с коротким ворсом.
Расход материала:	6-10 м ² / литр (167-100 г/м ²) в один слой = 120-200 м. с ширина линий 50 мм
Маркировка:	Не подлежит (См. паспорт безопасности)
Очистка рабочих инструментов:	Сразу после использования инструменты очищаются водой, затвердевшие остатки лака удаляются только ацетоном
Срок хранения:	Не менее 2 года с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	2 x 1,75 литра (84 коробки на паллете)

	RAL	NCS	PMS
Чёрный	9005	S 9000-N	N/A
Синий	5005	S 3065-R90B	293C
Голубой	5012	1055-B	298C
Зелёный	6018	S 1070-G30Y	361C
Красный	3020	S 1085-Y90R	1795C
Оранжевый	2008	S 0580-Y60R	1645C
Жёлтый	1016	S 0580-Y	Hexachrome YC
Белый	9016	White	N/A

Finishing



Bona[®]

Bona Sportive Paint

Лист технической информации

Подготовка

Обрабатываемая поверхность деревянного напольного покрытия должна быть профессионально отшлифована до чистой древесины, быть сухой и чистой от пыли, масел, воска и других загрязнений, а также покрыта грунтовочным слоем «Bona Sportive Primer» и слоем «Bona Sportive Finish». Перед нанесением краски «Bona Sportive Paint», проведите промежуточную шлифовку/матировку лакированной поверхности. Для контурной разметки линий, отметок или разграничений зон, применяйте подходящую малярную ленту. Уделите особое внимание на то, чтобы лента плотно прилегала к основанию, это поможет избежать попадания краски за пределы контуров.

Обратите внимание, что перед применением, материал должен иметь комнатную температуру. Оптимальные условия работы с материалом от +18 до +25°C и от 40 до 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания материала, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала, температура в помещении не должна быть ниже +16 °C.

Рекомендация

- 1 x Bona Sportive Primer
- 1 x Bona Sportive Finish
- Матировка/Промежуточная шлифовка
- 1-2 x Bona Sportive Paint
- 1-2 x Bona Sportive Finish

Примечание:

Не рекомендуется наносить более двух слоёв лака в день из-за повышенного риска чрезмерного увлажнения (набухания) древесины.

Некоторые виды малярной ленты, для нанесения контурной разметки линий спортивного пола, могут содержать пластификаторы, которые способны размягчить и повредить полиуретанновый лак. Используемая малярная лента должна иметь низкий уровень сцепления к основанию и не должна оставаться на поверхности долгое время.

Применение

1. Хорошо перемешайте краску перед нанесением. Равномерно нанесите материал на поверхность с помощью мягкой кисти или валика с коротким ворсом. Наносите краску плавными движениями и избегайте скопления лака. Следите за тем, чтобы граница покрытия всегда была влажной, это поможет избежать нахлёстов краски. После этого дайте поверхности хорошо высохнуть и если необходимо, то нанесите второй слой.
2. После этого нанесите 1-2 защитных слоя лака «Bona Sportive Finish», при этом соблюдайте указания листа технической информации к данному продукту.

Примечание:

Если слой краски «Bona Sportive Paint» был высушен более 24 часов, в этом случае обязательно произведите матировку этой поверхности с помощью «Bona Scrad Pad», прежде чем нанести защитный слой лака «Bona Sportive Finish».

Finishing



Bona Sportive Paint

Лист технической информации

Уход

«Bona Sportive Paint» никогда не следует использовать в качестве конечной обработки деревянного пола.

Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.

Finishing



Bona[®]