

Bona Sportive Primer

Лист технической информации

«Bona Sportive Primer» – специально разработанная грунтовка на основе чистой полиуретановой дисперсии, полученной из натуральных растительных масел, для покрытия профессионально отшлифованных деревянных спортивных полов. Её отличная адгезия к древесине и снижающие свойства бокового склеивания паркетных планок и досок по кромкам, обеспечивает хорошую основу для дальнейшего нанесения лака «Bona Sportive Finish».

- Грунтовка под лак «Bona Sportive Finish»
- Придаёт древесине тёплый оттенок
- Снижает боковое склеивание
- Сертифицирован ассоциацией «FIBA»

Тех. данные

Тип:	1-компонентная полиуретановая дисперсия
Сухой остаток:	Около 32%
Содержание ЛОС:	макс. 60 г/л
Разбавление:	При необходимости можно добавить «Bona Retarder» (4%) для более длительного открытого времени.
Время высыхания:	2-3 часа при 20°C и 60% относительной влажности
Инструмент для нанесения:	Валик «Bona» из микрофибры или аппликатор «T-bar»
Расход материала:	8-10 м ² /л (100-120 г/м ²) в один слой
Маркировка:	Не подлежит
Очистка рабочих инструментов:	Сразу после использования инструменты очищаются водой, затвердевшие остатки лака удаляются только ацетоном
Срок хранения:	Не менее 1 года с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	2 x 10 литров (24 коробки на паллете)

Подготовка

Обрабатываемая поверхность деревянного напольного покрытия должна быть профессионально отшлифована до чистой древесины, а также должна быть сухой и чистой от пыли, масел, воска и других загрязнений. Для финишной шлифовки рекомендуется использовать машину Bona FlexiSand с насадкой Bona Quattro или Multi Disc и абразивами зернистостью 120.

Обратите внимание, что перед применением, грунтовка «Bona Sportive Primer» должна иметь комнатную температуру. Оптимальные условия работы с материалом от +18 до +25°C и от 40 до 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают

Finishing



FIBA
STUDY CENTRE

Partner

Bona[®]

Bona Sportive Primer

Лист технической информации

время высыхания материала, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала, температура в помещении не должна быть ниже +16 °С.

Рекомендация

- 1 x Bona Sportive Primer
- 1 x Bona Sportive Finish
- Матировка/Промежуточная шлифовка
- 1-2 x Bona Sportive Paint
- 1-2 x Bona Spotive Finish

Примечание:

Не рекомендуется наносить более двух слоёв лака в день из-за повышенного риска чрезмерного увлажнения (набухания) древесины.

Некоторые виды малярной ленты, для нанесения контурной разметки линий спортивного пола, могут содержать пластификаторы, которые способны размягчить и повредить полиуретанновый лак. Используемая малярная лента должна иметь низкий уровень сцепления к основанию и не должна оставаться на поверхности долгое время.

Применение

1. Перед использованием тщательно встряхните банку с материалом, а затем вставьте в горлышко прилагаемый фильтр. Равномерно нанесите материал при помощи валика «Bona» из микрофибры для водных лаков или аппликатора «T-bar». Наносите грунтовку плавными движениями в направлении волокон древесины, избегайте скопления материала. Следите за тем, чтобы граница нанесённого покрытия всегда оставалась влажной и избегайте образования лужиц и нахлёстов. Позвольте поверхности хорошо высохнуть в течение 2-3 часов и нанесите последующий слой лака «Bona Sportive Finish», при этом соблюдайте указания листа технической информации к данному продукту.

Примечание:

Если слой грунтовки «Bona Sportive Primer» был высушен более 24 часов, то матировка, перед нанесением последующего слоя лака, требуется в обязательном порядке!

Уход

«Bona Sportive Primer» никогда не следует использовать в качестве конечной обработки деревянного пола.

Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.

Finishing

