

Bona Rich Tone

Лист технической информации

Bona Rich Tone - средство для предварительной обработки дубовой древесины. Наносится непосредственно на чистую древесину из дуба и придаёт поверхности темно-дымчатый цвет (эффект „копчёного дуба“). В зависимости от желаемого эффекта, цвета, а также уровня защиты, поверхность покрывается защитным слоем Bona Craft Oil / Bona Craft Oil 2K или Bona Hard Wax Oil. Цвет можно изменить или усилить, добавив к средству до макс. 5% пасты Bona Mix Colour.

- Быстро сохнет и легко наносится
- На водной основе и абсолютно без запаха

Тех. данные

Тип:	Лёгкое щелочное вещество на водной основе
Разбавление:	Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться
Время высыхания:	Перед нанесением масла: 5-10 часов* *при нормальных климатических условиях 20°C / влажность 50%
Инструмент для нанесения:	Аппликатор-шваброй с насадкой из микрофибры или мягкой широкой кистью
Расход материала:	8-10 м ² /л (120 - 100 г/м ²) в один слой
Маркировка:	Не подлежит
Очистка рабочих инструментов:	Сразу после использования инструменты очищаются водой
Срок хранения:	Не менее 3 лет с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	3 x 5 литров

Подготовка

Поверхность деревянного напольного покрытия должна быть профессионально отшлифована до чистой древесины, а также должна быть сухой и чистой от пыли, масел, воска и других загрязнений. Для финишной шлифовки рекомендуется использовать машину Bona FlexiSand с насадкой Bona Quattro или Multi Disc и абразивами зернистостью 120.

Обратите внимание, что перед применением, материал должен иметь комнатную температуру. Оптимальные условия работы с материалом от +18 до +25°C и от 40 до 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания материала, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала, температура в помещении не должна быть ниже +16 °C.

Finishing



Bona[®]

Bona Rich Tone

Лист технической информации

Рекомендация

Способ 1:

- 1 x Bona Rich Tone
- 1 x Bona Craft Oil / Bona Craft Oil 2K
- 1-2 x Bona Hard Wax Oil

Способ 2:

- 1 x Bona Rich Tone
- 2 x Bona Hard Wax Oil

Примечание:

Эффект „копченого дуба“ достигается химической реакцией воздействия материала «Bona Rich Tone» с дубильными веществами древесины. Чем больше дубильных веществ в древесине, тем темнее будет её поверхность. Чтобы обеспечить желаемые результаты перед использованием материала «Bona Rich Tone», рекомендуется проверить его на небольшой площади.

Применение

1. Перед использованием тщательно встряхните банку с материалом. Равномерно нанесите материал при помощи аппликатор-швабры с насадкой из микрофибры или мягкой широкой кистью. Наносите материал плавными движениями поочередно, поперёк и в направлении волокон древесины. Следите за тем, чтобы граница покрытия всегда оставалась влажной и избегайте образования лужиц и нахлёстов. После этого дайте поверхности хорошо высохнуть в течение 5-10 часов.
2. Нанесите на поверхность масло «Bona Craft Oil 2K», соблюдая указания листа технической информации к данному продукту и дайте поверхности хорошо высохнуть в течение последующих 12 часов.
3. Затем нанесите на поверхность дополнительный защитный слой масла с твёрдым воском «Bona Hard Wax Oil», также соблюдая указания листа технической информации к данному продукту.

Примечание:

Bona Rich Tone не должен применяться как конечное финишное покрытие!

Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.

Finishing



Bona[®]