

Bona Nordic Tone

Лист технической информации

Bona Nordic Tone - средство на водной основе для предварительной тонировки древесины под масла Bona Craft Oil, Bona Craft Oil 2K или Bona Hard Wax Oil. Придаёт поверхности более насыщенный белый оттенок, уменьшает пожелтение и может быть использовано как на хвойных, так и на лиственных породах древесины. Цвет можно изменить или усилить, добавив к средству до макс. 5% Bona Mix Colour.

- Быстро сохнет и легко наносится
- Интенсивность белого оттенка регулируются за счёт нанесённых слоёв
- На водной основе и абсолютно без запаха

Тех. данные

Тип:	Слабощелочное вещество на водной основе с добавкой белых пигментов
Разбавление:	Продукт полностью готов к применению
Время высыхания:	Между слоями: 1-2 часа* Перед нанесением масла: 5-10 часов* *при нормальных климатических условиях 20°C / влажность 50%
Инструмент для нанесения:	Аппликатор-шваброй с насадкой из микрофибры или мягкой широкой кистью
Расход материала:	8-10 м ² /л (120 - 100 г/м ²) в один слой
Маркировка:	Не подлежит
Очистка рабочих инструментов:	Сразу после использования инструменты очищаются водой
Срок хранения:	Не менее 3 лет с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	3 x 5 литров

Подготовка

Поверхность деревянного напольного покрытия должна быть профессионально отшлифована до чистой древесины, а также должна быть сухой и чистой от пыли, масел, воска и других загрязнений. Для финишной шлифовки рекомендуется использовать машину Bona FlexiSand с насадкой Bona Quattro или Multi Disc и абразивами зернистостью 120.

Обратите внимание, что перед применением, материал должен иметь комнатную температуру. Оптимальные условия работы с материалом от +18 до +25°C и от 40 до 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания материала, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала, температура в помещении не должна быть ниже +16 °C.

Finishing



Bona[®]

Bona Nordic Tone

Лист технической информации

Рекомендация

Способ 1:

1-2 x Bona Nordic Tone

Промежуточная шлифовка бордовым падом Bona SandScrad Pad

2 x Bona Hard Wax Oil

Способ 2:

1-2 x Bona Nordic Tone

Промежуточная шлифовка бордовым падом Bona SandScrad Pad

1 x Bona Craft Oil / Bona Craft Oil 2K

1-2 x Bona Hard Wax Oil

Примечание:

Нанесение Bona Nordic Tone на экзотические породы древесины или термообработанную древесину, может вызвать негативную несовместимость продукции с минералами древесины. В этих случаях рекомендуется проверить продукцию на совместимость на небольшом участке пола.

Применение

Способ 1:

1. Перед использованием тщательно встряхните банку с материалом. Равномерно нанесите материал при помощи аппликатор-швабры с насадкой из микрофибры или мягкой широкой кистью. Наносите материал плавными движениями поочередно, поперёк и в направлении волокон древесины. Следите за тем, чтобы граница покрытия всегда оставалась влажной и избегайте образования лужиц и нахлёстов. После этого дайте поверхности хорошо высохнуть в течение 5-10 часов.
2. После высыхания, произведите промежуточную шлифовку с помощью бордового пада Bona SandScrad Pad и удалите пыль.
3. Затем нанесите на поверхность два защитных слоя масла с твёрдым воском Bona Hard Wax Oil, соблюдая при этом указания листа технической информации к данному продукту.

Чтобы достичь более насыщенный белый оттенок пола, можно добавить в Bona Hard Wax Oil макс. до 5% Bona Craft Oil Frost, после этого тщательно перемешать материал и равномерно нанести на поверхность.

Bona Hard Wax Oil X-Matt поможет сохранить натуральный и естественный внешний вид деревянного пола.

Способ 2:

1. Перед использованием тщательно встряхните банку с материалом. Равномерно нанесите материал при помощи аппликатор-швабры с насадкой из микрофибры или мягкой широкой кистью. Наносите материал плавными движениями поочередно, поперёк и в направлении волокон древесины. Следите за тем, чтобы граница покрытия всегда оставалась влажной и избегайте образования лужиц и нахлёстов. После этого дайте поверхности хорошо высохнуть в течение 5-10 часов.

Finishing



Bona[®]

Bona Nordic Tone

Лист технической информации

2. После высыхания, произведите промежуточную шлифовку с помощью бордового пада Bona SandScrad Pad и удалите пыль.
3. Нанесите на поверхность масло Bona Craft Oil или Bona Craft Oil 2K, соблюдая указания листа технической информации к данному продукту и дайте поверхности хорошо высохнуть в течение последующих 12-24 часов.
4. Затем нанесите на поверхность 1-2 защитных слоя масла с твёрдым воском Bona Hard Wax Oil, соблюдая при этом указания листа технической информации к данному продукту.

Примечание:

Bona Nordic Tone не должен применяться как конечное финишное покрытие!

Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.

Finishing



Bona®