

Bona Rich Tone

Ficha Técnica.

Bona Rich Tone es un pre-tratamiento para suelos de madera de roble, creado para proporcionar una rica coloración marrón oscuro, dando la impresión de roble ahumado. Continuar con una capa de Bona Craft Oil y/o Bona Hardwax Oil directamente, dependiendo del efecto de color deseado y el nivel de protección necesario. Para mejorar o cambiar el color de Bona Rich Tone, se puede añadir, hasta un 5% de Bona MixColour.

- Secado rápido y fácil de aplicar
- Base agua y completamente inodoro

Información técnica

Producto base:	Solución alcalina suave
Dilución:	No diluir
Tiempo de secado:	- Entre aplicaciones: 1-2 horas* - Antes de aplicar el aceite: 5-10 horas* <i>*bajo condiciones normales interiores, 20 °C/60% R.H. Asegurar ventilación apropiada..</i>
Herramientas Aplic.:	Aplicar con aplicador de aceite
Consumo:	aprox. 8-10 m ² /litro depende tipo de madera
Seguridad:	Sin clasificar
Riesgo Ignición:	No
Limpieza:	Limpiar las herramientas con agua y jabón. El material seco puede fregarse con agua y jabón.
Caducidad	3 años desde la fecha de fabricación, en envase original cerrado.
Almacen/transporte:	La temperatura no debe estar por debajo de +5°C o exceder +25°C durante transporte y almacenaje.
Eliminación:	Residuos y envases vacíos deberán tratarse de acuerdo con la normativa local
Tamaños:	3 x 5 litros

Preparaciones

La superficie debe estar bien lijada, seca y libre de polvo de lijado, aceite, cera u otros contaminantes. Permitir que el producto se adapte a la temperatura ambiente y agitar vigorosamente el envase antes de su utilización. Las condiciones óptimas de aplicación son entre 20-25°C y 30-60% de humedad relativa del aire. **Temperatura mínima de uso es de 16°C**

Programa tratamiento

Aplicación en madera no tratada

Alternativa 1

1x Bona Rich Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hardwax Oil

Alternativa 2

1x Bona Rich Tone
2x Bona Hardwax Oil

Acabado



Bona[®]

Bona Rich Tone

Ficha Técnica.

Acabado



Aplicación

1. Utilizar un aplicador, aplicar una capa uniforme de Bona Rich Tone en la dirección de la veta de madera (8-10 m²/litro (120-100 g/m²). Sobreposición húmedo sobre húmedo.
2. Si se desea más intensidad o si la primera aplicación es desigual, podrá aplicarse una segunda capa después de 1-2 horas.
3. Permitir que la aplicación final seque durante 5-10 horas
4. Lijar la superficie suavemente con Bona Scrad Bona colocada en la parte de debajo de la pulidora (bajas rpm). Gire la máquina de forma rápida y sistemática.
5. Pase la aspiradora para eliminar el polvo.
6. Protega la superficie aplicando ya sea Bona Bona Craft Oil o Bona Hardwax Oil, ver la sección: "Programa Tratamiento". Dejar secar por la noche, entre cada aplicación.

Mantenimiento

Bona Rich Tone nunca deberá utilizarse como tratamiento final.

Aviso importante

La información proporcionada, se elabora de acuerdo con el estándar actual y no pretende ser completa. El usuario es responsable de determinar, que el producto y las recomendaciones que aquí se establecen, son las indicadas para el proyecto, el tipo de madera y su estado, antes de la utilización. Bona sólo puede garantizar el producto entregado. Su aplicación profesional, y por lo tanto el éxito de los productos, queda fuera de nuestro control. En caso de duda, realizar una prueba preliminar o ponerse en contacto con el servicio técnico de Bona. El usuario debe leer y comprender toda la información contenida en las etiquetas de los envases y las hojas de información de seguridad, antes de utilizar este producto.