



Malibu Dreams

# Malibu Clay

Svårighetsgrad: **Enkel** | Ytbehandling: **Hard Wax Oil**  
 Borstning: **Frivilligt** | Yta: **Matt**

En jordig nyans med hårdvaxolja för läckert utseende och skydd.

Malibu Clay applicerad på borstad vit ek.  
 Resultatet varierar beroende på det ursprungliga golvet färg och träslag.

Produkter

1 x Bona Craft Oil Clay

1 x Bona Hard Wax Oil Matt

Anvisningar	Torktid:
1. Förbered golvet och avsluta slipningen med kornstorlek 120. Dammsug noggrant.	
2. Vattenpoppa ytan genom att applicera ett tunt lager vatten. En svamp eller kortfibrig roller kan användas för detta ändamål. Använd minimalt med vatten men se ändå till att allt trä fuktas.	12 timmar
3. Rör om oljan noga innan den appliceras på golvet med en rostfri spackel, oljeraka eller vit polerrondell (cirka 30 m <sup>2</sup> /liter).	15-30 min
4. Efter 15-30 minuter, polera ytan med en polermaskin med röd rondell.	15-30 min
5. Behandla golvet med olja ytterligare en gång.	
6. Efter ytterligare 15-30 minuter, avlägsna överflödig olja med bomullstrasar. Låt torka.	12 timmar
7. Dammsug ytan och applicera ett lager med Bona Hard Wax Oil Matt med en Bona Microfiber Roller 5 mm (20-24 m <sup>2</sup> /liter). Låt torka.	12-24 timmar

## Övrig information

- Vi rekommenderar att alltid vattenpoppa ytan innan oljan appliceras för att säkerställa färgens intensitet och jämnhet.

I den här guiden beskrivs den övergripande behandlingsprocessen för trägolv. Guiden ersätter inte teknisk information och säkerhetsdatablad. Dessa ändras löpande och måste läsas före användning. De föreslagna torktiderna är typiska torktider vid 20 °C/60 % RH, och måste justeras efter det lokala inomhusklimatet.