

Malibu Dreams

# Malibu Rock

Svårighetsgrad: **Enkel** | Ytbehandling: **Craft Oil Graphite**  
 Borstning: **Frivilligt** | Yta: **Naturligt matt**

Grafitgrått och trä i en rustik och elegant kombination.

Malibu Rock applicerad på borstad vit ek.  
 Resultatet varierar beroende på det ursprungliga golvet färg och träslag.

| Produkter   |
|---|
|  <p><b>Bona Craft Oil Graphite</b></p> |

| Anvisningar  | Torktid:     |
|--|--------------|
| 1. Förbered golvet och avsluta slipningen med kornstorlek 120. Dammsug noggrant.   |              |
| 2. Vattenpoppa ytan genom att applicera ett tunt lager vatten. En svamp eller kortfibrig roller kan användas för detta ändamål. Använd minimalt med vatten men se ändå till att allt trä fuktas. | 12 timmar    |
| 3. Rör om oljan noga innan den appliceras på golvet med en oljeraka eller röd polerrondell (cirka 20 m <sup>2</sup> /liter).   |              |
| 4. Efter 15-30 minuter, polera ytan med en polermaskin med röd rondell.  | 15-30 min    |
| 5. Behandla golvet med olja ytterligare en gång.   |              |
| 6. Efter ytterligare 15-30 minuter, avlägsna överflödig olja med bomullstrasor.  | 15-30 min    |
| 7. Polera slutligen med en Bona Wool Pad för en perfekt yta.   | 12-24 timmar |

#### Övrig information

- Vi rekommenderar att alltid vattenpoppa ytan innan oljan appliceras för att säkerställa färgens intensitet och jämnhet.

I den här guiden beskrivs den övergripande behandlingsprocessen för trägolv. Guiden ersätter inte teknisk information och säkerhetsdatablad. Dessa ändras löpande och måste läsas före användning. De föreslagna torktiderna är typiska torktider vid 20 °C/60 % RH, och måste justeras efter det lokala inomhusklimatet.