

Nordic Shimmer

Nordic Milk

Svårighetsgrad: **Enkel**



Ytbehandling: **Craft Oil Frost**

Borstning: **Frivilligt**

Yta: **Naturligt matt**

Vitpigmenterad olja masseras in i trägolvet för att jämna ut detaljer och ge extra lyster.

Nordic Milk applicerad på borstad vit ek.
Resultatet varierar beroende på det ursprungliga golvet färg och träslag.

Produkter
 <p>Bona Nordic Tone</p>
 <p>Bona Craft Oil Frost</p>

Anvisningar	Torktid:
1. Förbered golvet och avsluta slipningen med kornstorlek 120. Dammsug noggrant.	
2. Applicera Bona Nordic Tone med en applikator (8-10 m ² /liter).	5-10 timmar
3. Rör om oljan noga innan den appliceras på golvet med en oljeraka eller röd polerrondell (cirka 20 m ² /liter).	
4. Låt oljan absorberas i 15-30 minuter. Polera ytan med en polermaskin med röd rondell och tillför mer olja vid behov.	15-30 min
5. Efter ytterligare 15-30 minuter, avlägsna överflödiga olja med bomullstraror.	15-30 min
6. Polera slutligen med en Bona Wool Pad för en perfekt yta.	12-24 timmar

Övrig information

- För att skydda pigmenteringen, överväg att applicera ett lager med Bona Hardwax som avslutande behandling. Den extra matta versionen är att föredra för att bevara utseendet.

Särskild åtgärd

För högre slitstyrka och för att skydda pigmenteringen, rekommenderar vi att avsluta behandlingen med ett lager Bona Hardwax Oil.

I den här guiden beskrivs den övergripande behandlingsprocessen för trägolv. Guiden ersätter inte teknisk information och säkerhetsdatablad. Dessa ändras löpande och måste läsas före användning. De föreslagna torktiderna är typiska torktider vid 20 °C/60 % RH, och måste justeras efter det lokala inomhusklimatet.