

Bona Traffic Natural

Tekniskt datablad

Det är något speciellt med rent trä. Bona Traffic Natural förseglar och skyddar och bevarar samtidigt utseendet och känslan av rent trä. Olika konventionella lacker känns ytan som rent, fint slipat trä. För bästa intryck av rent trä kombineras Bona Traffic Natural med ett lager Bona Natural. Bona Traffic Natural är baserad på en unik Traffic formel som är din garanti för långvarig slipstyrka och pålitligt resultat.

- Utseende och känsla av rent trä tillsammans med Bona Natural
- Överlägset skydd i offentliga miljöer
- Lätt och säkert att applicera
- GreenGuard-certificerad för låga emissioner inomhus
- Icke gulnande



Tekniska data

Produkttyp:	2-komponent vattenburen polyuretan
Torrhalt:	33%
VOC:	max 100 g/liter (inkl. härdare)
Glansgrad (60°):	6-8%
Blandningsförhållande:	1 del härdare till 10 delar Bona Traffic Natural
Spädning:	Produkten behöver inte förtunnas. Bona Retarder kan tillsättas, max 4%, vid torra och varma klimatförhållanden.
Pot life:	4 timmar vid 20°C (kortare vid högre temperaturer)
Torktid:	- Slipning: 3-4 timmar* - Lätt användning: 24 timmar* - Genomhärdad: 7 dagar* <i>*vid normala klimatförhållande, 20 °C/60% R.F.</i>
Verktyg:	Bona Microfiber Roller
Åtgång:	8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) per strykning
Säkerhet:	Bona Traffic Natural: Inte märkningspliktig Härdare: Märkningspliktig (se säkerhetsdatablad)
Rengöring:	Tryck ut/Stryk av lacken från verktygen innan de rengörs med vatten. Torkad lack kan rengöras med Aceton.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad original förpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	3 x 4.95 liter inkl. härdare (36 lådor per pall)
Certifications:	GreenGuard DIBt godkänd EN 13501-1; Flamskyddshämmande EN 71-3; Godkänd för applicering på leksaker

Förberedelse

Se till att golvet är aklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts. För bästa resultat avsluta slipningen med Bona Quattrodisk eller Multidisk slippapper 8300 (blått) korn 120.

Låt lacken nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 30-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. Lägsta temperatur för användning är 13°C.

Ytbehandling 



Bona Traffic Natural

Tekniskt datablad

Ytbehandling



Behandlingsschema

Utseende av nyslipat golv

1x Bona Natural
Lätt mellanslipning
2x Bona Traffic Natural

Nyslipade obehandlat trä:

1x Bona grundlack eller Bona
Craftoil 2k
2-3x Bona Traffic Natural

Obs! Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning. Säkerställ god ventilation under torktiden. Dåliga torkförhållanden kan resultera i svag lackfilm och dålig vidhäftning.

Bona Traffic Natural kan också användas till överlackering av tidigare lackerade ytor, se separat instruktion för överlackering.

Applicering

1. Skaka dunken med Traffic Natural väl. Tillsätt en flaska härdare. Skaka dunken omedelbart noga under ca 1 minut. Sätt sedan i filtret. Om mindre mängder lack skall blandas rekommenderar vi att Bona mixing bottle används.

Blandningen lack/härdare måste användas inom 4 timmar.

2. Stryk ut Traffic Natural med en Bona Roller. Applicera jämnt med mjuka rörelser och avsluta i träets längdriktning. Bibehåll en "våt" kant utmed behandlade sektioner och överlappa vått-i-vått. Låt torka ordentligt innan nya lager påföres. Observera att torktiden blir något längre för varje lager.
3. Mellanslipa vid behov med slipnät eller Bona Scrad System korn 150 (eller finare) och dammsuga noga innan det sista lagret appliceras. **Obs!** Om det föregående lagret lack fått torka mer än 24 timmar krävs alltid en mellanslipning.

Golvet kan försiktigt beträdas cirka 8 timmar efter den sista strykningen. Låt ytan torka minst en vecka innan mattor eller annan golvbeläggnings läggs på, eller ytan belastas med tunga föremål. Undvik att våtmoppa golvet första veckan.

Underhåll

Rengör golvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner och en mikrofiberduk. För golv i offentlig miljö kan det vara nödvändigt att introducera ett maskinbaserat städprogram. Som en del i ett underhåll kan golvet strykas med nya lager Traffic Natural innan slitaget når ner till träet och leder till omfattande renovering. Vid överlackering av ytan se överlackeringsinstruktioner och detaljerade underhållsinstruktioner på www.bona.com

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.