

Bona Amber

Tekniskt datablad

Bona Amber är en produkt med utmärkta egenskaper för mellanslipning. Produkten färggyller ditt trägolv med en varm, bärnstensfärgad infärgning likt traditionella, lösningsmedelsburna lacker, men utan lösningsmedel. Produkten används framför allt på ek och mörkare träslag inklusive tropiska träslag med och utan golvvärme.

- Varm, bärnstensfärgad infärgning
- Fungerar utmärkt på trägolv med golvvärme
- Utmärkta slipegenskaper
- Minimerar risken för sidlimning
- GreenGuard-certifierad för låga emissioner inomhus



Tekniska data

| | |
|--------------------|---|
| Lacktyp: | Pigmenterad 1-komponent vattenburen grundlack av polyuretan |
| Torrhalt: | 32% |
| VOC: | max 95 g/liter |
| Spädning: | Spädes vid behov med 4% Bona Retarder för längre öppentid. |
| Torktid: | 1-2 timmar vid 20°C/60% R.F |
| Verktyg: | Bona microfleece Roller |
| Åtgång: | 8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) per strykning |
| Säkerhet: | Ej märkningspliktig |
| Rengöring: | Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med acetone. |
| Hållbarhet: | 1 år från tillverkningsdatum i öppnad originalförpackning. |
| Lagring/transport: | Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport. |
| Avfall: | Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast. |
| Pack size: | 3 x 5 liter |
| Certifications: | GreenGuard DIBt godkänd |

Förberedelser

Tillse att golvet är acklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts. För bästa resultat avsluta slipningen med Bona Quattro eller Multi Disc med slippapper 8300 (blått) korn 120.

Låt lacken nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 40-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för bruk är 13°C.**

Utseendet på etikettens färgskala på dunken ger en indikation om produktens infärgningsegenskaper, men kan aldrig förväntas ge exakt det resultat på färdigt golv. Resultatet bero på träslag, slipning, kvaliteten på träet mm. Gör alltid ett färgprov på aktuellt golv.

Ytbehandling



Bona[®]

Bona Amber

Tekniskt datablad

Ytbehandling



Treatment schedule

Obehandlat trä:

- 1x Bona Amber
Lätt slipning korn 150
- 1x Bona Amber
- 1-2x Bona Vattenbaserad topplack

Obs! Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning.

Application

1. Stryk ut lacken med en Bona Roller. Applicera jämnt med mjuka rörelser och avsluta appliceringen i träets längdriktning. Bibehåll en "våt" kant utmed behandlade sektioner och överlappa vått-i-vått. Låt torka ordentligt innan nya lager lack påføres. Torktiden blir något längre för varje lager.
2. Mellanslipa med slipnät eller Bona Scrad System korn 150 (eller finare).
3. Avlägsna slipdamm och applicera ytterligare en strykning Bona Amber och låt torka.
4. Applicera 1-2 strykningar vattenburen topplack från Bona beroende på lokalens slitstyrkekrav.

Maintenance

Bona Amber skall aldrig används för slutbehandling av golvet.

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.