

Bona Intense

Tekniskt datablad

Bona Intense är en grundlack som ger en medelstark infärgning. Produkten har utmärkta egenskaper för mellanslipning och är mycket lämplig för trägolv med golvvärme. Produkten kan användas på alla typer av träslag och speciellt på exotiska träslag, fungerar också bra på golv med stor rörlighet så som plankgolv och kubbgolv.

- Medelstark träinfärgning
- Utmärkta slipegenskaper
- Fungera bra på trägolv med golvvärme
- Reducerar risken för sidlimning
- GreenGuard-certifierad för låga emissioner inomhus



Tekniska data

Lacktyp:	Vattenbaserad 1-komponent grundlack av polyuretan
Torrhalt:	ca 32%
VOC:	max 60g/liter
Spädning:	Spädes vid behov med 4% Bona Retarder för längre öppentid.
Torktid:	1-2 timmar vid 20°C/60% R.F.
Verktyg:	Bona Microfleece Roller
Åtgång:	8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) per strykning
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med aceton.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad orginalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	3 x 5 liter
Certifikat:	GreenGuard DIBt godkänd EN 13501-1; Brandklassificering EN 71-3; Applicering på leksaker

Förberedelser

Se till att golvet är acklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts. För bästa resultat avsluta slipningen med Bona Quattrodisk eller Multidisk med slippapper 8300 (blått) korn 120.

Låt lacken nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 30-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för bruk är 13°C.**

Utseendet på etikettens färgskala på dunken ger en indikation om produktens infärgningsegenskaper, men kan aldrig förväntas ge exakt det resultat på färdigt golv. Resultatet bero på träslag, slipning, kvalitet på träet mm. Gör alltid ett färgprov på aktuellt golv.

Ytbehandling



Bona[®]



Behandlingsschema

Obehandlat trä:

- 1x Bona Intense
Lätt slipning korn 150
- 2-3x Bona Vattenburen Topplack

Obs! Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning.

Applicering

1. Stryk ut lacken med en Bona Roller. Applicera jämnt med mjuka rörelser och avsluta appliceringen i träets längdriktning. Bibehåll en "våt" kant utmed behandlade sektioner och överlappa vått-i-vått. Låt torka ordentligt innan nya lager lack påføres. Torktiden blir något längre för varje lager.
2. När ytan torkat mellanslipas golvet med Bona Scrad system eller ett slipnät korn 150 eller finare.
3. Avlägsna slipdamm och applicera 2-3 strykningar vattenburen topplack från Bona.

Underhåll

Bona Intense skall aldrig används för slutbehandling av golvet.

Mer information kan hämtas från www.bona.com

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.