



# Bona LinoPrime

## WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG



2K-Grundierung auf Wasserbasis zur Porenfüllung von Linoleumböden.

Schnell trocknende Grundierung auf PUR-Basis für die Porenfüllung von grundgereinigten und geschliffenen Linoleumböden. Durch die Anwendung wird eine gleichmäßigere Oberflächenerscheinung erzielt und gleichzeitig das Saugverhalten des Bodenbelags vermindert. Auf Bona LinoPrime kann bereits nach 1 Stunde weitergearbeitet werden.

- Füllt die Poren und reduziert die Saugfähigkeit
- Ultraschnelle Trocknung
- Geringer Verbrauch
- Ideal für Linoleumböden



# Bona LinoPrime

## WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

### TECHNISCHE DATEN

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basis:</b>               | 2-komponentige, wasserbasierte Polyurethan Grundierung                                                                                                                                                                                               |
| <b>Festkörpergehalt:</b>    | Ca. 23%                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mischungsverhältnis:</b> | 1 Teil Bona LinoPrime Hardener auf 19 Teile Bona LinoPrime                                                                                                                                                                                           |
| <b>Topfzeit:</b>            | Max. 3 Stunden bei 20°C (bei höheren Temperaturen kürzer)                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verdünnung:</b>          | Falls erforderlich, mit 4 % Bona Extender verdünnen, um die Verarbeitungszeit zu verlängern.                                                                                                                                                         |
| <b>Trockenzeit:</b>         | 1-2 Stunden (20°C/60% rel. Luftfeuchte)                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftragsgerät:</b>       | Bona Microfibre Roller (11 mm Flor)                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Auftragsmenge:</b>       | 20-25 m²/Liter (≈50-40 g/m²)                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Giscode:</b>             | W2/DD+                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sicherheit:</b>          | Grundierung: nicht kennzeichnungspflichtig<br>Härter/Hardener: kennzeichnungspflichtig, s. Sicherheitsdatenblatt                                                                                                                                     |
| <b>Werkzeuge reinigen:</b>  | Werkzeuge von Materialresten mit möglichst wenig Wasser befreien, getrocknetes Material kann mit Aceton entfernt werden. Alle Abfälle in einer zugelassenen Abfallentsorgungsanlage entsorgen – nicht in den Abfluss oder die Kanalisation schütten. |
| <b>Lagerfähigkeit:</b>      | Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lagerung/Transport:</b>  | Nicht unter +5°C lagern u. transportieren, und nicht über +30°C                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gebindeentsorgung:</b>   | Deutschland: über DSD<br>Österreich: über Bonus Nr. 3551                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lieferform:</b>          | 3 x 5 Liter inkl. Härter                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zertifikate:</b>         | Emicode EC1PLUS sehr emissionsarm<br>EN 71-3 (Oberflächen von Kinderspielzeugen)                                                                                                                                                                     |

*Beachten Sie auch die Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern*



# Bona LinoPrime

## WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

### OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Es muss darauf geachtet werden, dass der Bodenbelag vollständig frei von Verunreinigungen ist, die die Haftung von Bona LinoPrime negativ beeinträchtigen. Die Entfernung von Polishes, Pflegebehandlungen oder anderen Verunreinigungen ist ein wichtiger Schritt für die erfolgreiche Anwendung von Bona LinoPrime. Bona hat je nach Bodenbelagstyp und verfügbarer Ausstattung mehrere mögliche Lösungen entwickelt. Bitte konsultieren Sie hierzu unser Bona Resilient Team. I. d. R. wird die Oberfläche je nach Verschmutzungsgrad und Bedarf mit Bona PowerRemove R gereinigt. Generell sollte der Boden gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Trennschichten sein. Der letzte Schleifgang sollte

immer mit dem Diamond Abrasive System im Nassschleifverfahren durchgeführt werden (Korn 80 bei Bona Pure Colour, Korn 120 bei Bona Pure HD). Testen und bewerten Sie immer die Haftung vorab, um die Verträglichkeit mit der Oberfläche sicherzustellen, bevor Sie den gesamten Boden behandeln.

Optimale Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 18-22°C und 40-60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit, während niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit die Trocknungszeit verlängern.

### VERSIEGELUNGSEMPFEHLUNGEN

#### Renovierung von Linoleumböden:

- 1 x Bona LinoPrime
- 1-2 x Bona Pure Colour
- 1 x Bona Pure HD



# Bona LinoPrime

## WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

### VERARBEITUNG

1. Schütteln Sie die Grundierung gründlich und gießen Sie das Material aus dem Original-Gebinde in einen Bona-Mischeimer
2. Geben Sie langsam eine Flasche Bona LinoPrime Härter in den Eimer, während Sie die Mischung maschinell umrühren. Mindestens eine Minute lang gründlich umrühren.  
**Hinweis: Der Härter darf nicht direkt in das Original-Gebinde gegeben werden, es ist nur eine externe Durchmischung möglich.** Beim Mischen kleinerer Mengen an Grundierung ist darauf zu achten, dass das richtige Verhältnis zwischen Härter und Grundierung eingehalten wird. Lassen Sie die Mischung mindestens fünf Minuten vorreagieren, bevor Sie diese dann verwenden. Verwenden Sie die Mischung innerhalb der empfohlenen Topfzeit (max. 3 Stunden).
3. Tragen Sie Bona LinoPrime mit dem Bona Microfibre Roller (11 mm Flor) auf. Rollen Sie mit einer gleichmäßigen, fließenden Bewegung, und vermeiden Sie Pfützenbildungen.

Der Verbrauch liegt bei ca. 20-25 m<sup>2</sup>/Liter.

Um den Trocknungsprozess zu unterstützen und zu beschleunigen, können geeignete Ventilatoren eingesetzt werden.

Eine Überversiegelung mit Bona Pure Colour oder Bona Pure HD ist bereits nach 1 Stunde möglich, und sollte spätestens nach 24 Stunden erfolgen. Bei Überschreitung dieses Zeitfensters (> 24 Std.) ist vor dem Überlackieren ein Zwischenschliff mit einem Bona Scrad Pad erforderlich. Fläche im Anschluss entsprechend entstauben (staubsaugen und nebelfeucht reinigen).

Abfälle und restentleerte Gebinde müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden, Produktreste nicht in die Abwässer/ Kanalisation geben.

**WARNUNG:** Linoleumböden und andere poröse Bodenbeläge nehmen leicht Wasser auf. Wenn eine chemische oder nasse Entfernung von alter Politur oder einem anderen Pflegemittel vorgenommen wird, muss der Boden unter guten Bedingungen mindestens 24 Stunden trocknen. Zur Unterstützung des Trocknungsprozesses können Ventilatoren eingesetzt werden. Beachten Sie, dass noch verbliebenes Restwasser und Reinigungschemikalien am Bodenbelag zu Haftungsstörungen führen können!

### WICHTIG!

Bona LinoPrime nur als Grundierung verwenden, und nicht als Endversiegelung.



# Bona LinoPrime

## WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

**Bitte unbedingt beachten:**

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

**Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349**

**Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282**