

Bona Oil 35



Härtendes Öl zur Pflege und Basisbehandlung von Holzböden.

Bona Oil 35 ist ein härtendes Öl zur Pflege und Basisbehandlung von Holzböden. Aus pflanzlichen Ölen hergestellt.

- Aus pflanzlichen Ölen hergestellt
- Ideal zur Pflege imprägniert geölter Flächen
- Auch als Öl für geschliffene Holzböden im Innenbereich geeignet



Bona Oil 35

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Modifizierte Pflanzenöle
Festkörpergehalt:	Ca. 35%
Verdünnung:	Nicht verdünnbar
Trockenzeit:	Zwischen den Aufträgen: 20 - 30 Minuten* Leichte Nutzung: 12 - 18 Stunden* Endhärte: ca. 1 Woche *Unter normalen raumklimatischen Bedingungen, 20°C/60% rel. LF
Auftragsgerät:	Helle öl- und lösemittelbeständige Gummispachtel, rostfreie Edelstahlspachtel, Bona Woolpad.
Auftragsmenge:	Basisöl für rohes, geschliffenes Holz: ca. 10 - 20 m²/Liter Pflegeöl: ca. 50 - 100 m²/Liter
Giscode:	Ö20+
Brandgefahr:	Ja. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt. Gefahr der Selbstentzündung.
Sicherheit:	Kennzeichnungsfrei
Werkzeuge reinigen:	Können unmittelbar nach dem Benutzen mit Testbenzin gereinigt werden. Angetrocknetes Material kann u. U. mit Terpentinersatz entfernt werden
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 3 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern u. transportieren, und nicht über +25°C
Gebindeentsorgung:	Deutschland: DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
Lieferform:	2 x 5 Liter 6 x 1 Liter

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.



Bona Oil 35

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Letzter Schliff mit Schleifgitter Korn 120. Als Pflegeöl muss der imprägniert geölte Boden sauber, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein.

Material auf Raumtemperatur bringen und gründlich aufschütteln. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt

zwischen 20 - 25°C und 30 - 60% rel. Luftfeuchtigkeit. Hohe Temperaturen und eine geringe Luftfeuchtigkeit verringern die Trockenzeit, während niedrige Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit die Trockenzeit verlängern. Die Mindesttemperatur für die Verarbeitung beträgt 16°C.

Sorgen Sie für eine gute Belüftung während der gesamten Anwendung und Trocknungs-/Aushärtungszeit.



Bona Oil 35

VERARBEITUNG

Unbehandeltes Holz:

1. Tragen Sie das Öl mit einem Gummiwischer oder einer rostfreien Edelstahlspachtel auf. Hinterlassen Sie dabei keine Ölpfützen.
2. Verteilen Sie das Öl nach 20-30 Minuten erneut auf den saugfähigeren Stellen. Tragen Sie bei Bedarf mehr Öl auf.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 bis die Oberfläche gesättigt ist. Die Anzahl der erforderlichen Aufträge richtet sich nach der Holzart, jedoch sind i.d.R. 2-3 Aufträge ausreichend.
4. Polieren Sie den Boden 30 Minuten nach dem letzten Auftrag mit einer Einscheibenmaschine und einem grünen Pad. Arbeiten Sie dabei kreuzweise.
5. Entfernen Sie überschüssiges Öl mit Bona Waffeltüchern.
6. Der Boden sollte 12-18 h trocknen, bevor er betreten werden darf. Falls der Boden fleckig erscheint, können Sie etwas Öl auf ein Bona Waffeltuch geben und den Boden mit einer Maschine polieren. Polieren Sie erneut nach 1 h mit sauberen Bona Waffeltüchern.
7. Polieren Sie den Boden mit einem Bona Woolpad oder einem roten Pad
8. Lassen Sie den Boden vor der erneuten Nutzung 24 h trocknen.

Pflege:

Reinigen Sie die Oberfläche und entfernen Sie losen

Schmutz. Es wird empfohlen, stark verschmutzte Böden zunächst mit der Bona Deep Clean Solution (5% dem Wasser zusetzen) zu reinigen und trocknen zu lassen.

1. Legen Sie ein rotes Pad über ein Baumwolltuch und schütten Sie etwa 0,1 l Öl in die Mitte des Pads. Tuch und Pad unter eine Einscheibenmaschine legen und verteilen Sie das Öl. Geben Sie bei Bedarf mehr Öl hinzu.
2. Bewegen Sie die Maschine kreuzweise und schließen Sie in Maserungsrichtung ab. Behandeln Sie Ecken und Kanten per Hand mit einem ölgetränkten Tuch. Öl immer dünn auftragen, Fläche ggf. mit Bona Waffeltüchern trockenreiben.
3. Lassen Sie den Boden mindestens 1 h trocknen und polieren Sie ihn erneut mit einem Bona Woolpad oder einem roten Pad.
4. Der Boden sollte 12 h trocknen, bevor er wieder betreten werden darf.

Bitte separate Pflegeanweisung beachten.

Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungs-technik.

Weitere Produktinformationen, Pflegeanweisungen und Sicherheitsdatenblätter sind unter www.bona.com/de verfügbar.

WARNUNG: BONA OIL 35 ENTHÄLT TROCKNENDE ÖLE. GEFAHR DER SELBSTENTZÜNDUNG. GETRÄNKTE LAPPEN ODER ÄHNLICHES NUR IN GESCHLOSSENEN METALLBEHÄLTERN ODER IN WASSER AUFBEWAHREN



Bona Oil 35

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282