



Bona Quick

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Gel Grundierung mit heller Holzfärbung



Wasserbasierte 1-Komponenten-Grundierung mit gelartiger Konsistenz und hoher Viskosität.

Eine hoch viskose Spachtelgel-Grundierung. Einsatzbereich als Grundierung für das rohe, geschliffene Holz, ohne dass ein anschließender Zwischenschliff erforderlich wird. Geeignet auch zwischen den Lackschichten nach einem Zwischenschliff, um kleinere Fugen und Vertiefungen zu verschließen, zur Erzielung einer makellosen Oberfläche. Bona Quick bewirkt eine minimale Anfeuerung – eine helle Holzoptik bleibt erhalten. Die endgültige Erscheinung der Oberfläche ist auch abhängig von der Wahl der anschließenden Oberflächenversiegelung.

- Schnell trocknendes Spachtelgel
- Verschließt kleinere Kratzer und Fugen
- Als Grundierung geeignet, sowie nach einem Lackzwischenchliff
- Einfacher Spachtelauftrag



Bona Quick

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Gel Grundierung mit heller Holzfärbung

TECHNISCHE DATEN

Basis:	1-komponentige, wasserbasierte Spachtelgrundierung
Festkörpergehalt:	Ca. 40%
Verdünnung:	Nicht verdünnen
Trockenzeit:	Ca. 1 - 2 Std. (20°C / 60% rel. Luftfeuchte)
Auftragsgerät:	Rostfreie Edelstahlspachtel
Auftragsmenge:	Unbehandeltes Holz: 25 – 35 m ² /Liter (ca. 40 – 30 g/m ²) je Auftrag Nach dem Lackzwischenstrich: ca. 50 m ² /Liter (ca. 20 g/m ²)
Giscode:	W2+
Sicherheit:	Kennzeichnungsfrei
Werkzeuge reinigen:	Werkzeuge von Materialresten mit möglichst wenig Wasser befreien, getrocknetes Material kann mit Aceton entfernt werden. Alle Abfälle in einer zugelassenen Abfallentsorgungsanlage entsorgen – nicht in den Abfluss oder die Kanalisation schütten.
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 1 Jahr ab Herstellungsdatum.
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
Lieferform:	5 Liter Gebinde
Zertifikate:	Greenguard

Das Sicherheitsdatenblatt von Bona Quick ist zu beachten.

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Schliff ist die Einscheibenmaschine Bona Flexisand mit dem Quattro Teller, und Schleifmittel Körnung 120 zu verwenden. Das Produkt sollte Raumtemperatur haben und muss vor dem

Gebrauch gut geschüttelt werden. Optimale Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 18 - 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 – 60%. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit. **Die Mindesttemperatur für die Verwendung beträgt 13 °C.**



Bona Quick

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Gel Grundierung mit heller Holzfärbung

VERSIEGELUNGSEMPFEHLUNGEN

Als Grundierung aufs rohe Holz:

3 x Bona Quick + 2 x Bona Versiegelung (frei wählbar aus dem Bona Parkettlack-Sortiment)

Nach dem Lackzwischenschliff

1-2 x Bona Quick + 1 x Bona Versiegelung (frei wählbar aus dem Bona Parkettlack-Sortiment)

Die Trockenfilmdicke der gesamten Versiegelung darf

max. 100 g/m² nicht überschreiten.

Insbesondere bei Bunthölzern, oder Problemhölzern (Buche, Kirschbaum, Räuchereiche o. ä.) könnten Spachtelschläge auftreten, sofern Bona Quick als Grundierung auf dem rohen Holz verwendet wird. Hier wäre dann ggf. eine Rollgrundierung wie Bona Classic UX auf dem rohen, geschliffenen Holz ratsam.

VERARBEITUNG

1. Grundierung mit einer rostfreien Edelstahlspachtel auftragen. Auf einen gleichmäßigen Spachtelauftrag ist zu achten.
2. Grundierung trocknen lassen und anschließend direkt zweiten Auftrag kreuzweise zum ersten Auftrag aufspachteln.
3. Trocknen lassen und dritten Auftrag aufspachteln.

Nach Trocknung direkt mit dem Versiegelungsaufbau fortfahren!

In der Regel entsteht keine Holzaufrauung, so dass ein anschließender Lackzwischenschliff im Aufbau entfällt. Sollte es dennoch erforderlich sein, so wird dies zwischen den beiden folgenden Versiegelungsaufträgen durchgeführt. Bona Quick kann selbst direkt nicht zwischengeschliffen werden.

Bona Quick nur als Grundierung verwenden, und nicht als Endversiegelung.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282