



# Bona Intense

## WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Für eine mittlere Anfeuerung des Holzes



Wasserbasierte 1-Komponenten-Grundierung, die für eine mittlere Anfeuerung des Holzes sorgt.

Bona Intense bewirkt eine mittlere Anfeuerung des Holzes, hat hervorragende Abriebeigenschaften und ist ideal für Parkett & Holzböden auf Heizestrichen, Holzpflaster und Dielenböden. Geeignet für nahezu alle Holzarten und insbesondere für Tropenhölzer.

- Mittlere Anfeuerung des Holzes
- Hervorragende Abriebeigenschaften
- Erste Wahl für Holzböden auf Heizestrichen
- Reduziert die Seitenverleimung



# Bona Intense

## WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Für eine mittlere Anfeuerung des Holzes

### TECHNISCHE DATEN

<b>Basis:</b>	1-komponentige, wasserbasierte Polyurethan Grundierung
<b>Festkörpergehalt:</b>	Ca. 32%
<b>Verdünnung:</b>	Falls erforderlich, mit 4 % Bona Extender verdünnen, um die Verarbeitungszeit zu verlängern.
<b>Trockenzeit:</b>	Ca. 1 - 2 Std. (20°C / 60% rel. Luftfeuchte)
<b>Auftragsgerät:</b>	Bona Roller (Microfiber 11 mm, oder Wasserlackrolle)
<b>Auftragsmenge:</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /Liter (120 – 100 g/m <sup>2</sup> ) pro Auftrag
<b>Giscode:</b>	W3+
<b>Sicherheit:</b>	Kennzeichnungsfrei
<b>Werkzeuge reinigen:</b>	Werkzeuge von Materialresten mit möglichst wenig Wasser befreien, getrocknetes Material kann mit Aceton entfernt werden. Alle Abfälle in einer zugelassenen Abfallentsorgungsanlage entsorgen – nicht in den Abfluss oder die Kanalisation schütten.
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 1 Jahr ab Herstellungsdatum.
<b>Lagerung/Transport:</b>	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
<b>Gebindeentsorgung:</b>	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
<b>Lieferform:</b>	3 x 5 Liter
<b>Zertifikate:</b>	DIBt Z-157.10-97 und Z-157.10-98 EC2 emissionsarm GreenGuard EN 13501-1; Reaction to fire

Das Sicherheitsdatenblatt von Bona Intense ist zu beachten.

### OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Schliff ist die Einscheibenmaschine Bona Flexisand mit dem Quattro Teller, und Schleifmittel Körnung 120 zu verwenden. Das Produkt sollte Raumtemperatur haben und muss vor dem Gebrauch gut geschüttelt werden. Optimale Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 18 - 25°C und einer relativen

Luftfeuchtigkeit von 30 – 60%. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit. Bei trockenen und/oder warmen Bedingungen ist es empfehlenswert max. 4% Bona Extender hinzuzufügen, um die offene Zeit zu verlängern, und das Risiko von Überlappungen zu reduzieren. **Die Mindesttemperatur für die Verwendung beträgt 13 °C.**



# Bona Intense

## WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Für eine mittlere Anfeuerung des Holzes

### VERSIEGELUNGSEMPFEHLUNGEN

1 x Bona Intense + 2 x Bona Versiegelung (frei wählbar aus dem Bona Parkettlack-Sortiment)

#### Beachten:

• Auf Bona Intense muss spätestens nach 24 Stunden Trockenzeit der erste Lackauftrag erfolgen, ansonsten ist ein Zwischenschliff erforderlich

### VERARBEITUNG

1. Schütteln Sie das Gebinde vor Gebrauch gut auf und setzen Sie den mitgelieferten Filter ein. Gießen Sie die Grundierung in einen sauberen, trockenen Behälter.
2. Tragen Sie Bona Intense mit einem Bona Roller (Microfiber 11 mm, oder Wasserlackrolle) gleichmäßig auf, wobei Sie mit der Holzmaserung abschließen. 8 – 10 m<sup>2</sup>/Liter und Pfützenbildungen vermeiden.
3. Trocknung ca. 1 – 2 Stunden, bevor der erste Decklackauftrag erfolgt
4. Nach dem Trocknen kann Bona Intense mit dem Bona

- Pro Tag nicht mehr als 2 Aufträge (Grundierung + Lack) durchführen, um einen zu hohen Quelldruck auf das Holz zu vermeiden.
- Bona Intense darf nur direkt auf rohem Holz verwendet werden. Es darf nicht in Verbindung mit Beizen oder Ölen oder zum Überlackieren anderer Lacke verwendet werden.

Scrad System und Wings Korn 150 zwischengeschliffen werden. Ein Durchschliff der Grundierung ist zu vermeiden. Alternativ hierzu können Sie den ersten Lackauftrag durchführen, und nach Trocknung erst dann den Zwischenschliff durchführen. [Wenn die Grundierung innerhalb von 24 Stunden überversiegelt wird, kann auf einen Zwischenschliff von Bona Intense verzichtet werden].

Bona Intense nur als Grundierung verwenden, und nicht als Endversiegelung.

#### Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282