



Bona Traffic HD Raw

ZWEI KOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE VERSIEGELUNG

Erhält das Aussehen und die Haptik von rohem Holz



Bona Traffic HD Raw bietet einen hohen Schutz für Holzböden und behält dabei nahezu das Aussehen und die Haptik von unbehandeltem Holz. Ein Premium-Produkt für einen Premium-Look.

Seine einzigartige Oberflächenstruktur erzeugt ein weiches, haptisches Gefühl, das nicht nur ein angenehmes Laufgefühl, sondern auch eine hohe Rutschsicherheit bietet, die es ideal für Haushalte mit Kindern und Haustieren macht. Sicher in der Anwendung und im Gebrauch, sowie EC1 klassifiziert durch sehr geringe Emissionen.

- Erhält das Aussehen und die Haptik von rohem Holz
- Lackierter Schutz mit natürlichem Eindruck
- Einfach und sicher anzuwenden
- Hohe Rutschsicherheit (R9 nach DIN 51130)



Bona Traffic HD Raw

ZWEI KOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE VERSIEGELUNG

Erhält das Aussehen und die Haptik von rohem Holz

TECHNISCHE DATEN

Basis:	2-komponentiger, wasserbasierter Polyurethan-Lack
Festkörpergehalt:	Ca. 32%
Glanzgrad bei 60° ca:	Ca. 4% (auf Glas)
Mischungsverhältnis:	0,41 ltr. Traffic HD Hardener auf 4,54 ltr. Traffic HD Raw (~8 Vol.%)
Topfzeit:	Max. 3 Std. bei 20°C (kürzer, wenn wärmer)
Verdünnung:	Falls erforderlich 4% Bona Retarder für eine längere offene Zeit.
Trockenzeit:	Zwischenschliff/Überlackierung: nach ca. 2 - 3 Std.* Leichte Nutzung: nach 24 Std.* Volle Nutzung und abdeckbar: nach ca. 7 Tagen*
	*unter normalen, raumklimatischen Bedingungen 20°C/60% rel. Luftfeuchte
Auftragsgerät:	Bona Wasserlackrolle
Auftragsmenge:	8-10 m²/Liter (120 - 100g/m²) pro Auftrag
Giscode:	W2/DD+
Sicherheit:	Lack: Kennzeichnungsfrei Härter: Kennzeichnungspflichtig
Werkzeuge reinigen:	Werkzeuge von Materialresten mit möglichst wenig Wasser befreien, getrocknetes Material kann mit Aceton entfernt werden. Alle Abfälle in einer zugelassenen Abfallentsorgungsanlage entsorgen – nicht in den Abfluss oder die Kanalisation schütten.
Lagerfähigkeit:	Lack: im ungeöffneten Originalgebinde mind. 1 Jahr ab Herstellungsdatum Hardener (Härter): im ungeöffneten Originalgebinde mind. 18 Monate ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
Lieferform:	3 x 4,95 Liter inkl. Härter
Zertifikate:	EMICODE; EC1 DIBt Zertifikat Z-157.10-98 GreenGuard Gold R9 nach DIN 51130 Qualifiziert für LEED- und BREEAM-Punkte

Die Sicherheitsdatenblätter von Bona Traffic HD Hardener und Bona Traffic HD Raw sind zu beachten.



Bona Traffic HD Raw

ZWEI KOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE VERSIEGELUNG

Erhält das Aussehen und die Haptik von rohem Holz

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein.

Lack und Härter müssen sich auf die Raumtemperatur akklimatisiert haben, der Filter in den Gebindehals eingesteckt werden und das Gebinde vor dem Gebrauch

gut aufgeschüttelt werden. Optimale Verarbeitungsbedingungen herrschen bei 18 - 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 - 60%. Hohe Temperaturen und eine geringe Luftfeuchtigkeit verringern die Trockenzeit, während niedrige Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit die Trockenzeit verlängern. **Die Mindesttemperatur für die Verarbeitung beträgt 13°C.**

VERSIEGELUNGSEMPFEHLUNGEN

Standard

1-2 x Bona Primer (wasserbasierte Grundierung)¹
1-2 x Bona Traffic HD Raw¹

Für Colorierung

1 x Bona Craft Oil 2K²
2 x Bona Traffic HD Raw

¹ Der Boden muss insgesamt drei Aufträge (Grundierung inkl. Lack) erhalten

² Um die Gefahr des Nachstoßens von Öl zu minimieren, ist es ratsam, die Auftragsmenge zu begrenzen. Das

Auftragen mit einem um ein Pad gewickelten Tuch unter einer Poliermaschine hilft, das Öl an der Oberfläche zu halten.

Beachten Sie: Es wird nicht empfohlen, mehr als zwei volle Schichten Grundierung und/oder Lack pro Tag aufzutragen, da die Gefahr besteht, dass das Holz übermäßig aufquillt. Sorgen Sie während der Trocknung für gute Belüftung. Schlechte Trocknungsbedingungen können die Leistung und Haftung des Produkts beeinträchtigen.



Bona Traffic HD Raw

ZWEI KOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE VERSIEGELUNG

Erhält das Aussehen und die Haptik von rohem Holz

VERARBEITUNG

- 1) Vor der Verarbeitung dem Lack in der Kanne den Härter zusetzen und mind. 1 Minute gut schütteln. Angemischten Lack unmittelbar verarbeiten oder innerhalb der Topfzeit von ca. 3 Stunden verarbeiten. Beim Mischen von Teilmengen das Mischungsverhältnis genau beachten.
- 2) Den Lack mit der Bona Wasserlackrolle mit 8 – 10 m²/Liter (120 – 100 g/m²) auftragen. Dabei abwechselnd quer und längs zur Holzmaserung arbeiten und Pfützenbildung vermeiden. Immer nass in nass auftragen, um sichtbare Übergänge zu vermeiden. Das Material nicht auf dem Boden kippen, sondern aus einem Auftragsbehälter arbeiten.
- 3) Ausreichend trocknen lassen. Für gute Belüftung sorgen.

4) Bei Bedarf kann ein Zwischenschliff mit einem Bona Schleifgitter oder dem Bona Scrad System K150 (oder feiner) erfolgen. Schleifstaub entfernen und anschließend weitere Lackschicht wie oben beschrieben auftragen. Hinweis: Wenn die vorherige Lackschicht, bzw. die Grundierung länger als 24 Stunden trocknen konnte, ist immer ein Zwischenschliff erforderlich.

Der Boden ist ca. 8 Stunden nach dem letzten Auftrag vorsichtig begehbar, jedoch bleibt die Oberfläche bis zur vollständigen Aushärtung kratz- und stoßempfindlicher. Die vollständige Aushärtung ist nach etwa 7 Tagen erreicht. Die Oberfläche darf bis zu dieser Aushärtung nicht abgedeckt oder feucht gewischt werden. Bitte separate Pflegeanweisung von Bona Traffic HD beachten.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282