

Malibu Dreams

Malibu Amber

Komplexität: **Moderat** | Letzte Schicht: **Bona Mega glänzend**
 Bürsten: **Optional** | Oberfläche: **Hoch glänzend**

Ein klassischer, warmer Holzton für Ihren Holzboden,
 versiegelt und geschützt mit Hochglanzlack.



Malibu Amber auf gebürsteter Eiche.
 Die Ergebnisse können je nach Farbe und Art des Originalholzes variieren.

Verwendete Produkte
 <p>2x Bona Amber</p>
 <p>2x Bona Mega glänzend</p>

Anleitung	Trockenzeit
1. Den Boden vorbereiten und zum Schluss mit Bona Diamantschleifmittel der Körnung 120 schleifen.	
2. Bona Amber mit einer Wasserlackrolle auftragen (etwa 8 – 10 m ² /Liter).	1 – 2 Stunden
3. Mit Bona Diamantschleifmittel Körnung 120 einen Zwischenschliff vornehmen, um aufgestellte Holzfasern zu entfernen. Saugen bzw. Schleifstaub entfernen.	
4. Eine zweite Schicht Bona Amber auftragen.	1 – 2 Stunden
5. Bona Mega Gloss mit einer Bona Wasserlackrolle 11 mm auftragen und trocknen lassen (etwa 8 – 10 m ² /Liter).	2 – 3 Stunden
6. Eine zweite Schicht Bona Mega glänzend auftragen.	12 – 24 Stunden

Weitere Informationen

- Bei der Verarbeitung von Hochglanzlacken ist Sauberkeit besonders wichtig. Tipp: Vor der letzten, mit einer Rolle aufgetragenen Schicht Mega glänzend mit einer Edelstahlspachtel aufbringen. Dies ist eine besonders saubere Methode.

Besonderheiten

Für einen hochglänzenden Effekt werden 4 Schichten empfohlen.