

New Modern

Modern Pale

Komplexität: **Moderat** | Letzte Schicht:
 Bürsten: **Optional** | **Bona Traffic HD extramatt**
 Oberfläche: **Extramatt**

Die weiße Pigmentierung betont die Wirkung und Ausstrahlung von sandgestrahltem Holz.



Modern Pale auf gebürsteter Eiche.
 Die Ergebnisse können je nach Farbe und Art des Originalholzes variieren.

Verwendete Produkte
 <p>2x Bona White</p>
 <p>1x Bona Traffic HD extramatt</p>

Weitere Informationen

- Bei geringeren Anforderungen an die Verschleißfestigkeit kann auch ein anderer, nicht vergilbender Lack wie Bona Novia oder Bona Traffic verwendet werden.
- Auf stark frequentierten Flächen wird empfohlen, zum Schluss zwei Schichten Bona Traffic HD aufzutragen.
- Ein extramatter Lack zum Abschluss betont den Weißton optimal. Als Alternative kann auch Traffic Natural verwendet werden.

Dieser Leitfaden beschreibt die allgemeine Behandlung von Holzfußböden und ist kein Ersatz für Technische Merkblätter, die Änderungen unterliegen und vor der Anwendung der Produkte beachtet werden müssen. Die angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % und müssen an die jeweiligen Umfeldbedingungen angepasst werden.

Anleitung	Trockenzeit
1. Den Boden vorbereiten und zum Schluss mit Bona Diamantschleifmittel der Körnung 120 schleifen.	
2. Bona White mit einer Wasserlackrolle in Faserrichtung der Holzmaserung auftragen (etwa 12 m ² /Liter).	1 – 2 Stunden
3. Mit Bona Diamantschleifer Körnung 120 einen Zwischenschliff vornehmen, um aufgestellte Holzfasern zu entfernen.	
4. Eine zweite Schicht Bona White nach der gleichen Methode auftragen.	2 – 3 Stunden
5. Die Oberfläche mit Bona Traffic HD extramatt versiegeln.	6 – 12 Stunden
6. Bei stark frequentierten Flächen kann eine zweite Lackschicht erforderlich sein.	

Besonderheiten

Die Behandlung von Fischgrät- oder Musterböden ist nicht einfach. Böden, welche im Verband verlegt sind, eignen sich am besten für diese Anwendung.