

Bona Craft Oil & Bona Craft Oil 2k

Applicering av färgad Bona Craft Oil och Bona Craft Oil 2k

Denna instruktion avser endast användandet av färgad olja Bona Craft Oil och Bona Craft Oil 2k på obehandlat trä. För annan användning, se separata instruktioner.

Förberedelser

Se till att golvet är väl acklimatiserat till sitt rum, väl slipat, torrt och fritt från slipmjöl, vax eller andra föroreningar. Tillåt produkterna att uppnå rumstemperatur och **rör noga om** innehållet i burkarna före användandet. Optimala förhållanden för applicering är mellan 20–25°C och 30-60% relativ luftfuktighet. Hög temperatur och låg fuktighet förkortar torktiden. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden.

Minimitemperaturen för användning är 16°C.

Behandlingsschema

- 1-2 appliceringar av färgad Bona Craft Oil och Bona Craft Oil 2k.

Applicering

1. Påför oljan tunt med en oljebeständig gummiraka, rostfri stålspackel eller en röd pad.
2. Efter 15-30 minuter, gå över golvet en gång till med ett nytt lager olja tills golvet är mättat eller inte suger åt sig mer olja. Antalet behandlingar beror på typen av trä, men 1-2 behandlingar brukar räcka.
3. Polera golvet i olika riktningar med en polermaskin (150 rpm) och en röd pad.
4. Avlägsna sedan direkt överskottsoljan med bomullstrasor och låt ytan torka minst 24 timmar utan att beträda det.

WARNING: BONA CRAFT OIL OCH BONA CRAFT OIL 2K INNEHÅLLER TORKANDE OLJOR. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING. OLJIGA TRASOR, PAPPER OCH ANNAT FIBRÖST MATERIAL LÄGGS I VATTEN ELLER SLUTNA

Tips: För bäst resultat, polera golvet med en Bona Wool Pad 6-18 timmar efter sista oljeappliceringen. Om golvet ser flammigt ut, tillsätt en liten mängd olja på en bomullstrasa, placera den under maskinen och polera sedan golvet. Efterpolera igen efter 1 timma med en ren bomullstrasa.

Torktid (vid 20°C/60% RF) : 24 tim, längre torktid på exotiska träslag och vid låga temperaturer. Rummet kan normalt tas i bruk och möbleras efter 1-2 dagar, men vänta ca 1 vecka innan mattor läggs in eller bruka våta städmetoder.

Underhåll

Rengör golvet regelbundet med torr mopp och/eller dammsugare. Vid behov, torka av med väl urvriden trasa/mopp med Bona Soap i vattnet. **OBS:** Använd alltid så torr städmetod som möjligt.

För underhåll av ytor behandlade med Bona Craft Oil eller Bona Craft Oil 2k använd Bona Care Oil. För att återställa slitna, färgade ytor, är det möjligt att tillsätta 20% av matchande Bona Craft Oil till Bona Care Oil eller använda samma olja som vid grundbehandlingen.

Hur ofta man måste underhålla golvet beror på slitaget och kan variera från vart 3:e år i en bostad till flera gånger om året i offentlig miljö.

Detaljerade underhållsinstruktioner finns tillgängliga på www.bona.com

Ytbehandling



Bona[®]

Bona Craft Oil & Bona Craft Oil 2k

Applicering av färgad Bona Craft Oil och Bona Craft Oil 2k

Ytbehandling



Observera!

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.