

Bona Hard Wax Oil

Applikation på infärgad yta

Denna instruktion avser applicering av Bona Hard Wax Oil på tidigare infärgad yta med Bona Craft oil eller Bona Craft oil 2k. För andra kombinationer eller arbetssätt, se separata instruktioner.

Förberedelser

Förbehandla ytan med Bona Tone och/eller Bona Craft oil/Bona Craft oil 2k enligt separata instruktioner.

Tillåt produkterna att uppnå rumstemperatur och **rör noga om** innehållet i burkarna före användandet. Optimala förhållanden för applicering är mellan 20-25°C och 30-60% relativ luftfuktighet. Hög temperatur och låg fuktighet förkortar torktiden. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden. **Minimitemperaturen för användning är 16°C.**

Behandlingsschema

Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
1x Bona Craft Oil	1x Bona Tone (Rich eller Nordic)	1x Bona Rich Tone
1-2x Bona Hard Wax Oil	1x Bona Craft Oil	2x Bona Hard Wax Oil
	1-2x Bona Hard Wax Oil	

På områden med högt slitage bör två lager Bona Hard Wax Oil appliceras för att uppnå tillfredställande slitstyrka.

Applisering

Applisering på Bona Craft Oil (alternativ 1 & 2)

1. Den föregående appliceringen av Bona Craft Oil måste ha fått torka i minst 12 timmar* innan appliceringen av hårdvaxoljan sker. Dammsug eller torka av ytan med en fuktad mopp.
2. Rör om i behållaren med Bona Hard Wax Oil och häll över innehållet i ett tråg. Applicera mycket tunt med en korthårig mikrofibrerulle eller en fin, tät pensel. Arbeta i små områden och överlappa "vått-i-vått".
3. Ytterligare en strykning kan göras så snart det föregående stryket är torrt om det anses nödvändigt. Låt ytan torka minst 16 timmar innan det beträds. Se till att ventilationen är god under applicering och torkning.

Applisering på Bona Rich Tone (alternativ 3)

1. Den föregående appliceringen av Bona Rich Tone måste ha fått torka i minst 5-10 timmar* innan appliceringen av hårdvaxoljan sker. Slipa ytan lätt med Bona Scrad Pad och dammsug sedan noga.
2. Rör om i behållaren med Bona Hard Wax Oil och häll över innehållet i ett tråg. Påför mycket tunt med en mohairroller eller en fin, tät pensel. Arbeta i små områden och överlappa "vått-i-vått". Låt torka.
3. Slipa ytan lätt med Bona Scrad Pad och dammsug sedan noga.
4. Applicera ytterligare ett andra, tunt lager Bona Hard Wax Oil.
5. Låt ytan torka minst 16 timmar innan det beträds. Se till att ventilationen är god under applicering och torkning.

**Torktid (vid 20 °C/60% RF) längre torktid på exotiska träslag och vid låga temperaturer. Rummet kan normalt tas i bruk och möbleras efter 1-2 dagar, men vänta ca 1 vecka innan mattor läggs in eller bruka våta städmetoder*

Ytbehandling



Bona®

Bona Hard Wax Oil

Applikation på infärgad yta

Ytbehandling



WARNING: BONA HARD WAX OIL INNEHÅLLER TORKANDE OLJOR. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING. OLJIGA TRASOR, PAPPER OCH ANNAT FIBRÖST MATERIAL LÄGGS I VATTEN ELLER SLUTNA METALLBEHÅLLARE.

Underhåll

Rengör golvet regelbundet med torr mopp och/eller dammsugare. Vid behov, torka av med väl urvriden trasa/mopp med Bona Soap i vattnet. OBS: Använd alltid så torr städmetod som möjligt. För att underhålla och bevara ytan använd Bona Wax Oil Refresher regelbundet. Hur ofta man måste underhålla golvet beror på slitaget och kan variera från vart 3:e år i en bostad till flera gånger om året i offentlig miljö. Som ett förstärkt underhåll kan ytterligare lager av Bona Hard Wax Oil påföras.

Tilläggsbehandling

1. Avfetta och rengör ytan med Bona Deep Clean System. Låt torka.
2. Slipa ytan med Bona Scrad Pad eller Bona Diamond Abrasives korn 240.
3. Avlägsna slipdammet.
4. Påför ett tunnt lager Bona Hard Wax Oil och låt torka.

Detaljerade underhållsinstruktioner finns tillgängliga på www.bona.com

Observera!

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

Bona[®]