



Bona Domo™

Finis monocomposant à base d'eau pour plancher de bois

Formule à séchage rapide facile à utiliser.



Bona Domo™ est le nouveau membre de la famille de finitions Bona. Ce fini à base d'eau résidentiel facile à utiliser, facile à abraser et possède une formule à séchage rapide. Facile et indulgente à appliquer avec un rouleau ou un "T-Bar". Cette formulation monocomposante non jaunissante comprend toutes les propriétés essentielles pour la finition et la protection des planchers de bois. Et parce qu'il est à base d'eau avec de faibles COV, Bona Domo offre un environnement sain.

- Appliquer avec un rouleau ou un " T-Bar"
- Indulgent/application facile
- Facile à abraser
- Formule non jaunissante
- Une faible odeur
- Certifié GREENGUARD
- Disponible en satin-mat et semi-brillant



Bona Dommo™

Finis monocomposant à base d'eau pour plancher de bois

Formule à séchage rapide facile à utiliser.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ingrédients – Eau, résine(s) polymère(s), éther n-propylique de dipropylène glycol, butoxy polypropylène glycol

Couleur – Blanc laiteux (humide)

pH – 7,6-8,0

Solides – 28 %

Densité – 8,7 lb/gallon 1,04 (g/ml)

COV réglementaire américain – 275 g/L

Niveau de brillance – Satin-Mat 15-20, Semi-Brillant 40-45

Odeur - non offensif

Stabilité – durée de conservation de 1 an dans un contenant non ouvert

Emballage – bouteille en plastique de 1 gallon

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Clarté - Clair et incolore une fois sec

Nivellement – Excellent

Démousse - Excellent

Temps de séchage – 2-3 heures

Couverture – 500-600 pieds carrés par gallon

Pourcentage guéri après 24 heures - 70%

Guérison maximale - 100% après 1 semaine

UTILISATION RECOMMANDÉE

Résidentiel à fort trafic - cuisines, entrées, chambres familiales, maisons avec animaux de compagnie, enfants et trafic piétonnier élevé, restaurants commerciaux, bureaux, magasins de détail, hôpitaux, écoles et universités et maisons de retraite. **POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.**

AVANT UTILISATION, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. Pour la peau, laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. En cas d'ingestion, boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

COMPATIBILITÉ

Les résultats de la teinture, du scellant et de la finition peuvent varier considérablement selon les essences de bois, en particulier sur les essences exotiques huileuses et résineuses. **PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE DE TEST POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.**

PONÇAGE ET PRÉPARATION DE NOUVEAUX PLANCHERS

1. Poncez et préparez le plancher en utilisant les méthodes acceptées par les associations de l'industrie.
2. Pour un plancher teint, faites votre coupe finale avec du papier de grain 80 à 100, puis multidisque avec du papier de grain 80 à 120. Pour un plancher non-teinté, faites votre coupe finale avec du papier de grain 80 à 120, puis multidisque avec du papier de grain 120 à 150. Ce brunissage réduira la quantité d'augmentation de grain.
3. Utilisez une brosse Tampico sur un tampon et passez soigneusement l'aspirateur.
4. Essuyer avec un chiffon ou un tampon de nettoyage en microfibre Bona®
5. Appliquer le système de finition Bona.

FINITION BONA DOMO™

Appliquer un scellant Bona ou une teinture Bona et 2 couches de Bona Dommo. Suivez les instructions sur l'étiquette. L'ajout d'une troisième couche de Bona Dommo est recommandé dans les zones commerciales et résidentielles à fort trafic. Visitez bona.com pour plus d'informations sur les produits et les applications.



Bona Domo™

Finis monocomposant à base d'eau pour plancher de bois

Formule à séchage rapide facile à utiliser.

APPLICATEURS RECOMMANDÉS

Bona® Floor Coater, Bona® Roller, Bona® Cut-In pad.
REMARQUE : Utilisez un applicateur propre pour le scellant et un applicateur propre séparé pour la finition.

APPLICATION RECOMMANDÉS

BIEN AGITER AVANT UTILISATION. NE PAS DILUER. Comme meilleure pratique, double filtrez la finition en enveloppant une passoire de peinture à mailles fines ou des nylons autour du filtre fourni. Insérez dans la bouteille et coupez tout excès de matière.

FINITION

1. Couler une ligne de finition de 6 po de large le long du mur de départ. Aller avec le grain du bois. 2. À l'aide d'un applicateur de plancher Bona pré-humidifié, tirez l'applicateur vers l'avant dans le sens du grain du bois, déplacer la finition vers le mur opposé. Pour maintenir un bord humide en tout temps, tenez l'applicateur de plancher à un angle de chasse-neige. 3. À la fin de chaque passage, tournez l'applicateur et tirez à travers la flaque ; Tamponnez l'applicateur de plancher parallèlement au bord humide. 4. Enlever toute marque de tours. Ne pousser pas durement ou rapidement à éviter des gouttes s'envolent de l'applicateur 5. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS UTILISEZ LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 500-600 SQ. FT. PAR GALLON. NE PAS ÉTALER TROP MINCE. 6. Laisser la première couche sécher 2-3 heures. Des conditions d'humidité élevée et/ou de basse température prolongeront le temps de séchage (conditions recommandées de 65-80 °F/40-60 % d'humidité relative). 7. Pour des résultats plus lisses, voir ABRASION DE COUCHE INTERMÉDIAIRE. Au minimum entre les couches, passez l'aspirateur et nettoyez soigneusement avec un tampon de nettoyage en microfibre Bona (sec ou légèrement humidifié avec de l'eau).

ABRASION DE COUCHE INTERMÉDIAIRE

Il n'est pas nécessaire d'abriter entre le scellant à base d'eau Bona et les couches de finition à moins que plus de 48 heures se soient écoulées depuis l'application de la couche précédente. Pour des résultats plus lisses, abriter entre chaque couche si nécessaire, en utilisant un multidisque et des abrasifs Bona Diamond de grain 180-240 avec des tampons intermédiaires Bona. Nettoyez soigneusement le plancher poncé à l'aide de l'aspirateur Bona PowerScrubber® OU et collez avec les tampons de nettoyage en microfibre Bona (secs ou légèrement humidifiés avec de l'eau). Lorsque vous utilisez des scellants à base de solvant, TOUJOURS poncé, passer l'aspirateur et coller avant les couches de finition.

RECOUVREMENT

Assurez-vous que le plancher est exempt de cire, de vernis et de résidus huileux. Si des contaminants sont présents, utilisez le Bona Recoat System™ complet pour assurer l'adhérence. Sinon, suivez le processus Bona Prep®. Un défaut d'adhérence peut se produire si ces processus de recouvrement ne sont pas suivis et si le sol n'a pas été testé pour sa compatibilité.

DURCISSEMENT

Le processus de durcissement prend environ 7 jours (70 % de durcissement après 1 jour, 100% après 7 jours). Le plancher peut être piétiné après 24 heures mais reste susceptible d'être éraflé ou marqué jusqu'à ce qu'il soit complètement durci. Les meubles peuvent être remis en place avec soin après 3 jours Ne remplacez pas les tapis tant que le sol n'est pas complètement sec.



Bona Domo™

Finis monocomposant à base d'eau pour plancher de bois

Formule à séchage rapide facile à utiliser.

NETTOYER

Les outils d'application doivent être soigneusement nettoyés à l'eau et entreposés dans un récipient hermétique. Éliminer tout produit restant conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

ENTRETIEN DES SOLS

Utilisez uniquement une vadrouille ou un chiffon en microfibre Bona sec pour le nettoyage pendant la première semaine. Placez des tapis d'entrée à toutes les portes d'entrée pour empêcher l'excès de saleté et de gravier. Balayez ou passez l'aspirateur tous les jours et nettoyez au besoin avec le nettoyant pour planchers de bois franc Bona®. Utilisez des tampons en feutre sous les pieds des meubles et des appareils électroménagers.

LA STABILITÉ

Durée de conservation d'un an dans un contenant non ouvert.

ENTREPOSAGE

Ininflammable – Bona Domo™ doit être entreposé dans un environnement climatisé. GARDER HORS DU GEL. Ne pas stocker au-dessus de 100° F. (38° C).



Bona Domo™

Finis monocomposant à base d'eau pour plancher de bois

Formule à séchage rapide facile à utiliser.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Article #	La description	Éclat	Niveau de brillance	Taille	Aucun cas	Poids en livres.)
WT220318001	Bona Domo	Semi-brillant	40-45	Gallon	3	28.74
WT220618001	Bona Domo	Satiné-Mat	15-20	Gallon	3	28.74
WT220355001	Bona Domo	Semi-brillant	40-45	5 gallons	1	45
WT220655001	Bona Domo	Satiné-Mat	15-20	5 gallons	1	45