

MYCKET
HÖG INITIAL
LIM-
STYRKA

- ✓ Mycket låg emission
- ✓ Lång öppentid
- ✓ Fukt- och värmebeständig



Bona **QUANTUM LVT**

SILANBASERAT LIM FÖR LVT-GOLV



LIM

Bona Quantum LVT

SILANBASERAT LIM FÖR LVT-GOLV

Bona Quantum LVT är den senaste i generationen av silanbaserade LVT-lim för installation av LVT-golv. Limmet skiljer sig från konventionella våtbäddslim med sin mycket höga initiala limstyrka.

Produktens långa öppettid tillåter en mer avslappnad applicering och höga temperaturer förkortar inte öppettiden som med dispersionsbaserad produkt. Det är inte nödvändigt att ventilerat limmet före nerlimning. Även om golvmaterialet fixeras omedelbart mot golvytan, kan man fortfarande justera det i sidled. Bona Quantum LVT erbjuder en avslappnad och absolut säker LVT-golvinstallation.



TITANIUM TEKNOLOGI

Som en del av Bona Quantum-serien har Bona Quantum LVT försetts med Bonas revolutionerande titanteknologi, som ger en snabbare och högre initial limstyrka för ökad slitstyrka och bättre stabilitet.

FUKTBESTÄNDIG

Bona Quantum LVT kan användas på ytor med högre fuktpåverkan och klarar en högre restfukt i underlaget. Detta gör produkten till det rätta valet för installation av LVT i exempelvis kök och badrum. Limmet ska dock inte användas i områden som utsätts för rinnande vatten som duschar och poolområden.

VÄRMEBESTÄNDIG

Bona Quantum LVT kan användas på uppvärmda underlag eller på ytor med högre temperaturexponering. Själva limmet stabiliserar krympningen av LVT-golvet när det blir varmt.



EGENSKAPER

- Mycket hög initial limstyrka
- 100% torrhalt
- Mycket låg emission
- Lång öppettid
- Väldigt låg åtgång, beroende på golvtyp

TEKNISKA DATA

Bas:	1-komp Silanmodifierad prepolymer
Färg:	Beige
Öppettid:	Cirka 45 min
Gångbar:	Efter cirka 4-8 H
Härdningstid:	2.8 mm / 24 H
Åtgång:	Beroende på limspredare cirka 180-250 g/m ²
Arbets- temperatur:	Lufttemperatur: 18 °C - 25 °C Golvtemperatur: 15 °C - 20 °C Relativ fuktighet: max. 65%