

**BONA  
DOMO**



# Bona Domo

UN PAS ÎNAINTE PENTRU FINISAJELE DE PARDOSELI DOMESTICE



## Bona Domo

### UN PAS ÎNAINTE PENTRU FINISAJELE DOMESTICE

Bona Domo este un membru al familiei Bona de finisaje premium. Are o consistență bună și o formulă de uscare rapidă care protejează podeaua de lemn în cel mai scurt timp. Bona Domo poate fi folosit de la început până la sfârșit, atât ca grund, cât și ca lac și este ușor de șlefuit.

Iertător și ușor de aplicat și cu o formulă care nu îngălbeniște, acesta înglobează toate proprietățile esențiale pentru tratarea și protejarea pardoselilor din lemn. Pe bază de apă cu COV scăzut, Bona Domo oferă un mediu de lucru sănătos.

#### APLICARE

Aplicați finisajul folosind o rolă Bona Poliester. Întindeți cu o mișcare lină, alternativ pe lungimea și perpendicular pe fibra lemnului. Aplicați uniform pe întreaga suprafață. Mențineți întotdeauna o "margină umedă" pentru a evita urmele de suprapunere și lăsați să se usuce înainte de a aplica un alt strat de finisaj. Anticipați un timp de uscare puțin mai lung pentru fiecare strat aplicat.

#### BENEFICIILE CHEIE

- Peliculă consistentă
- Iertător/aplicare cu ușurință
- Se șlefuieste ușor
- Formulă fără efect de îngălbenire
- Lac și Grund într-un singur produs

#### DATE TEHNICE

<b>Tip de finisaj:</b>	1-component, pe bază de apă, acrilat-poliuretan
<b>Corp solid:</b>	28%

#### DATE TEHNICE (continuare)

<b>Luciu (la 60°):</b>	Satinat 40%, Mat 18% (valori aproximative)
<b>Diluare:</b>	Dacă este necesar, diluați cu Bona Retarder (4%) pentru prelungirea timpului de deschidere.
<b>Timp de uscare:</b>	- Gata de șlefuire/reacoperire: 1-2 ore* - Trafic ușor: 24 ore* - Rezistență completă: 7 zile*
	<i>*în condiții climatice normale, 20°C/60% R.H.</i>
<b>Unelte aplicare:</b>	Bona Rolă de Poliester
<b>Rată de aplicare:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /litru (120-100g/m <sup>2</sup> ) per strat
<b>Siguranță:</b>	Neclasificat
<b>Curățare:</b>	Ștergeți uneltele de reziduuri înainte de a le spăla cu apă. Materialul întărit se îndepărtează doar cu acetona.
<b>Valabilitate:</b>	1 an de la data producției, în recipient original și sigilat
<b>Depozit/transport:</b>	Temperatura să nu coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării sau al transportului.
<b>Deșeuri:</b>	Reziduurile și ambalajele uzate se vor gestiona în conformitate cu reglementările locale
<b>Ambalaj:</b>	3 x 5 L (44 baxuri per palet)