

# Bona Domo

## Fisă Tehnică

Bona Domo cuprinde toate proprietățile esențiale pentru tratarea și protejarea lemnului podele într-un mod ușor și rapid. Bona Domo poate fi utilizată de la început până la sfârșit ca ambele strat de bază și de finisare excelând prin simplitatea utilizării. Formula clară, fără îngălbenire

- Construcție bună și claritate a filmului
- Iertare / aplicare ușoară
- Ușor de tăiat
- Non-îngălbenire

### Date Tehnice:

Tip de finisaj:	Corp solid:	Amestec de poliuretan / acrilat monocomponent pe bază de apă
	Luciu (la 60°):	28%
	Diluție:	Satinat 40%, Mat 18% (valori aproximative)
Timp de uscare, până la:		Dacă e necesar, diluați cu Bona Retarder (4%) - Gata pentru șlefuire /reacoperire: 1-2 ore* - Trafic pietonal: 24 ore* - Maturizare completă: 7 zile* <i>*în condiții climatice normale, 20 °C/60% R.H.</i>
Unelte de aplicare:		Bona Rolă Poliester
Consum:		8-10 m <sup>2</sup> /litru (120-100g/m <sup>2</sup> ) per strat
Siguranță:		Neclasificat
Curățare:		Ștergeți uneltele de materialul rezidual și apoi spălați cu apă curată. Materialul uscat se îndepărtează cu acetonă.
Valabilitate:		1 an de la data fabricației, în recipient original sigilat
Depozitare/transport:		Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării sau al transportului.
Deșeuri:		Deșeurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementărilor locale.
Ambalaj:		3 x 5 litri (44 baxuri per palet)

### Pregătire

Asigurați-vă că suprafața este aclimatizată, șlefuită bine, uscată și necontaminată cu praf, ulei, ceara sau alți agenți contaminanți. Înainte de utilizare așteptați ca lacul să ajungă la aceeași temperatură ambientală, inserați filtrul și agitați foarte bine recipientul.

Condițiile optime de aplicare sunt: 18-25°C și 30-60% umiditate relativă în aer. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, iar temperatura scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minimă de utilizare este 13°C.**

### Schema de aplicare

#### Lemn crud, varianta. 1:

- 1x Grund Bona  
Șlefuire intermediară gr.150
- 2x Bona Domo

#### Lemn crud, varianta. 2:\*

- 1x Bona Domo  
Șlefuire intermediară gr.150
- 2x Bona Domo

\*În cazul podelelor cu risc de lipire laterală precum: lemn în ștorț, esențe moi și dușumele cu încălzire în suport, este recomandată întotdeauna aplicarea unui grund înainte de Bona Domo și în același timp trebuie luate măsuri pentru stabilizarea climatului

Pe speciile de lemn tropical, utilizați întotdeauna un grund mai întâi datorită unei posibile reacții cu săruri naturale din lemn.

Finisaje



**Bona**<sup>®</sup>



**Notă:** Nu este recomandat să aplicați mai mult de două straturi complete pe zi din cauza riscului de umflarea excesivă a lemnului.

### Aplicare

1. Aplicați lacul utilizând o Rolă Bona. Aplicați cu o mișcare netedă și continuați perpendicular pe fibră și apoi în lungimea fibrei, evitând acumulările de produs. Pentru evitarea urmelor de suprapunere, întotdeauna păstrați "ude" marginile secțiunilor finisate.
2. Înainte de aplicarea următorului strat de lac, lăsați să se usuce foarte bine. Luați în calcul o prelungire a timpului de uscare cu fiecare strat de lac nou aplicat. Dacă este necesar efectuați o șlefuzire intermediară cu Bona Scrad System granulație P150 (sau mai fină) și ștergeți foarte bine praful înainte de aplicarea stratului final de lac. **Notă:** Dacă au trecut mai mult de 24 ore de la aplicarea stratului anterior de lac, atunci șlefuirea intermediară este necesară întotdeauna.

Traficul pietonal ușor se poate exercita în ziua următoare. Lăsați suprafața să se maturizeze aprox. 1 săptămână înainte de a așeza covorași și obiecte grele. Deasemeni evitați curățarea cu mop umed în acest interval de timp.

### Întreținere

Curățați pardoseala cu Bona Cleaner sau Bona Detergent pentru Parchet Lăcuit și laveta din microfibre. Se recomandă aplicarea ocazională a unui poliș sau refresher precum Bona Polish sau Bona Freshen care să mențină lustrul și să protejeze suprafața podelei.

Informații suplimentare despre curățare și întreținere sunt disponibile la [www.bona.com/floorcare](http://www.bona.com/floorcare)

Informațiile furnizate în această fișă tehnică sunt pregătite pe cea mai bună experiență curentă a noastră și nu poate genera reclamații. Utilizatorul este responsabil să stabilească dacă produsul și recomandările noastre se potrivesc scopului sau, tipului de lemn și a situației existente. Bona garantează doar produsul livrat. Aplicarea profesională și succesul finisării nu este sub controlul nostru. Dacă aveți dubii, efectuați un test. Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă informațiile din fișă, eticheta produsului și fișa de siguranță, înainte de folosirea produsului.