

Bona Mega Natural

Fisa tehnica de lucru

Lacul perfect atunci cand doresti sa pastrezi aspectul natural si senzatiile tactile de lemn netratat. Este o solutie ideala pentru locuinte dar si spatii comerciale cu trafic mediu.

- Pastreaza aspectul si senzatiile tactile de naturalete a lemnului
- Protectie superioara pentru spatii rezidentiale
- Dispersia principala provine din uleiuri vegetale
- Certificat Greenguard pentru emisii reduse in spatii inchise



Date tehnice

Tip de finisaj:	100% poliuretanice, monocomponent, pe baza de apa
Corp solid:	Aprox. 32%
VOC:	Max. 50g/litru
Luciu (la 60°):	6 – 8%
Dilutie:	Nu se dilueaza
Timp de uscare:	- Gata pentru slefuire / reaplicare: 1 ½ - 3 ore* - Utilizare usoara: 24 de ore* - Maturizare completa: 7 zile* <i>*conditii climatice normale, 20 °C/60% R.H.</i>
Unelte de aplicare:	Rola Bona
Rata de consum:	8 – 10 m ² / litru (120 – 100 g/m ²) per strat
Siguranta:	Neclasificat
Curatare unelte:	Stergeti uneltele de materialul rezidual si apoi spalati cu apa curata. Materialul uscat se indeparteaza cu acetona.
Valabilitate:	1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului.
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale.
Ambalare:	3 x 5L (44 baxuri per palet)
Certificari:	Greenguard DIBT; produs de constructii sigur

Pregatire

Inainte de aplicare, suprafata trebuie tratata cu un grund pe baza de apa Bona. Asigurati-va ca suprafata este aclimatizata, slefuita bine, uscata si necontaminata cu praf, ulei, ceara sau alti agenti de contaminare.

Inainte de utilizare asteptati ca lacul sa ajunga la aceeaasi temperatura ambientala, inserati filtrul si agitati foarte bine recipientul. Conditii optime de aplicare sunt: 18-25°C si 30-60% umiditate relativa aer. Temperatura ridicata si umiditatea scazuta reduc timpul de uscare, iar temperatura scazuta si umiditatea ridicata prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minima de utilizare este 13°C.**

Finisaje



Bona[®]

Bona Mega Natural

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



Scheme de aplicare

Peste lemnul crud:

- 1 x Grund Bona
- Slefuire intermediara granulatie 150
- 2 x Bona Mega Natural

Nota:

- Bona Mega Natural produce o usoara accentuare a culorii, vizibila mai ales pe lemnul de culoare deschisa si pe parchetul tratat cu bait de nuanta deschisa sau cu grund de albire. Nu se recomanda combinarea de grund Bona White si Bona Mega daca doriti o culoare cu adevarat alba.
- Nu este recomandata aplicarea a mai mult de 2 straturi de finisaj (grund /lac) intr-o singura zi, datorita riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeala. Asigurati o buna ventilare in timpul uscarii. Conditiiile de uscare inadecvate pot conduce la o pelicula slabita si cu aderenta precara.

Aplicare

- Aplicati Bona Mega Natural utilizand o Rola Bona. Rolutiti cu o miscare neteda si continua perpendicular pe fibra si apoi in lungimea fibrei, evitand acumularile de produs. Pentru evitarea urmelor de suprapunere, intotdeauna pastrati "ude" marginile sectiunilor finisate. Inainte de aplicarea urmatorului strat de lac, lasati sa se usuce foarte bine. Luati in calcul o prelungire a timpului de uscare cu fiecare strat de lac nou aplicat.
- Daca este necesar, efectuati o slefuire usoara cu plasa sau Sistem Bona Scrad (pad maro si aripioare) granulatatie 150 inaintea aplicarii ultimului strat de lac.

Nota: Daca au trecut mai mult de 24 ore de la aplicarea stratului anterior de lac, atunci slefuirea intermediara este necesara intotdeauna.

Suprafata poate prelua traficul usor dupa aprox. 8 ore de la ultima aplicare. Lasati suprafata sa se maturizeze 1 saptamana inainte de a o acoperi cu covoare. In acest timp evitati plasarea obiectelor grele si curatarea cu mop umed.

Intretinere

Curatati pardoseala utilizand Bona Cleaner sau Bona Wood Floor Cleaner si laveta din microfibre. Pentru spatiile publice s-ar putea sa fie necesara introducerea unui program de curatare mecanizat. Suprafetele uzate se pot reimprospata prin aplicarea unui nou strat de lac Bona Mega Natural dupa spalarea si slefuirea medie a podelei.

Informatii suplimentare despre curatare si intretinere sunt disponibile la www.bona.com

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt pregatite pe cea mai buna experienta curenta a noastra si nu poate genera reclamatii. Utilizatorul este responsabil sa stabileasca daca produsul si recomandarile noastre se potrivesc scopului sau, tipului de lemn si a situatiei existente. Bona garanteaza doar produsul livrat. Aplicarea profesionala si succesul finisarii nu este sub controlul nostru. Daca aveti dubii, efectuati un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga informatiile din fisa, eticheta produsului si fisa de siguranta, inainte de folosirea produsului.

Bona[®]