

Bona Mix & Fill

Fisa tehnica de lucru



Finisaje

Bona Mix & Fill este un chit de rosturi pe baza de apa ce se mixeaza impreuna cu rumegusul rezultat in urma slefuirii, rezultand o pasta consistenta si de culoare potrivita tipului de lemn. Mix & Fill se utilizeaza pentru astuparea rosturilor de pana la 2mm latime si a altor defecte ale parchetului. Este compatibil cu toate lacurile si uleiurile Bona, conferind parchetarului, posibilitatea de a lucra cu un intreg sistem pe baza de apa.

- Usor de mixat si de aplicat
- Uscare foarte rapida
- Anti-coroziv
- Usor de slefuit
- Fara miros neplacut si continut redus de solventi
- Certificat EC1-Plus pentru emisii foarte reduse

Date tehnice

Tip de finisaj:	Dispersie acrilica
VOC:	max. 5g/L
Mixare:	Pana obtineti o pasta consistenta, ca o smantana
Timp de uscare:	- intre aplicari: 20 minute* - pana la slefuire: 20 minute* - pana la aplicarea finisajului: 1-2 ore*
Unelte de aplicare:	Spaclu de otel inoxidabil
Rata de consum:	~ 8-12m ² /L depinzand de latimea si adancimea rostului
Siguranta:	Neclasificat
Curatare:	Stergeti uneltele si apoi spalatile cu apa. Materialul uscat se Indeparteaza mecanic sau frecati sub jet de apa
Valabilitate:	Cel putin 1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale. Recipientele goale sunt reciclabile.
Ambalare:	3 x 5L (44 baxuri per palet) 10 x 1L (50 baxuri per palet)

*conditii climatice normale, 20°C/60% R.H.conditii normale si rosturi minore pe parchet nou instalat. Cu cat rostul este mai mare si mai adanc, timpul de uscare se prelungeste.

Pregatire

Suprafata, ce urmeaza a fi chituita, trebuie sa fie curata, uscata si necontaminata. Slefuiti pana la lemnul crud iar rumegusul de la granulatiile 60-80 se foloseste pentru prepararea chitului. Temperatura din locatie si a produsului nu trebuie sa coboare sub +13°C in timpul aplicarii si uscarii.

Scheme de aplicare

Nota: Agitatii foarte bine recipientul inainte de utilizare.

Mix & Fill trebuie mixat cu rumegusul pastrat de la slefuire pana la obtinerea unei paste de consistenta "smantanei" ce sa permita aplicarea cu spaclul din otel inoxidabil. Aceasta trebuie aplicata pe intreaga surafata, perpendicular pe lamele. Rosturile mai mari pot necesita o noua aplicare pentru umplerea corespunzatoare. **N.B.** Mix & Fill nu este pretabil rosturilor mai mari de 2mm.



Bona Mix & Fill

Fisa tehnica de lucru



Finisaje

Timp de uscare: aprox.20min. la 20°C/ 55% umiditate relativa aer. Acest timp de uscare poate creste in situatia rosturilor mai adanci sau mai largi.

Dupa ce Mix & Fill s-a uscat, suprafata trebuie slefuita iarasi pana la lemnul crud cu o abraziva de granulatie 100 – 120, eventual cu Bona Scrub (pad maro si aripioare abrazive). Dupa acesta, suprafata poate fi tratata cu lacurile sau uleiurile Bona.

Intretinere

Bona Mix & Fill trebuie sa primeasca intotdeauna o tratare cu lac sau ulei pentru a preveni modificarea culorii cauzata de umezeala.

Bona®