



Bona Mega

FINITION EN POLYURÉTHANE MONOCOMPOSANTE EN PHASE AQUEUSE

Simplicité 1C, performance 2C pour les lieux commerciaux à trafic moyen et les sols à usage plus intensif des maisons résidentielles.



Pour les bureaux, les petits magasins, les chambres d'hôtel et comme choix de premier ordre pour les maisons. Formule innovante en phase aqueuse, monocomposante, agissant comme un véritable bi-composant, l'oxygène de l'air faisant office de durcisseur. Aucun mélange n'est nécessaire, le produit peut être utilisé directement à partir de la boîte. Convient également très bien aux sols en planches et aux sols en bois et les sols en bois chauffés par le sol.

- Monocomposant agissant comme bi-composant
- Pas d'encollage latéral, idéal pour chauffage au sol, planchers, etc.
- Dispersion constituée principalement d'huile végétale
- Parfaite résistance aux marques et produits chimiques généraux
- Certificat GREENGUARD – faibles émissions dans l'air intérieur



Bona Mega

FINITION EN POLYURÉTHANE MONOCOMPOSANTE EN PHASE AQUEUSE

Simplicité 1C, performance 2C pour les lieux commerciaux à trafic moyen et les sols à usage plus intensif des maisons résidentielles.

DONNÉES TECHNIQUES

Type de finition:	Finition en polyuréthane monocomposante en phase aqueuse
Matières solides:	environ 32%
Brillance (à 60°):	brillant 90% - Satiné 50% - Mat 25% - Extra Mat 9% (sur verre)
Dilution:	si nécessaire, diluer avec Bona Retarder (4%) pour prolonger le temps d'ouverture
Temps de séchage :	Nouvelle couche : 2-3 heures* Passage léger : 8 heures* Sec à cœur : 7 jours* *dans les conditions normales, 20°C/60% h.r.
Outils:	rouleau Bona
Consommation:	8-10 m ² /litre (120-100g/m ²) par couche
Sécurité:	non classifié
Nettoyage:	Retirer les résidus de produit des outils avant de les nettoyer avec un peu d'eau. Les résidus secs s'éliminent avec de l'acétone.
Conservation:	1 an à compter de la date de production, dans le contenant d'origine non ouvert
Stockage/transport:	la température doit être comprise entre +5°C et +25°C
Mise au rebut:	les déchets et les contenants vides doivent être éliminés conformément aux réglementations locales
Conditionnement :	10 x 1 L ; 3 x 5 L
Certificats:	EMICODE; classe EC1 – très faible niveau d'émissions dans l'air intérieur GreenGuard EN 13501-1 : réaction au feu EN 71-3 : application sur les jouets Éligible aux points LEED et BREEAM

Des informations détaillées supplémentaires sont indiquées dans la fiche de données de sécurité

PRÉPARATION

Vérifiez que la surface soit acclimatée à la température ambiante, bien poncée, sèche et sans poussière de ponçage, d'huile, de cire et d'autres corps gras.

Attendez que le vernis et le durcisseur soient à température ambiante, insérez le filtre et agitez bien le produit avant utilisation. Les conditions d'application optimales se situent entre 18 et 25 °C et entre 30 et 60 % d'humidité relative de l'air. Plus la température est élevée et l'humidité faible, plus le séchage est rapide, et inversement. **La température minimale d'utilisation est de 13 °C.**



Bona Mega

FINITION EN POLYURÉTHANE MONOCOMPOSANTE EN PHASE AQUEUSE

Simplicité 1C, performance 2C pour les lieux commerciaux à trafic moyen et les sols à usage plus intensif des maisons résidentielles.

MÉTHODOLOGIE

Protocol standard bois brut:

- 1x Primaire Bona¹
Égrener au grain 150
- 2x Bona Mega Natural

¹ Comme Bona Mega donne une couleur riche et subtile qui est plus visible sur les essences de bois claires et sur les sols traités avec une teinture claire ou des primaires à effet blanc délavé, nous ne recommandons pas de finir Bona White et Bona Natural avec Bona Mega si vous recherchez vraiment un aspect blanc/non traité Mega, afin d'éviter le jaunissement.

Remarque:

il est recommandé de ne pas appliquer plus de deux couches complètes par jour pour éviter un gonflement excessif du bois. Pour que le produit sèche correctement, assurez-vous que la ventilation soit adaptée. De mauvaises conditions de séchage peuvent conduire à une couche faible avec une mauvaise adhérence

MISE EN OEUVRE

- 1) Agitez vigoureusement le bidon pendant 1 minute.
- 2) Appliquez Bona Mega Natural à l'aide d'un rouleau Bona, à une proportion de 8-10 m²/litre (100-120 g/m²). Effectuez des mouvements fluides en passant le rouleau dans le sens du veinage du bois, puis dans le sens inverse, afin d'éviter l'accumulation de produit. Conservez toujours une « démarcation humide » afin d'éviter les chevauchements.
- 3) Laissez sécher suffisamment avant d'appliquer d'autres couches. Assurer une bonne ventilation.
- 4) Si nécessaire, effectuer un égrenage à l'aide du Système Bona Scrad grain P150 (ou plus fin) et éliminez la poussière avant d'appliquer une dernière couche de vernis. **Remarque :** si la dernière couche de vernis a séché pendant plus de 24 heures, un égrenage est toujours nécessaire.

Le sol pourra supporter un trafic léger après 8 heures, mais la surface restera sensible aux rayures et aux taches tant qu'elle n'aura pas totalement durci. Le temps de durcissement total est d'environ 7 jours. Attendez que la surface ait totalement durci avant de la couvrir ou de la nettoyer avec une serpillière humide.

ENTRETIEN

Nettoyage régulier: nettoyage à sec, comme balais ou aspirateur

Pour enlever les taches tenaces : nettoyer avec le Bona Cleaner ou le nettoyeur pour parquet Bona avec balai (Spray Mop)



Bona Mega

FINITION EN POLYURÉTHANE MONOCOMPOSANTE EN PHASE AQUEUSE

Simplicité 1C, performance 2C pour les lieux commerciaux à trafic moyen et les sols à usage plus intensif des maisons résidentielles.

IMPORTANT

- Les plastifiants présents dans des matériaux tels que les sous-couches, les pieds de meubles, les roulettes et les adhésifs utilisés pour la fixation peuvent provoquer un ramollissement et une décoloration. L'exposition à des teintures pour cheveux ou à des pneus de voiture, de bicyclette ou de landau en caoutchouc peut entraîner une décoloration permanente et irréversible de la surface. Il convient de protéger ou d'éviter tout contact avec ces éléments.
- Les produits renversés doivent être enlevés immédiatement. Les éclaboussures involontaires peuvent provoquer des taches esthétiques ou endommager la surface.
- Veuillez noter que, bien que les vernis pour parquet Bona soient conçus pour créer une surface scellée résistante à l'usure, aux traces, aux liquides renversés, etc., aucun système de finition appliqué ne peut empêcher les dommages physiques causés au bois. Les bosses et les rayures dans le bois peuvent être causées par des meubles, des objets tombés, les ongles des animaux domestiques, etc. Des mesures doivent être prises à tout moment pour réduire la probabilité que cela se produise.

Les informations fournies sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne sauraient être exhaustives. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit et les présentes recommandations sont adaptés à l'utilisation prévue, au type de bois et à la situation. Bona garantit uniquement la qualité du produit livré. Une application professionnelle, gage d'un résultat final optimal, n'est pas de notre ressort. En cas de doute, effectuer un essai. Lire attentivement et s'assurer d'avoir compris les informations figurant sur les étiquettes de l'emballage et sur la fiche de données de sécurité avant d'utiliser ce produit.

Belgique: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com