

Touch of Grace


Grace Vivid

Difficulté : **Élevée** | Couche de finition : **Hard Wax Oil XM**
Brossage : **Requis** | Finition : **Extra mate**

Le contraste du noir et du blanc pour un aspect calcaire qui laisse apparaître le grain du bois.

Grace Vivid appliqué sur du chêne blanc brossé.
Les résultats varient selon la couleur et le type du parquet d'origine.

Produits utilisés



Bona Rich Tone **Mix Colour Black**

Bona Craft Oil Frost **Bona Hard Wax Oil XM**

Instructions	Temps de séchage
1. Préparez le sol et terminez le ponçage avec un abrasif de grain 120. Aspirez soigneusement.	
2. Ajoutez 5 % de Bona Mix Colour dans un bidon de Bona Rich Tone (250 ml pour 5 l). Agitez vigoureusement.	
3. Appliquez le mélange à l'aide d'un rouleau adapté (8-10 m ² /l).	5-10 h
4. Agitez l'huile et appliquez-la sur le sol à l'aide d'une raclette ou d'un tampon à polir rouge (environ 20 m ² /l).	
5. Laissez l'huile pénétrer dans le bois pendant 15 à 30 minutes. Polissez la surface à l'aide d'une polisseuse équipée d'un tampon rouge. Ajoutez de l'huile si nécessaire.	15-30 min
6. Après 15-30 minutes supplémentaires, retirez le surplus d'huile à l'aide d'un chiffon en coton.	15-30 min
7. Laissez sécher.	12 h
8. Aspirez, puis appliquez 1 à 2 couches d'huile Bona Hard Wax Oil XM selon les exigences de résistance à l'usure.	16-24 h

Informations complémentaires

- L'huile Extra Matt Hardwax Oil est utilisée comme finition. Pour un aspect plus intense, optez pour une finition de type mat ou mat soyeux.

Ce guide décrit le processus de traitement global des parquets bois et ne se substitue pas aux fiches techniques et de sécurité, qui sont sujettes à modification et doivent être consultées avant utilisation. Les temps de séchage suggérés sont des temps standard pour une température de 20 °C et une humidité relative de 60 %. Ils doivent être adaptés aux conditions climatiques intérieures locales.