

Malibu Dreams

Malibu Clay

Difficulté : **Facile**

Brossage : **Facultatif**

Couche de finition :

Hard Wax Oil Matte

Finition : **Mat**

Un style qui évoque la terre, protégé avec une huile-cire pour une durabilité optimale.

Malibu Clay appliqué sur du chêne blanc brossé.
Les résultats varient selon la couleur et le type du parquet d'origine.

| Produits utilisés |
|---|
|  <p>1x Bona Craft Oil Clay</p> |
|  <p>1x Bona Hard Wax Oil Matte</p> |

| Instructions | Temps de séchage |
|--|------------------|
| 1. Préparez le sol et terminez le ponçage avec un abrasif de grain 120. Aspirez soigneusement. | |
| 2. Appliquez une fine couche d'eau sur la surface à l'aide d'une éponge ou d'un rouleau à poil court. Utilisez le moins d'eau possible tout en vous assurant d'humidifier l'intégralité du bois. | 12 h |
| 3. Mélangez soigneusement l'huile et appliquez-la sur le sol à l'aide d'un couteau en acier inoxydable, d'une raclette ou d'un tampon à polir blanc (environ 30 m ² /l). | 15-30 min |
| 4. Après 15-30 minutes, polissez la surface à l'aide d'une polisseuse équipée d'un tampon rouge. | 15-30 min |
| 5. Effectuez un autre passage en appliquant à nouveau de l'huile. | |
| 6. Après 15-30 minutes supplémentaires, retirez le surplus d'huile à l'aide d'un chiffon en coton. Laissez sécher. | 12 h |
| 7. Aspirez la surface et appliquez une couche d'huile Bona Hard Wax Oil Matte à l'aide d'un rouleau en microfibrilles Bona de 5 mm (20-24 m ² /l). Laissez sécher. | 12-24 h |

Informations complémentaires

- Il est toujours recommandé d'appliquer une couche d'eau sur la surface avant d'appliquer l'huile pour obtenir une couleur intense et uniforme.

Ce guide décrit le processus de traitement global des parquets bois et ne se substitue pas aux fiches techniques et de sécurité, qui sont sujettes à modification et doivent être consultées avant utilisation. Les temps de séchage suggérés sont des temps standard pour une température de 20 °C et une humidité relative de 60 %. Ils doivent être adaptés aux conditions climatiques intérieures locales.