

Malibu Dreams

Malibu Rock

Difficulté : **Facile**

Brossage : **Facultatif**

Couche de finition :

Craft Oil Graphite

Finition : **Mat naturel**

La rencontre du bois et du graphite pour un mélange rustique et élégant.

Malibu Rock appliqué sur du chêne blanc brossé.
Les résultats varient selon la couleur et le type du parquet d'origine.

Produits utilisés
 <p>Bona Craft Oil Graphite Neutral</p>

Instructions	Temps de séchage
1. Préparez le sol et terminez le ponçage avec un abrasif de grain 120. Aspirez soigneusement.	
2. Appliquez une fine couche d'eau sur la surface à l'aide d'une éponge ou d'un rouleau à poil court. Utilisez le moins d'eau possible tout en vous assurant d'humidifier l'intégralité du bois.	12 h
3. Mélangez soigneusement l'huile et appliquez-la sur le sol à l'aide d'une raclette ou d'un tampon à polir rouge (environ 20 m ² /l).	
4. Après 15-30 minutes, polissez la surface à l'aide d'une polisseuse équipée d'un tampon rouge.	15-30 min
5. Effectuez un autre passage en appliquant à nouveau de l'huile.	
6. Après 15-30 minutes supplémentaires, retirez le surplus d'huile à l'aide d'un chiffon en coton.	15-30 min
7. Pour une finition impeccable, polissez le sol une dernière fois avec Bona Woolpad.	12-24 h

Informations complémentaires

- Il est toujours recommandé d'appliquer une couche d'eau sur la surface avant d'appliquer l'huile pour obtenir une couleur intense et uniforme.

Ce guide décrit le processus de traitement global des parquets bois et ne se substitue pas aux fiches techniques et de sécurité, qui sont sujettes à modification et doivent être consultées avant utilisation. Les temps de séchage suggérés sont des temps standard pour une température de 20 °C et une humidité relative de 60 %. Ils doivent être adaptés aux conditions climatiques intérieures locales.