

# Bona Craft Oil

## Instructiuni de aplicare a uleiurilor colorate Bona Craft Oil

Aceste instructiuni sunt furnizate doar pentru utilizarea Bona Craft Oil (Graphite, Frost, Ash, Umbra, Clay) peste lemnul crud netratat. Pentru alte scheme de tratare vedeti instructiunile aferente.

Finisaje



### Pregatire

Asigurati-vă ca pardoseala este aclimatizată mediului ambient, este bine slefuită, uscată și fără urme de praf, ceară sau alte reziduuri.

Așteptați ca produsul să ajungă la aceeași temperatură ambientală și apoi **amestecați** întregul conținut înainte de utilizare. Condițiile optime sunt: 20-25°C și 30-60% umiditate relativă a aerului. Temperaturile ridicate și umiditatea relativă a aerului scăzută vor reduce timpul de uscare, temperaturile scăzute și umiditatea relativă a aerului ridicată vor prelungi timpul de uscare. **Temperatura minima de utilizare este de 16°C.**

### Schema tratare

- 1-2 aplicări succesive de ulei colorat Bona Craft Oil

### Aplicare

1. Aplicați uleiul, într-un strat subțire și uniform utilizând un aplicator pentru ulei cu lama din cauciuc, pad de lana sau spaclu din otel inoxidabil.
2. Dupa 15-30 min. efectuați o nouă aplicare până cand suprafața devine saturată, adică lemnul nu mai absoarbe ulei. Numărul de aplicări necesare poate varia în funcție de esența de lemn, dar în mod curent 1-2 tratări sunt suficiente.
3. Frecăti suprafața în direcții alternative, utilizând mașina monodisc (150rpm) cu pad roșu.
4. Imediat după terminarea operațiunii de la punctul anterior, îndepărtați surplusul de ulei cu o lavetă de bumbac și lasați să se usuze cel puțin 24 de ore înainte de utilizare.

**ATENTIE:** BONA CRAFT OIL CONTINE ULEIURI DE USCARE. RISC DE AUTOAPRINDERE. LAVETELE SI ALTE MATERIALE SIMILARE UTILIZATE, TREBUIESC DEPOZITATE IN APA SAU IN CONTAINER METALIC SIGILAT.

**Sfat:** Pentru cele mai bune rezultate, frecăti podeaua cu un Pad de lana Bona (300rpm) după 6-18 ore de la ultima aplicare de ulei. Dacă suprafața arătă neuniformă, adăugăți o mică cantitate de ulei pe o lavetă de bumbac asezată sub mașina monodisc și un pad roșu. Dupa 1 ora frecăti iarăși cu o lavetă de bumbac curată.

**Timp de uscare (la 20°C/60% umiditate relativă aer):** 24 de ore, timpul poate fi mai lung în cazul esențelor exotice și cand temperatura este scăzută. Mobilierul se poate aseza după 1-2 zile dar așteptați aprox. 1 săptămână înainte de a aseza carpeți sau de a curăta cu mopul umed.

**Bona®**

# Bona Craft Oil

Instructiuni de aplicare a uleiurilor colorate Bona Craft Oil



Finisaje

## Intretinere

Curatati in mod current podeaua, utilizand un mop uscat sau aspiratorul. Cand este necesar, utilizati Bona Soap si apa. **Nota:** Curatati prin metoda uscata cat mai mult posibil.

Pentru intretinere si pentru pastrarea in bune conditii folositi Bona Care Oil. Pentru a restaura culoarea deteriorata adaugati 20% Bona Craft Oil in Bona Care Oil. Frecventa de intretinere cu ueli poate varia de la 1 data la 3 ani pentru mediul rezidential, pana la cateva aplicari pe an pentru mediul comercial.

Instructiuni detaliate privind intretinerea sunt disponibile la [www.bona.com](http://www.bona.com)

## Important

Informatiile furnizate sunt rezultatul cunoștiințelor și a testarilor noastre astfel încât produsul să fie aplicabil în siguranță și fără reclamări. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili oportunitatea utilizării produsului în scopul propus, dacă informațiile furnizate corespund nevoii și dacă esenta de lemn se pretează tratamentului cu acest produs. Bona garantează doar produsul livrat. Rezultatul final și aplicarea profesionista a produsului nu sunt sub controlul nostru. Dacă există nelamuriri, efectuați întai un test. Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă instrucțiunile de utilizare înainte de aplicare, disponibile pe eticheta produsului și în fisă tehnică.

**Bona®**