

Touch of Grace

Grace Vivid

Complexitate: **Provocator** | Acoperire: **Hard Wax Oil XM**
 Periaj: **Necesar** | Finisaj: **Extra mat**

Un fundal negru combinat cu albul contrastant, pentru un aspect calcaros cu fibră de lemn vizibilă.

Grace Vivid aplicat pe stejar alb periat.
 Rezultatele vor fi diferite în funcție de culoarea și de tipul pardoselii dvs. originale din lemn.

Produse utilizate	
	
Bona Rich Tone	Mix Colour Black
	
Bona Craft Oil Frost	Bona Hard Wax Oil XM

Instrucțiuni	Temp de uscare
1. Pregătiți pardoseala și încheiați sablarea cu material abraziv cu granulație 120. Aspirați cu atenție.	
2. Adăugați 5% Bona Mix Colour într-un recipient de Bona Rich Tone (250 ml la 5 l). Agitați energic.	
3. Aplicați amestecul de Tone cu ajutorul unui manșon de aplicare (8-10 m ² /litru).	5-10 h
4. Amestecați bine uleiul și aplicați-l pe pardoseală cu ajutorul unei raclete sau cu o lavetă roșie de lustruit (aprox. 20 m ² /l).	
5. Lăsați să se absoarbă uleiul timp de 15-30 minute. Lustruiți suprafața cu o mașină de șlefuit echipată cu o lavetă roșie, adăugând mai mult ulei, după cum este necesar.	15-30 min
6. După alte 15-30 minute, eliminați surplusul de ulei cu ajutorul unor cârpe.	15-30 min
7. Lăsați să se usuce.	12 h
8. Aspirați și apoi aplicați 1-2 straturi de Bona Hard Wax Oil XM, în funcție de cerințele privind rezistența la uzură.	16-24 h

Alte informații

- Pentru acest aspect se utilizează Extra Matt Hardwax Oil ca finisaj. Aveți în vedere versiunea mată sau mată mătăsoasă pentru o impresie de vitalitate mai accentuată.

Acest ghid descrie procedura generală de tratare a pardoselilor din lemn și nu înlocuiește fișele cu date tehnice și de securitate, care fac obiectul modificării și trebuie consultate înaintea utilizării. Timpii de uscare sugerați sunt timpii de uscare tipici la 20°C/60% umiditate relativă și trebuie adaptați la condițiile climatice de interior locale.