

Malibu Dreams

Malibu Amber

Complexitate: **Moderat**Acoperire: **Mega Gloss**Periaj: **Opțional**Finisaj: **Lucios**

Ideal pentru un ton clasic și cald de lemn al pardoselii, protejată cu lac lucios.

Malibu Amber aplicat pe stejar alb periat.
Rezultatele vor fi diferite în funcție de culoarea și de tipul pardoselii dvs. originale din lemn.

Produse utilizate
 2x Bona Amber
 2x Bona Mega Gloss

Instrucțiuni	Timp de uscare
1. Pregătiți pardoseala și încheiați sablarea cu material abraziv cu granulație 120.	
2. Aplicați Bona Amber cu o rolă sau alt aplicator potrivit (aprox. 8-10 m ² /l).	1-2 h
3. Efectuați o abraziune intermediară ușoară pentru reducerea neregularităților fibrei, utilizând Bona Diamond Abrasives cu granulație 120. Aspirați sau ștergeți praful.	
4. Aplicați alt strat de Bona Amber.	1-2 h
5. Aplicați Bona Mega Gloss cu ajutorul unei role cu microfibre Bona de 11 mm și lăsați să se usuce (aprox. 8-10 m ² /l).	2-3 h
6. Aplicați al doilea strat de Bona Mega Gloss.	12-24 h

Alte informații

- Curățenia este extrem de importantă atunci când lucrați cu lacuri foarte lucioase. Un sfat ar fi să aplicați un strat de Mega Gloss cu un șpaclu din oțel inoxidabil înaintea unui strat final, aplicat cu rola. Aceasta este o metodă de curățare excelentă.

Considerații speciale

Se recomandă 4 straturi în total pentru realizarea unui efect de oglindă.

Acest ghid descrie procedura generală de tratare a pardoselilor din lemn și nu înlocuiește fișele cu date tehnice și de securitate, care fac obiectul modificării și trebuie consultate înaintea utilizării. Timpii de uscare sugerați sunt timpi de uscare tipici la 20°C/60% umiditate relativă și trebuie adaptați la condițiile climatice de interior locale.