

New Modern

Modern Soul

Complexitate: **Ușor** | Acoperire: **Traffic Matte**
 Periaj: **Opțional** | Finisaj: **Mat**

Un aspect cald și intens al pardoselii, acoperit cu un strat protector.

Modern Soul aplicat pe stejar alb periat.
 Rezultatele vor fi diferite în funcție de culoarea și de tipul pardoselii dvs. originale din lemn.

Produse utilizate
 1x Bona Intense
 2x Bona Traffic Matte

Instrucțiuni	Timp de uscare
1. Pregătiți pardoseala și încheiați sablarea cu material abraziv cu granulație 120.	
2. Aplicați Bona Intense cu o rolă sau alt aplicator potrivit (aprox. 8-10 m ² /l).	1-2 h
3. Aplicați Bona Traffic Matt cu ajutorul unei role cu microfibre Bona de 11 mm și lăsați să se usuce (aprox. 8-10 m ² /l).	2-3 h
4. Efectuați o abraziune intermediară ușoară pentru reducerea neregularităților fibrei, utilizând Bona Diamond Abrasives cu granulație 120. Aspirați sau ștergeți praful.	
5. Aplicați al doilea strat de Bona Traffic Matte.	12-24 h
6. Poate fi nevoie de un strat suplimentar de lac în zonele cu trafic intens.	

Alte informații

- În cazul în care cerințele privind rezistența la uzură sunt mai lejere, se poate utiliza un alt lac precum Bona Novia sau Bona Mega.

Acest ghid descrie procedura generală de tratare a pardoselilor din lemn și nu înlocuiește fișele cu date tehnice și de securitate, care fac obiectul modificării și trebuie consultate înaintea utilizării. Timpii de uscare sugerați sunt timpi de uscare tipici la 20°C/60% umiditate relativă și trebuie adaptați la condițiile climatice de interior locale.