

Bona Craft Oil

Instrukcja aplikacji Bona Craft Oil z efektem zabarwienia powierzchni (Bona Tone)

Ta instrukcja opisuje wyłącznie sposób użycia Bona Craft Oil (wszystkie kolory razem z neutralnym) w połączeniu z efektem przygotowania powierzchni produktami Bona Rich Tone i Bona Nordic Tone. W przypadku innych sposobów wykorzystania patrz: osobna instrukcja.

Przygotowanie

Przygotować powierzchnię podłogi zgodnie z Kartami Technicznymi produktów Bona Nordic Tone i Bona Rich Tone.

Doprowadzić do temperatury pokojowej i dokładnie wymieszać olej we wszystkich pojemnikach przed użyciem. Najlepsze warunki do stosowania to od 20 - 25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia, niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. **Minimalna temperatura do stosowania wynosi 16°C.**

Systemy aplikacji

Sposób 1

1x Bona Rich Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Sposób 2

1x Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil
(1x Bona Hard Wax Oil)

Jeśli powierzchnia jest przygotowana środkiem Bona Rich Tone konieczne jest pokrycie oleju Bona Craft Oil produktem Bona Hard Wax. W przypadku korzystania z Bona Nordic Tone zastosowanie na powierzchnię Bona Craft Oil, Bona Hard Wax Oil jest tylko opcją, jednak nadal się ją zaleca, aby lepiej chronić kolorystykę oraz uprościć konserwację podłogi. Na podłogach o dużym natężeniu ruchu należy rozważyć zastosowanie dwóch warstw Bona Hard Wax Oil z celu zwiększenia ochrony podłogi.

Aplikacja oleju

Ilość niezbędnych aplikacji oleju zależy od tego czy powierzchnia następnie będzie zabezpieczona Bona Hard Wax Oil, czy też nie. W przypadku niestosowania Bona Hard Wax Oil należy aplikować więcej razy Bona Craft Oil w celu odpowiedniego nasycenia drewna olejem. Jeśli Bona Hard Wax Oil będzie aplikowany na Bona Craft Oil, tylko jedna aplikacja oleju jest wymagana i krok 2 poniżej można pominąć.

1. Nałożyć cienką warstwę oleju za pomocą gumowego aplikatora odpornego na rozpuszczalniki, szpachli ze stali nierdzewnej lub Bona Wool Pad
2. Po 15-30 minutach, dokonać kolejnej aplikacji oleju. Czynność tę należy powtarzać, aż powierzchnia drewna będzie całkowicie nasycona tj. dopóki drewno nie będzie pochłaniać więcej oleju. Liczba koniecznych zabiegów zależy od rodzaju drewna, ale 1-2 dodatkowe aplikacje są zazwyczaj wystarczające.
3. Polerować podłogę w różnych kierunkach za pomocą polerki (150 obr./min.) i czerwonego padu.
4. Usunąć niezwłocznie nadmiar oleju bawełnianą szmatką i pozostawić do wyschnięcia.

OSTRZEŻENIE Bona Craft Oil zawiera szybko schnące oleje. Istnieje ryzyko samozapłonu. Zużyte szmatki i inne zabrudzone produktem materiały, powinny być umieszczone w naczyniu z wodą lub zamykanych metalowych pojemnikach.

5. Zastosowanie Bona Hard Wax Oil może być przeprowadzane 12 godzin* po zastosowaniu oleju. Jeśli Bona Hard Wax Oil nie będzie używany, należy odczekać, co najmniej przez 24 godziny* przed oddaniem podłogi do użytkowania.

Finishing



Bona®

Bona Craft Oil

Instrukcja aplikacji Bona Craft Oil z efektem zabarwienia powierzchni (Bona Tone)

Finishing



** Czas schnięcia w temperaturze 20°C i 60% R. Należy się spodziewać dłuższego czasu schnięcia na drewnach egzotycznych i w niższych temperaturach. Pokój może być umeblowany zwykle po 1-2 dniach, ale należy odczekać 7 dni przed rozłożeniem dywanów lub myciem podłogi na mokro.*

Pielęgnacja

Czyścić podłogę regularnie suchym mopem i / lub odkurzaczem. Gdy trzeba wytrzeć wilgotnym mopem z Bona Soap, stosować Bona Soap zgodnie z Kartą Techniczną. Uwaga: Zawsze czyścić metodą jak najbardziej suchą.

Sposób konserwacji zależy od tego, czy ostateczna aplikacja była wykonana Bona Craft Oil, czy Bona Hard Wax Oil.

Do konserwacji Bona Craft Oil używać oleju Bona Care Oil. Aby przywrócić kolor w wytartych miejscach wskazane jest dodanie 20% oleju Bona Craft Oil do Bona Oil Care.

Do konserwacji Bona Hard Wax Oil używać Bona Wax Oil Refresher lub stosować dodatkową warstwę Bona Hard Wax Oil.

Częstotliwość tej operacji zależy od stopnia zużycia i może wynosić od - co 3 lata w domach i mieszkaniach, do kilku razy w roku w obiektach użyteczności publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące pielęgnacji znajdują się na www.bona.com

Ważne uwagi

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie Technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.

Bona[®]