

Bona Craft Oil

Instrukcja aplikacji kolorowych olejów Bona Craft Oil

Finishing



Ta instrukcja opisuje wyłącznie sposób użycia kolorowych Bona Craft Oil (Graphite - Grafity, Frost - Szron, Ash - Popiół, Umbra - Czekolada lub Clay - Głina), na surowe drewno. W przypadku innych sposobów wykorzystania patrz: osobna instrukcja.

Przygotowanie

Przed przystąpieniem do pracy należy się upewnić, czy podłoga jest dobrze przygotowana, tzn. dobrze wyszlifowana, sucha i wolna od pyłu po szlifowaniu, wosku i innych zanieczyszczeniach. Doprowadzić do temperatury pokojowej i dokładnie wymieszać olej we wszystkich pojemnikach przed użyciem. Najlepsze warunki do stosowania to od 20 - 25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia, niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. **Minimalna temperatura do stosowania wynosi 16°C.**

Systemy aplikacji

- 1 - 2 aplikacje kolorowego Bona Craft Oil.

Aplikacja

1. Nałożyć cienką warstwę oleju za pomocą gumowego aplikatora odpornego na rozpuszczalniki, szpachli ze stali nierdzewnej lub Bona Wool Pad
2. Po 15-30 minutach dokonać kolejnej aplikacji oleju. Czynność tę należy powtarzać, aż powierzchnia drewna będzie całkowicie nasyciona tj. dopóki drewno nie będzie pochłaniać więcej oleju. Liczba koniecznych zabiegów zależy od rodzaju drewna, ale 1-2 dodatkowe aplikacje są zazwyczaj wystarczające.
3. Polerować podłogę w różnych kierunkach za pomocą polerki (150 obr./min.) i czerwonego padu.
4. Usunąć niezwłocznie nadmiar oleju bawełnianą szmatką i pozostawić do wyschnięcia na minimum 24 godziny przed udostępnieniem do obciążenia.

OSTRZEŻENIE Bona Craft Oil zawiera szybko schnące oleje. Istnieje ryzyko samozapłonu. Zużyte szmatki i inne zabrudzone produktem materiały, powinny być umieszczone w naczyniu z wodą lub zamykanych metalowych pojemnikach.

Wskazówka: Aby uzyskać najlepszy rezultat, należy polerować podłogę z Bona Wool Pad (300 obr / min), 6-18 godzin po ostatniej aplikacji oleju. Jeśli podłoga wygląda niejednolicie, dodać niewielką ilość oleju na tkaninę bawełnianą umieszczoną pod polerką i polerować podłogę. Po 1 godzinie polerować ponownie przy użyciu czystej szmatki bawełnianej.

Czas schnięcia (w 20°C/60% RH): 24 godziny. Należy się spodziewać dłuższego czasu schnięcia na drewnach egzotycznych i w niższych temperaturach. Pokój może być umeblowany zwykle po 1-2 dniach, ale należy odczekać 7 dni przed rozłożeniem dywanów lub myciem podłogi na mokro.

Pielęgnacja

Czyścić podłogę regularnie suchym mopem i / lub odkurzaczem. Gdy trzeba, wytrzeć wilgotnym mopem z Bona Soap. Stosować Bona Soap zgodnie z Kartą Techniczną. Uwaga: Zawsze czyścić metodą jak najbardziej suchą.



Bona®

Bona Craft Oil

Instrukcja aplikacji kolorowych olejów Bona Craft Oil

Finishing



Do konserwacji Bona Craft Oil używać oleju Bona Care Oil. Aby przywrócić kolor w wytartych miejscach wskazane jest dodanie 20% oleju Bona Craft Oil Craft do Bona Oil Care.

Częstotliwość tej operacji zależy od stopnia zużycia i może wynosić od co 3 lata w udomowionych środowiska do kilku razy w roku obiektach użyteczności publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące pielęgnacji znajdują się na www.bona.com

Ważne uwagi

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie Technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.

Bona[®]