

PIELĘGNACJA WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH

Program Bona Care zapewnia proste procesy z łatwymi instrukcjami i bez długich przestojów. Regularne czyszczenie jest kluczem do lepszej, trwalszej podłogi, a zabiegi czyszczące firmy Bona działają skutecznie i bez szkody dla powierzchni lub środowiska.

Niniejszy przewodnik do konserwacji został opracowany dla wszystkich rodzajów wykładzin elastycznych, w tym PVC/LVT, kauczuk i linoleum. Należy pamiętać, że sugerowana niżej częstotliwość czyszczenia i konserwacji ma jedynie charakter orientacyjny. Każda podłoga powinna podlegać indywidualnej ocenie, a częstotliwość dostosowana do określonego poziomu zużycia. Aby przedłużyć żywotność podłogi postępuj zgodnie z naszymi zaleceniami na końcu tego przewodnika.



Przed



Po

OGÓLNY HARMONOGRAM KONSERWACJI

Harmonogram konserwacji jest zależny od sposobu użytkowania podłóg i miejsca, w którym się znajdują. Poniższa tabela pokrótce omawia sposoby planowania czyszczenia dla szybkich i prostych, ale doskonałych efektów.

RODZAJ	PRODUKT	MIESZKANIE	BIURO / BUDYNEK KOMERCYJNY	MIEJSCE PUBLICZNE
CZYSZCZENIE	Luźny brud Bona Dusting Pad	1-2x / tydzień	3-5x / tydzień	Codziennie
	Przylegający brud Bona Clean R50 1:200	Co tydzień	Co tydzień	2x / tydzień
	Czysta i lekka pielęgnacja Bona Clean R60 1:200	2x / miesiąc	Co miesiąc	Co tydzień
GRUNTOWNE CZYSZCZENIE	Gruntowne czyszczenie Bona Remove R 1:10	1x / rok	3-4x / rok	4-6x / rok
OCHRONA	Warstwa ochronna Bona Shield R	1-2x / rok	2x / rok	3-4x / rok

Instrukcje konserwacji

WYKŁADZINY ELASTYCZNE



LUŻNY BRUD



Regularnie czyść podłogę odkurzaczem lub mopem, stosując zestaw Bona Commercial System Kit oraz Bona Dusting Pad. Dzięki temu usuniesz luźne zabrudzenia.



© A.I.S.E

Niewielkie plamy usuń za pomocą Bona Spray Mop.



PRZYLEGAJĄCY BRUD

Bona zaleca stosowanie dwóch roztworów czyszczących. Używaj naprzemiennie dla lepszego efektu. Bona Clean R50 skutecznie rozpuszcza brud, podczas gdy Bona Clean R60 czyści i chroni za jednym razem. Do codziennego czyszczenia stosuj Bona Clean R50. Raz w tygodniu zastąp ją Bona Clean R60.

METODA



© A.I.S.E

Ręczna

- 1 Rozcieńcz Bona Clean R50 lub Bona Clean R60 czystą wodą (1:200).
- 2 Zanurz pad czyszczący Bona Cleaning Pad w roztworze i wyczyść nim podłogę na mokro.



© A.I.S.E

Maszynowa

- 1 Rozcieńcz Bona Clean R50 lub Bona Clean R60 w zbiorniku maszyny czyszczącej (1:200).
- 2 Przymocuj biały lub czerwony pad do szorowania.
- 3 Wyczyść wykładzinę niewielką ilością wody i upewnij się, że na podłodze nie ma kałuży.
- 4 Często wymieniaj wodę do czyszczenia.



GRUNTOWNE CZYSZCZENIE

Z biegiem czasu i przy dużym zużyciu powierzchnie matowieją od nagromadzenia uporczywych plam i brudu. Gruntowne czyszczenie z Bona Remove R oraz Bona PowerScrubber ożywia wykładziny elastyczne, przywracając ich żywotność. W rezultacie przywracamy świeżość i wygląd podłogi bez renowacji lub przestojów.

METODA



1 Wyczyść miejsce aplikacji odkurzaczem lub mopem.

2 Zamocuj czerwone szczotki na Bona PowerScrubber.

3 Napełnij zbiornik 1 litrem preparatu Bona Remove R. Pozostałą objętość wypełnij 9 litrami wody.

4 Ustaw docisk szczotki na średni.

5 Wyczyść podłogę w sposób systematyczny. Maszyna powinna być w ciągłym ruchu. Nie używaj jej na sucho. Na bardzo uporczywe zabrudzenia rozprowadź środek czyszczący za pomocą PowerScrubbera. Pozostaw go na kilka minut przed ponowną próbą czyszczenia.

6 Po czyszczeniu umieść urządzenie na wodoodpornej powierzchni. Wytrzyj spód maszyny, aby zapobiec wyciekaniu wody.



© A.I.S.E



© A.I.S.E



WSKAZÓWKA

- Jeśli potrzebna jest większa moc, na przykład w celu usunięcia mocno przylegającego brudu lub śladów, maszynę można ustawić na maksymalne ciśnienie. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia podłogi, podczas pracy z maksymalnym ciśnieniem bardzo ważne jest, **aby maszyna była zawsze w ruchu i nigdy nie pracowała z suchymi szczotkami!**
- Rozcieńcz Bona Remove R w stosunku 1:1 (50%) w butelce ze sprayem. Spryskaj mocno zarysowane powierzchnie i pozwól roztworowi się rozpuścić przez 3 minuty przed szorowaniem za pomocą Bona PowerScrubber.

USUWANIE STAREJ WARSTWY

Aby łatwiej usunąć stare preparaty pielęgnacyjne, na powierzchnię użyj środka do usuwania starych warstw w płynie. W tym poradniku opisano proces usuwania z wykładzin elastycznych Bona Shield R lub podobnych produktów do pielęgnacji, takich jak środki do czyszczenia lub odświeżania.

KROK 1. OCENA GRUBOŚCI WARSTWY

Oszacuj, jak gruba jest stara warstwa lakieru lub wosku na powierzchni. Ten pierwszy krok jest szczególnie ważny do zaplanowania reszty pracy. Ilość nałożonego już preparatu pozwoli Ci ocenić, ile wysiłku potrzeba będzie do jego usunięcia. Jeśli na powierzchnię nałożono wiele warstw lakieru, może być konieczność powtórzenia tego procesu. Pozostałości starego preparatu mogą uwięzić brud w powłoce, zmniejszając przyczepność następnej powłoki.

METODA

- 1 Rozcieńcz Bona PowerRemove R czystą wodą (1:1) i nałóż na niewielki odcinek podłogi (około 5 cm Ø). Zaczynij od mało widocznego obszaru.
- 2 Jeśli na powierzchnię nałożono preparat do czyszczenia, po kilku minutach zwykle staje się mleczna, chociaż nie zawsze tak jest. Zadrap próbny obszar monetą i sprawdź, czy Bona PowerRemove R zmiękczył powierzchnię. Jeśli na powierzchni znajdują się pozostałości środka czyszczącego, moneta powinna go łatwo wydrapać.
- 3 Po kilku minutach zetrzyj pozostałości Bona Remove R, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.
- 4 Jeśli poprzedni preparat bardzo szybko się rozpuszcza, można zmniejszyć stężenie.



KROK 2. USUWANIE STAREJ WARSTWY (KONTYNUACJA NA NASTĘPNEJ STRONIE)

KROK 2. USUWANIE STAREJ WARSTWY

Środek do usuwania starych powłok zmiękcza warstwę pielęgnacyjną i ułatwia usuwanie mechaniczne. Gdy stara warstwa jest miękka i luźna po wyszorowaniu, nadmiar materiału można usunąć za pomocą Bona PowerScrubber lub odkurzacza na mokro.

METODA



1 Wyczyść miejsce aplikacji odkurzaczem lub mopem.



2 Wymieszaj Bona PowerRemove R z wodą do uzyskania odpowiedniego stężenia.



3 Nanieś rozcieńczony Bona PowerRemove R na część powierzchni za pomocą mopa. Pozwól, aby roztwór rozpuścił stary preparat na około 5-10 minut. Nie dopuść, aby nadmierna ilość roztworu czyszczącego dostała się do dużych szczelin w wykładzinie.



4 Wyszoruj obszar za pomocą polerki wyposażonej w zielony pad.

5 Natychmiast usuń rozpuszczony środek za pomocą Bona PowerScrubber wyposażonego w zielone szczotki lub odpowiedni odkurzacz do pracy na mokro.

6 Powtórz proces na następnym odcinku podłogi.

7 Po obróbce całej wykładziny należy ją ponownie wyczyścić czystą wodą, aby zneutralizować powierzchnię. Ważne jest, aby usunąć wszelkie pozostałości Bona PowerRemove R przed nałożeniem jakiegokolwiek nowej powłoki.

8 Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia.



Instrukcje konserwacji WYKŁADZINY ELASTYCZNE



WARSTWA OCHRONNA

Bona Shield R zapewnia trwałą i ochronną warstwę na oryginalnej powłoce, przywracając jej funkcjonalność i połysk. Używaj, gdy powierzchnia wykazuje oznaki zużycia, takie jak zarysowania i silne zmatowienie. W przypadku nieznanego rodzaju powierzchni nałóż Bona Shield R na obszarze próbnym przed nałożeniem na całą powierzchnię.

METODA



- 1 Wyczyść miejsce aplikacji odkurzaczem lub mopem.
- 2 Przeprowadź codzienny proces czyszczenia, używając rozcieńzonego roztworu Bona Clean R50. W przypadku silnego zabrudzenia postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi gruntownego czyszczenia. (Pamiętaj, że wszelkie pozostawione zanieczyszczenia zostaną uwięzione w powłoce i mogą być trudne do usunięcia).



© A.I.S.E

- 3 Przed użyciem dokładnie wstrząśnij pojemnikiem Bona Shield R, a następnie nałóż cienką, jednolitą warstwę środka przy użyciu Bona Applicator Pad. 1 litr wystarcza na 30-50 m².
- 4 Pozostaw do wyschnięcia na co najmniej godzinę przed wznowieniem ograniczonego ruchu pieszego. Czyszczenie na mokro można wznowić po 72 godzinach. Nie należy stosować silnie alkalicznych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię lub częściowo usunąć powłokę ochronną.



WSKAZÓWKA

- Trzymaj pad aplikatora płasko na podłodze pracując systematycznie od ściany do ściany. Unikaj podnoszenia pada w trakcie pracy, ponieważ może to spowodować powstawanie pęcherzyków.
- Praca z mokrym padem na częściowo suchej wykładzinie może powodować powstawanie smug.
- W przypadku nakładania wielu warstw powłoki nie należy skracać czasu schnięcia między warstwami, ponieważ zwiększa to ryzyko rozpuszczenia poprzednich warstw.

OPTYMALNA PIELĘGNACJA PODŁÓG

Ochrona podłogi

- Używaj nakładek ochronnych na krzesła i stoły, aby zmniejszyć zarysowania.
- Kółka mebli powinny być wykonane z miękkiego materiału odpowiedniego do wykładzin elastycznych (zgodnie z EN425).

Korzystaj z systemów mat wejściowych

- Aż 80% brudu dostaje się do budynku przez ruch pieszych.
- Należy stosować systemy mat wejściowych o odpowiedniej wielkości (najlepiej powyżej 6 m²) i jakości.
- Podobnie jak w przypadku każdego systemu usuwania brudu, wszystkie systemy mat wejściowych powinny być regularnie czyszczone, aby usunąć cały brud.

Regularne czyszczenie

- Regularne czyszczenie jest korzystniejsze i bardziej opłacalne niż sporadyczne gruntowne czyszczenie.
- Używaj zalecanych środków czyszczących. Wysokiej jakości produkty i sprzęt czyszczący zapewniają wydajną i tańszą konserwację.
- Zawsze postępuj zgodnie z dostarczonymi wytycznymi BHP.

Stosowanie chemicznych środków

do pielęgnacji podłóg

- Niewłaściwe użycie chemicznych środków czyszczących może spowodować uszkodzenie i/lub odbarwienie.
- Nadużywanie lub niewłaściwe spłukiwanie środków chemicznych może mieć negatywny wpływ na żywotność podłogi.
- Nie należy używać proszków ani preparatów ściernych.

Rodzaje kolorystyczne padów

- Rodzaje kolorystyczne pokazują stopień łagodności padów mogą się różnić w zależności od kraju lub producenta.
- Biały lub czerwony pad Bona jest zalecany do normalnego czyszczenia.
- Niebieskie lub zielone pady nie nadają się do normalnego czyszczenia i konserwacji.
- Brązowe lub czarne pady są silnie ściernie i nigdy nie powinny być używane do czyszczenia.

Prędkości maszyny

- Od 150 do 300 obr./min to odpowiednia prędkość tarcz obrotowych maszyny czyszczącej.

Polecane produkty do pielęgnacji podłóg

- Bona zaleca stosowanie rozcieńczonych roztworów Bona Clean R50 lub Bona Clean R60 do regularnego czyszczenia, Bona Remove R do gruntownego czyszczenia i Bona Shield R do zabiegów ochronnych.
- Jeśli chcesz zastosować produkty alternatywne, skonsultuj się ze swoim stałym dostawcą, aby uzyskać więcej informacji, wskazówek i ograniczeń gwarancyjnych.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jak często czyścić podłogę?

Optymalną częstotliwość czyszczenia i konserwacji ustala się na podstawie sposobu użytkowania podłogi.

Podczas opracowywania harmonogramu czyszczenia i konserwacji należy odpowiedzieć na szereg pytań na temat podłogi:

- Czy znajduje się w pobliżu wejścia do budynku?
- Czy będzie zbierać suchy lub wilgotny brud?
- Jak wysoki będzie stopień ruchu na tej podłodze?

Pamiętaj, że jasne podłogi mogą wymagać częstszego czyszczenia.

Jak często nakładać powłokę ochronną?

Dobrze jest zacząć od ogólnego planu konserwacji Bony.


- Jednak po pewnym czasie należy poddać każdą wykładzinę indywidualnej ocenie, aby dostosować częstotliwość konserwacji do poziomu zużycia.

•

Jak mogę usunąć plamy?

Usuń plamy, gdy tylko je odkryjesz.

- Większość plam można bezpiecznie usunąć za pomocą suchego (papierowego) ręcznika, wody, detergentu, spirytusu mineralnego lub alkoholu (w tej kolejności).
- NIE używaj preparatów wysoko alkalicznych, takich jak amoniak lub soda kalcynowana, jak również silnych rozpuszczalników, takich jak aceton, ponieważ mogą być szkodliwe dla ludzi i podłóg. W razie wątpliwości przetestuj materiały czyszczące na małym fragmencie wykładziny lub w niewidocznym miejscu.



Nasze sugestie i zalecenia są starannie formułowane w oparciu o nasze ogólne standardowe warunki i dostępne informacje. Instrukcje przygotowania i przetwarzania są zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Nie przejmujemy jednak odpowiedzialności za ich kompletność, a użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku testowania sugestii i produktów w celu ustalenia ich przydatności do zamierzonych zastosowań (np. poprzez testowanie na fragmentach powierzchni). Zakłada się, że profesjonalny użytkownik podejmujący się pracy z produktem przestrzega uwag na opakowaniach, etykietach i kartach technicznych oraz w instrukcjach obsługi i przetwarzania, a także na obowiązkowym oznakowaniu oraz w odpowiednich normach technicznych i dyrektywach oraz przestrzega odpowiednich przepisów. Po opublikowaniu tych uwag wszystkie poprzednie karty informacyjne produktu tracą ważność.

Po więcej informacji zajrzyj na www.bona.com