

# Bona Mix&Fill Plus

## Tekniskt datablad

Bona Mix&Fill Plus är en vattenburen användningsfärdig spackelmasa med hög torrhalt för snabb och effektiv utfyllning av springor och ojämnheter i trägolv. Produkten kan också blandas med slipdamm för att ge en naturlig infärgning som smälter in med golvet. Bona Mix&Fill Plus kan användas på det flesta träslag och i springor upp till 3 mm.

- Utmärkt fyllnadsgrad
- Snabbtorkande
- Vattenburen och korrosionshämmande
- Fungerar på det flesta träslag
- Mycket lågt lösningsmedelsinnehåll

### Tekniska data

Produkt typ:	Vattenburen parkett- och trägolvsspackel
Torrhalt:	ca 38%
VOC:	max 15 g/lit
Blandningsförhållande:	10-15% slipdamm och 85-90% Bona Mix&Fill Plus
Torktid:	Till nästa skikt med Mix&Fill Plus: 15-30 minuter* Till slipning: 30-60 minuter* Till lackering: 1-2 timmar* Bredare och djupare springor kräver längre torktid. Springor bredare än 2 mm bör torka över natt. <i>*Under normalt inomhus klimat 20°C/60%Rf</i>
Verktyg:	Rostfri stålspackel
Förtunning:	Skall ej förtunnas
Åtgång:	Ca. 8-12 m <sup>2</sup> /lit beroende på antalet fogar och dess bredd.
Säkerhet:	Ej märkningspliktig, se Säkerhetsdatablad
Rengöring:	Torka bort överblivet material innan det torkat och rengör med vatten. Torkat material kan tas bort mekaniskt eller genom att skrubba med vatten.
Lagringstid:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning
Överblivet material:	Överblivet material och tomma emballage lämnas till återvinningsstation och behandlas enligt lokala bestämmelser.
Lagring och transport:	Temperaturen bör inte understiga +5°C eller överstiga +25°C. Förslut behållaren omedelbart efter användning.
Förpackning:	3x5 liter

Ytbehandling



# Bona Mix&Fill Plus

## Tekniskt datablad

Ytbehandling



### Förberedelser

Se till så att golvet acklimatiserat sig. Ytan som skall spacklas måste vara ren, torr och fri från vax, smuts och andra föroreningar. Nya och gamla trägolv måste slipas ner till trärent. Ta tillvara på slipdammet från kantslipning med korn 60-80. Temperaturen får ej understiga 13°C under applicering och torkning.

### Applicering

1. Skaka dunken noga innan användning.
2. För bästa blandning, blanda produkten i en separat behållare med fint och rent slipdamm till en mjuk konsistens.
3. Applicera blandningen över hela golvet med en rostfri stålspackel och upprepa vid behov.
4. När ytan är torr, slipa bort överbliven Mix%Fill Plus med en Bona Belt och en Bona Edge korn 100-120 eller med en Bona Flexisand med Power Drive och korn 60.
5. Behandla golvet med någon av Bonas ytbehandlingsprodukter enligt separat instruktion.

### Notera

Springor mellan plankgolv av tex furu och gran spacklas normalt inte. Torkat spackel kan lätt lossna vid rörelser från golvet som sker vid normal krympning/svällning över årets olika temperatur och luftfuktighet.

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.