

# Bona Nordic Tone

## Tekniskt datablad

**Bona Nordic Tone** är en förbehandling till Bona Craft Oil och Bona Craft Oil 2k för att få ett intensivare vitt golv. Produkten förhindrar gulningen i träet och kan användas både till löv- och barrträ. Kulören på Bona Nordic Tone kan ändras eller ytterligare intensifieras genom att tillsätta upp till 5% Bona MixColour.

- Lättapplicerad och snabb torktid
- Intensiteten i vitheten kan kontrolleras med antalet appliceringar
- Vattenbaserad och helt luktfri

### Tekniska data

Innehåll:	Lätt alkalisk, pigmenterad lösning
Spädning:	Spädes ej
Torktid:	- Mellan appliceringarna: 1–2 timmar* - Före oljning: 5–10 timmar* <i>*vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.F</i> <i>Sörj för god ventilation</i>
Verktyg:	Oljepåls eller golvlackpensel
Åtgång:	Ca. 8-10 m <sup>2</sup> /liter beroende på träets sugförmåga
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Brandfarlig:	Ej brandfarlig.
Rengöring:	Rengör verktygen med tvål och vatten. Torkat material kan skuras bort med tvål och vatten.
Hållbarhet:	3 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Förvaring/transport:	Förvaras och transporteras mellan +5°C och +25°C
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hållas i avlopp eller vattendrag.
Förpackning:	3 x 5 liter

### Förberedelser

Ytan måste vara väl slipade, torra och fria från slipdamm, olja, vax eller andra föroreningar. Skaka dunken noga och håll upp i ett rent plastkärl. Rör om noga innan användning och då och då under användandet. Om flera förpackningar används bör allt blandas i samma kärl för att säkerställa jämn färgton. Optimala förhållanden för applicering är 20-25°C och 30-60% RF. **Lägsta temperatur för bruk är 16°C.**

**Viktigt!** Tropiskt eller kemiskt behandlat trä kan skapa oförutsedda kemiska reaktioner och återblödningar. Testa alltid först på en liten yta vid tveksamhet för att säkerställa önskat slutresultat.

### Behandlingsschema

Applicering på obehandlat trä

#### Alternativ 1

1x Bona Nordic Tone  
1x Bona Craft Oil Neutral eller Färgad  
1x Bona Hard Wax Oil

#### Alternativ 2

1x Bona Nordic Tone  
1x Bona Craft Oil

När man kombinerar Bona Nordic Tone med färgad olja, rekommenderar vi att försegla ytan med ett lager Bona Hard Wax Oil som i alternativ, som ett sätt att förenkla underhåll och förhindra färgen att nötas bort. Vid högt slitage bör man lägga två lager hårdvaxolja för att öka slitstyrkan.



# Bona Nordic Tone

Tekniskt datablad

Ytbehandling



## Applicering

1. Använd en oljepäls eller en golvlackpensel för att lägga på ett jämnt lager Bona Nordic Tone i träets längdriktning, 8-10 m<sup>2</sup>/liter (120-100 g/m<sup>2</sup>). Överlappa vått-i-vått.
2. Om mer färgintensitet önskas eller om första varvet blivit flammigt, är det möjligt att applicera ett andra lager efter 1-2 timmar.
3. Låt sista varvet torka i 5-10 timmar
4. Slipa lätt ytan med en Bona Scrad Pad under en polermaskin (lågt varv). Arbeta snabbt och systematiskt med maskinen.
5. Dammsug upp allt damm.
6. Applicera vald Bona Craft Oil färg. Applicera med en Bona WoolPad.
7. Avlägsna överskottsolja med bomullstrasar och låt ytan torka över natten, minst 12 timmar.
8. Om en färgad olja används rekommenderar vi att skydda ytan med ett lager Bona Hard Wax Oil. Applicera tunt med en roller.

## Underhåll

Bona Nordic Tone skall aldrig användas som slutbehandling.

## Observera!

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

**Bona**<sup>®</sup>