

Bona Novia

Tekniskt datablad

Bona Novia är mycket användarvänlig topplack som tack vare sin enkelhet kan användas utan grundlack. Den ger en varm träfärgning och är mycket enkel att använda tack vare sitt utmärkta flyt och jämna infärgning. Produkten är avsedd främst för trägolv i hemmiljö. Produkten kan också med fördel användas som grundering eller totalbehandling av obehandlade korkgolv.

- Snabb tork
- God motståndskraft mot slitage, kemikalier och klackmärken
- Lämplig för både trä- och korkgolv
- Gulnar inte
- Mycket låg doft
- GreenGuard-certifierad för låga emissioner inomhus



Tekniska data

Lacktyp:	1-komponent vattenburen topplack av polyurethan/akrylat
Torrhalt:	ca. 30%
VOC:	max 60 g/liter
Slitstyrka:	ca. 8 mg/100 varv (SIS 923509)
Glansgrad (vid 60°):	Blank: 85-90%, Sidenmatt: 40-45%, Matt: 20-25%
Spädning:	Spädes vid behov med 4% Bona Retarder för längre öppentid.
Torktid, till:	- Slipning/överlackering: 1-2 timmar* - Lätt belastning: 24 timmar* - Genomhårdad: 7 dagar*
Verktyg:	Bona Roller
Åtgång:	8-10 m ² /litre (100-120g/m ²) per strykning
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med acetone.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	10 x 1 liter 3 x 5 liter 2 x 10 liter
Certifikat:	GreenGuard DIBt godkänd EN 13501-1; Flamskyddshämmande EN 71-3; Godkänd för applicering på leksaker

*vid normalt inomhusklimat, 20 °C/60% R.F.

Förberedelser

Före applicering skall ytan grunderas med en vattenburen grundlack från Bona. Tillse att golvet är acklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts.

Låt lack och hårdare nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 40-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för bruk är 13°C.**

Ytbehandling



Bona[®]



Behandlingsschema

Obehandlat trä, alt. 1:

- 1x Bona Vattenburen Grundlack
Lätt slipning korn 150
- 2x Bona Novia

Obehandlat trä, alt. 2:*

- 1x Bona Novia
Lätt slipning korn 150
- 2x Bona Novia

*På golv med ökad risk för sidlimningsproblem t.ex. kubträsgolv, plankgolv och trägolv med golvvärme rekommenderas att alltid använda en grundlack innan Novia appliceras samt att ta till åtgärder för att stabilisera inomhusklimatet.

Obs! Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning.

Applicering

1. Stryk ut lacken med en Bona Roller. Applicera jämnt med mjuka rörelser och avsluta appliceringen i träets längdriktning. Bibehåll en "våt" kant utmed behandlade sektioner och överlappa vått-i-vått. Låt torka ordentligt innan nya lager lack påföres. Torktiden blir något längre för varje lager.
2. Mellanslipa vid behov med slipnät eller Bona Scrad System korn 150 (eller finare). Avlägsna dammet innan det sista lagret lack stryks ut. Obs! Om det föregående lagret lack fått torka mer än 24 timmar krävs alltid en mellanslipning.

Golvet kan försiktigt beträdas cirka 8 timmar efter den sista strykningen. Låt ytan torka minst en vecka innan mattor eller annan golvbeläggnings läggs på, eller ytan belastas med tunga föremål. Undvik att våtmoppa golvet första veckan.

Underhåll

Rengör golvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner och en mikrofiberduk. Som en del i ett underhåll kan golvet strykas med nya lager lack Traffic innan slitaget når träet och leder till omfattande renovering. Genom att applicera Bona Freshen Up eller Bona Wood Floor Refresher med jämna mellanrum så upprätthålls en attraktiv yta med bibehållen lyster.

Detaljerade underhållsinstruktioner kan hämtas från www.bona.com

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackningen och tillhörande säkerhetsdatablad innan produkten används.