

Bona Quick

Tekniskt datablad

Bona Quick är en högviskös, tixotrop vattenburen grundlack avsedd för applicering med spackel och kan användas både på obehandlade trägolv och mellan två topplackeringar för att reducera sliprepor och fylla upp små ojämnheter och skapa en felfri yta. Tack vare dess låga vattenpåverkan uppstår normalt sett ingen trärensning varpå mellanslipning ej behövs. Bona Quick ger en ljus infäring i sig själv men den slutgiltiga färgen på golvet påverkas av vilken topplack som används.

- Snabbtorkande gel
- Minskar mängden sliprepor
- Kan användas direkt på trä eller mellan lackskikt
- Enkel applicering med stålspackel
- GreenGuard-certifierad för låga emissioner inomhus



Ytbehandling



Tekniska data

Lacktyp:	Vattenbaserad 1-komponent spackelgrund
Torrhalt:	ca. 40%
Spädning:	Spädes ej
Torktid:	1-2 timmar vid 20°C/60% R.H.
Verktyg:	Rostfri stålspackel
<u>Åtgång:</u>	
- Obehandlat trä:	25-35 m ² /lit (30-40g/m ²) per strykning
- Mellan lackskikt:	ca. 50 m ² /lit (20g/m ²)
Säkerhet:	Inte märkningspliktig.
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med acetone.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i öppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hållas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	3 x 5 liter.
Certifikat:	GreenGuard DIBt godkänd

Förberedelser

Tillse att golvet är aklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts. För bästa resultat avsluta slipningen med Bona Quattro Multi Disk med slippapper 8300 (blått) korn 120.

Låt lacken nå rumstemperatur. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 40-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för bruk är 13°C.**

Utseendet på etikettens färgskala på dunken ger en indikation om produktens infärgningsegenskaper, men kan aldrig förväntas ge exakt det resultat på färdigt golv. Resultatet bero på träslag, slipning, kvalitet på träet mm. Gör alltid ett färgprov på aktuellt golv.

Bona[®]

Bona Quick

Tekniskt datablad

Behandlingsschema

Obehandlat trä:

3x Bona Quick
2-3x Bona vattenburen topplack

Mellan lackskikt:

1-2x Bona Quick

Applicering

1. Applicera grundlacken med en rostfri stålspackel. Se till att inga strängar av överflödigt material efterlämnas.
2. Låt torka 10-15 min och applicera ett andra lager grundlack tvärs riktningen från den förra appliceringen.
3. Låt torka 10-15 min och applicera ett tredje och avslutande lager grundlack.
4. Låt torka 30-60 min och efterbehandla med 2-3 lager vattenburen topplack från Bona.

Normalt sett uppstår ingen träresning och någon mellanslipning är därmed ej nödvändig. Skulle ytan ändå behöva mellanslipas så utförs detta först efter att ett lager topplack applicerats och inte direkt på Bona Quickl.

Underhåll

Bona Quick skall aldrig används som slutbehandling av golvet.

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

Ytbehandling



Bona[®]