

# Bona Rich Tone

## Tekniskt datablad

**Bona Rich Tone** är en förbehandling till Bona Craft Oil och Bona Craft Oil 2k att användas på enbart ekgolv för att skapa en kraftig, mörk infärgning som påminner om rökt ek. Kulören på Bona Nordic Tone kan ändras eller ytterligare intensifieras genom att tillsätta upp till 5% Bona MixColour.

- Lättapplicerad och snabb torktid
- Vattenbaserat och helt luktfri

### Tekniska data

Innehåll:	Alkalisk lösning
Spädning:	Spädes ej
Torktid:	- Mellan appliceringarna: 1–2 timmar* - Före oljning: 5–10 timmar* <i>*vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.F</i> <i>Sörj för god ventilation</i>
Verktyg:	Oljepåls
Åtgång:	Ca. 8-10 m <sup>2</sup> /liter beroende på träets sugförmåga
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Brandfarlig:	Ej brandfarlig
Rengöring:	Rengör verktygen med tvål och vatten. Torkat material kan skuras bort med tvål och vatten.
Förpackning:	3 x 5 liter

### Förberedelser

Ytan måste vara väl slipade, torra och fria från slipdamm, olja, vax eller andra föroreningar. Låt produkten uppnå rumstemperatur och skaka dunken noga innan användning. Optimala förhållanden för applicering är 20-25°C och 30-60% RF. **Lägsta temperatur för användning är 16°C.**

### Behandlingsschema

Applicering på obehandlat trä

#### Alternativ 1

1x Bona Rich Tone  
1x Bona Craft Oil  
1x Bona Hardwax Oil

#### Alternativ 2

1x Bona Rich Tone  
2x Bona Hardwax Oil

Ytbehandling



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Rich Tone

Tekniskt datablad

Ytbehandling



## Applikation

1. Använd en oljepäls för att lägga på ett jämnt lager Bona Rich Tone i träets längdriktning, 8-10 m<sup>2</sup>/liter (120-100 g/m<sup>2</sup>). Överlappa vått-i-vått.
2. Om mer färgintensitet önskas eller om första varvet blivit flammigt, är det möjligt att applicera ett andra lager efter 1-2 timmar.
3. Låt sista varvet torka i 5-10 timmar
4. Slipa lätt ytan med en Bona Scrad Pad under en polermaskin. Arbeta snabbt och systematiskt med maskinen.
5. Dammsug upp allt damm.
6. Skydda ytan genom att antingen använda Bona Craft Oil, Bona Craft Oil 2k och/eller Bona Hardwax Oil, se sektionen "Behandlingsschema". Låt varje applicering torka över natten.

## Underhåll

Bona Rich Tone skall aldrig användas som slutbehandling.

## Observera!

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

**Bona**<sup>®</sup>