



Bona Amber

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Bogate bursztynowe zabarwienie



1-komponentowy poliuretanowy lakier podkładowy na bazie wody nadający drewnu głęboki bursztynowy kolor.

Lakier podkładowy Bona Amber nadaje drewnu wygląd podobny jak w przypadku lakierów na bazie rozpuszczalnika, jednak bez związanych z tym zagrożeń. Nadaje się do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym oraz na podłogach pływających, takich jak bruk drewniany czy deski podłogowe. Zaleca się stosowanie tego lakieru podkładowego na podłodze z dębu lub ciemniejszego drewna, w tym drewna tropikalnego.

- Mocne wysycenie koloru
- Doskonałe matowienie
- Odpowiedni do ogrzewania podłogowego
- Zmniejsza ryzyko bocznego sklejanie się klepek



Bona Amber

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Bogate bursztynowe zabarwienie

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Jednokomponentowy poliuretanowy lakier podkładowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	Ok. 32%
Rozcieńczenie:	Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Extender.
Czas schnięcia:	1-2 godziny* * w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.
Narzędzia:	Walek Bona (11mm) lub aplikator Bona
Zużycie:	8-10m ² /l (100-120g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	1 rok od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	Opakowanie 5l (3 w kartonie)
Certyfikaty:	GREENGUARD – niska emisja LZO w pomieszczeniach

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Upewnić się czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania, dobrze przeszlifowana, sucha, pozbawiona pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń.

Doprowadzić lakier do temperatury pokojowej, włożyć filtr, wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. Temperatura podłogi,

powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13°C podczas lakierowania i schnięcia.

Uwaga: Egzotyczne gatunki drewna takie jak Teak, Ipe, Wenge i podobne oraz niektóre gatunki drewna iglastego zawierają naturalne składniki – oleje, żywice i minerały, co może prowadzić do znacznego wydłużenia czasu schnięcia lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność gatunków drewna, należy ustalić gatunek i przeprowadzić test przed lakierowaniem.



Bona Amber

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Bogate bursztynowe zabarwienie

SYSTEMY APLIKACJI

Standardowa aplikacja:

- 1-2x Bona Amber
- 1-2x Bona lakier nawierzchniowy Bona

Uwaga:

- Nie należy stosować Bona Amber w połączeniu z Bona Mega EVO.

- Nie zaleca się nakładania więcej niż dwóch pełnych warstw podkładu i/lub lakieru dziennie ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna.
- Bona Amber może być stosowany wyłącznie bezpośrednio na surowe drewno. Nie może być stosowany w połączeniu z bejcami lub olejami, ani do pokrywania innych wykończeń.

APLIKACJA

1. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnikiem i włożyć dołączony filtr. Przed użyciem Bona Amber należy przefiltrować przez drobne sitko zewnętrzne, aby zminimalizować możliwość tworzenia się niezdyspergowanych grudek.
2. Nałożyć Bona Amber równomiernie za pomocą wałka lub aplikatora Bona.
3. Pozostawić do wyschnięcia, około 1-2h.
4. Po wyschnięciu Bona Amber można zeszlifować,

- używając systemu Bona Scrad lub siatki szlifierskiej (użyj najdrobniejszej gradacji, która pozwoli osiągnąć pożądany rezultat, P120-150). Alternatywnie, przed szlifowaniem nałożyć jedną warstwę lakieru nawierzchniowego. Powłokę lakierniczą można nakładać bez konieczności szlifowania pod warunkiem, że nastąpi to w ciągu 24 godzin od nałożenia Bona Amber.
5. Usunąć kurz i zakończyć obróbkę wybranym lakierem nawierzchniowym.

WAŻNE!

Bona Amber nigdy nie powinien być stosowany jako ostatnia warstwa lakieru.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszcżą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.