



Bona Classic

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY



1-komponentowy lakier podkładowy na bazie wody wzmacniający efekt klasycznego, jasnego drewna.

Lakier podkładowy Bona Classic bazuje na formule zapewniającej odpowiednią gęstość preparatu. Gładka i elastyczna warstwa znacznie zmniejsza ryzyko bocznego sklejania się klepek. Nadaje się do stosowania na większości gatunków drewna i jest łatwy w nakładaniu.

- Jasny odcień
- Elastyczność
- Wysoka zawartość substancji stałych



Bona Classic

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Jednokomponentowy akrylowy lakier podkładowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	Ok. 35%
Rozcieńczenie:	Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Extender.
Czas schnięcia:	1-2 godziny* * w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.
Narzędzia:	Walek Bona (11mm) lub aplikator Bona
Zużycie:	8-10m ² /l (100-120g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	1 rok od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	Opakowanie 5l (3 w kartonie)
Certyfikaty:	EC1PLUS – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń GREENGUARD – niska emisja LZO w pomieszczeniach EN 13501-1; Reakcja na ogień

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.



Bona Classic

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

PRZYGOTOWANIE

Upewnić się czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania, dobrze przeszlifowana, sucha, pozbawiona pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. Doprowadzić lakier do temperatury pokojowej, włożyć filtr, wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13°C podczas

lakierowania i schnięcia.

Uwaga: Egzotyczne gatunki drewna takie jak Teak, Ipe, Wenge i podobne oraz niektóre gatunki drewna iglastego zawierają naturalne składniki – oleje, żywice i minerały, co może prowadzić do znacznego wydłużenia czasu schnięcia lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność gatunków drewna, należy ustalić gatunek i przeprowadzić test przed lakierowaniem.

SYSTEMY APLIKACJI

Standardowa aplikacja:

- 1x Bona Classic
- 2x Bona lakier nawierzchniowy Bona

Uwaga:

- Bona Classic ma wysoką elastyczność. Dlatego zaleca się nałożenie jednej warstwy lakieru nawierzchniowego przed szlifowaniem w celu ścięcia włókien drewna. Lakier należy

nakładać w ciągu maksymalnie 24 godzin.

- Nie zaleca się nakładania więcej niż dwóch pełnych warstw podkładu i/lub lakieru dziennie ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna.
- Bona Classic może być stosowany wyłącznie bezpośrednio na surowe drewno. Nie może być stosowany w połączeniu z bejcami lub olejami, ani do pokrywania innych wykończeń.

APLIKACJA

1. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnikiem i włożyć dołączony filtr.
2. Nałożyć Bona Classic równomiernie za pomocą wałka lub

aplikatora Bona.

3. Pozostawić do wyschnięcia, około 1-2h.

WAŻNE!

Bona Classic nigdy nie powinien być stosowany jako ostatnia warstwa lakieru.



Bona Classic

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszcżą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.