



Bona Classic UX

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Einfach zu verarbeitende Grundierung mit mittelheller Holzfärbung



Grundierung auf Wasserbasis für unbehandelte Holzböden, die einen mittelhellen Holzton erzeugt.

Mit hoher Anwendungssicherheit und einfacher Handhabung macht das Grundieren von Holzböden Freude. Sehr schnell trocknend und leicht mit herkömmlichen Schleifmitteln zwischenschleifbar. Eine geeignete Grundlage für jeden Bona-Decklack. EC1 Plus klassifiziert für sehr niedrige Raumluftemissionen. Kann ebenso für Parkett und Holzböden auf Heizestrichen verwendet werden.

- Mittelhelle Holzfärbung
- Hohe Anwendungssicherheit
- Kann auf Wunsch leicht zwischengeschliffen werden



Bona Classic UX

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Einfach zu verarbeitende Grundierung mit mittelheller Holzfärbung

TECHNISCHE DATEN

Basis:	1-komponentige, wasserbasierte Acrylat/Polyurethan Grundierung
Verdünnung:	Falls erforderlich 4% Bona Retarder für eine längere offene Zeit.
Trockenzeit:	Ca. 1 - 2 Std. (20°C / 60% rel. Luftfeuchte)
Auftragsgerät:	Bona Roller (Bona Microfiber 11 mm Flor, oder Bona Wasserlackrolle)
Auftragsmenge:	8 - 10 m²/Liter (120 – 100 g/m²) pro Auftrag
Giscode:	W3+
Sicherheit:	Kennzeichnungsfrei
Werkzeuge reinigen:	Werkzeuge von Materialresten mit möglichst wenig Wasser befreien, getrocknetes Material kann mit Aceton entfernt werden. Alle Abfälle in einer zugelassenen Abfallentsorgungsanlage entsorgen – nicht in den Abfluss oder die Kanalisation schütten.
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 1 Jahr ab Herstellungsdatum.
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
Lieferform:	3 x 5 Liter
Zertifikate:	DIBt Z-157.10-97 und Z-157.10-98 EC1 Plus für sehr geringe Emissionen GREENGUARD Gold

Das Sicherheitsdatenblatt von Bona Classic UX ist zu beachten.

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Schliff ist die Einscheibenmaschine Bona Flexisand mit dem Quattro Teller, und Schleifmittel Körnung 120 zu verwenden. Das Produkt sollte Raumtemperatur haben und muss vor dem

Gebrauch gut geschüttelt werden. Optimale Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 18 - 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 – 60%. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit. **Die Mindesttemperatur für die Verwendung beträgt 13 °C.**



Bona Classic UX

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Einfach zu verarbeitende Grundierung mit mittelheller Holzfärbung

VERSIEGELUNGSEMPFEHLUNGEN

1 x Bona Classic UX + 2 x Bona Versiegelung (frei wählbar aus dem Bona Parkettlack-Sortiment)

Wichtig:

- Pro Tag nicht mehr als max. 2 Aufträge durchführen, um einen zu hohen Quelldruck auf das Holz zu vermeiden

- Bona Classic UX darf nur direkt auf rohes Holz aufgetragen werden. Es darf nicht in Verbindung mit Beizen oder Ölen, oder zum Überlackieren anderer Oberflächen verwendet werden
- Die Trockenfilmdicke der gesamten Versiegelung darf max. 100 g/m² nicht überschreiten

VERARBEITUNG

1. Schütteln Sie das Gebinde vor Gebrauch gut auf und setzen Sie den mitgelieferten Filter ein. Gießen Sie die Grundierung in einen sauberen, trockenen Behälter.
2. Tragen Sie Bona Classic UX mit einem Bona Roller (Bona Microfiber 11 mm Flor, oder Bona Wasserlackrolle) gleichmäßig auf, wobei Sie mit der Maserung abschließen. 8 – 10 m²/Liter und Pfützenbildungen vermeiden.
3. Trocknung ca. 1 – 2 Stunden.
4. Nach dem Trocknen kann Bona Classic UX mit dem Bona Scrad-System oder einem Schleifgitter (verwenden Sie die feinste Körnung, die das gewünschte Ergebnis erzielt, ideal Körnung 120 – 150) zwischengeschliffen

werden. Ein Durchschliff der Grundierung ist zu vermeiden. Alternativ hierzu können Sie den ersten Lackauftrag durchführen, und nach Trocknung erst dann den Zwischenschliff durchführen. [Wenn die Grundierung innerhalb von 24 Stunden überversiegelt wird, kann auf einen Zwischenschliff von Bona Classic UX verzichtet werden]

5. Staub vollständig entfernen und anschließend mit dem ausgewählten Bona Lack die Versiegelung fertig stellen.

Bona Classic UX nur als Grundierung verwenden, und nicht als Endversiegelung.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282