



Bona Classic UX

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY



Wodorozcieńczalny podkład do nieobrobionych podłóg drewnianych dający średnio jasne zabarwienie drewna.

Bona Classic UX charakteryzuje się prostotą w aplikacji i użytkowaniu, jest szybkoschnący i łatwy w obróbce konwencjonalnymi materiałami ściernymi. Stanowi mocny fundament dla każdego lakieru nawierzchniowego Bona. Klasyfikacja EC1PLUS zapewniająca bardzo niską emisję do powietrza w pomieszczeniach. Może być stosowany w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym.

- Łatwiejsze szlifowanie
- Doskonała trwałość
- Równomierne pokrycie



Bona Classic UX

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Jednokomponentowy akrylowo-poliuretanowy lakier podkładowy na bazie wody
Rozcieńczenie:	Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Extender.
Czas schnięcia:	1-2 godziny* * w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.
Narzędzia:	Walek Bona 11mm (mikrofibra/poliester) lub aplikator Bona
Zużycie:	8-10m ² /l (100-120g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do użycia:	1 rok od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/ transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	Opakowanie 5l (3 w kartonie)
Certyfikaty:	EC1PLUS – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń GREENGUARD – niska emisja LZO w pomieszczeniach

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Upewnić się czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania, dobrze przeszlifowana, sucha, pozbawiona pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń.

Doprowadzić lakier do temperatury pokojowej, włożyć filtr, wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. Temperatura podłogi,

powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13°C podczas lakierowania i schnięcia.

Uwaga: Egzotyczne gatunki drewna takie jak Teak, Ipe, Wenge i podobne oraz niektóre gatunki drewna iglastego zawierają naturalne składniki – oleje, żywice i minerały, co może prowadzić do znacznego wydłużenia czasu schnięcia lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność gatunków drewna, należy ustalić gatunek i przeprowadzić test przed lakierowaniem.



Bona Classic UX

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

SYSTEMY APLIKACJI

Standardowa aplikacja:

1x Bona Classic UX + 2x Bona lakier nawierzchniowy

Uwaga:

- Nie zaleca się nakładania więcej niż dwóch pełnych warstw podkładu i/lub lakieru dziennie ze względu na ryzyko

nadmiernego pęcznienia drewna.

- Bona Classic UX może być stosowany wyłącznie bezpośrednio na surowe drewno. Nie może być stosowany w połączeniu z bejcami lub olejami, ani do pokrywania innych wykończeń.

APLIKACJA

1. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnikiem i włożyć dołączony filtr.
2. Nałożyć Bona Classic UX równomiernie za pomocą wałka Bona.
3. Pozostawić do wyschnięcia, około 1-2h.

4. Szlifować Bona ScradPad lub materiałem ściernym o granulacji P150 (lub drobniejszej). Odpowiednie są również diamentowe materiały ściernie o granulacji P120.
5. Usunąć kurz i zakończyć obróbkę wybranym lakierem nawierzchniowym.

WAŻNE!

Bona Classic UX nigdy nie powinien być stosowany jako ostatnia warstwa lakieru.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.