



# Bona Craft Oil 2K

## OLEJ DWUKOMPONENTOWY

### Wydajność i wszechstronność



2-komponentowy szybkoschnący olej naturalny o doskonałej odporności na ścieranie.

Olej Bona Craft Oil 2K bazuje na modyfikowanych olejach roślinnych, zaś zawarty w nim utwardzacz zapewnia szybsze schnięcie i większą trwałość. Można go stosować niezależnie jako wysokiej klasy szybkoschnący olej lub w połączeniu z lakierem z rodziny Traffic w celu zwiększenia połysku lub zminimalizowania konserwacji na przyszłość. Olej 2-komponentowy doskonale nadaje się do wielu gatunków drewna, takich jak wiśnia, orzech, dąb wędzony czy buk parzony.

- Zabezpieczenie dzięki zaledwie jednej warstwie
- Długi czas otwarty i czas używalności po zmieszaniu
- Dobra odporność na działanie domowych środków chemicznych
- Można bezpiecznie stosować na zabawkach dziecięcych



# Bona Craft Oil 2K

## OLEJ DWUKOMPONENTOWY

### Wydajność i wszechstronność

#### DANE TECHNICZNE

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ produktu:</b>                  | Modyfikowane oleje roślinne + utwardzacz izocyjanianowy                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kolor:</b>                         | Neutral, Frost, Invisible, Misty, Sand, Light Grey, Ash, Driftwood, Graphite, Clay, Provincial, Umbra.                                                                                                                                                                       |
| <b>Proporcje mieszania:</b>           | 9 części oleju (składnik A) na 1 część utwardzacza (składnik B) (10% obj.)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Czas przydatności do użycia:</b>   | 6-8 godzin                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Czas schnięcia:</b>                | Między aplikacjami: 15-30 minut <sup>1</sup><br>Lekkie użytkowanie: Neutral/ 8 godzin <sup>1</sup> , kolor/ 12 godzin <sup>1</sup><br><sup>1</sup> W normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej. Zapewnić odpowiednią wentylację.                    |
| <b>Narzędzia:</b>                     | Rakla Bona do oleju, wałek z krótkim włosiem lub paca ze stali nierdzewnej. Pad do polerowania w kolorze czerwonym lub beżowym.                                                                                                                                              |
| <b>Zużycie:</b>                       | Ok. 30 m <sup>2</sup> /litr zależnie od gatunku drewna                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ryzyko pożarowe:</b>               | Produkt niepalny. Istnieje ryzyko samozapłonu nasączonych materiałów (patrz karta charakterystyki)                                                                                                                                                                           |
| <b>Bezpieczeństwo:</b>                | Składnik A: Niesklasyfikowany<br>Składnik B: Sklasyfikowany (patrz karta charakterystyki)                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mycie narzędzi:</b>                | Narzędzia czyścić benzyną lakową.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Okres przydatności do zużycia:</b> | 2 lata od daty produkcji w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Przechowywanie/transport:</b>      | Podczas przechowywania i transportu temperatura nie może spaść poniżej +5°C przekroczyć +30°C.                                                                                                                                                                               |
| <b>Odpady:</b>                        | Z odpadami i opróżnionymi pojemnikami należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Wielkość opakowań:</b>             | 6 x 1,25l (1125 ml oleju + 125 ml utwardzacza)                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Certyfikaty:</b>                   | GREENGUARD Gold – bardzo niska emisja związków lotnych<br>EMICODE; EC1 – bardzo niska emisja związków lotnych<br>EN 71-3 – aplikacja na zabawki dziecięce<br>EN 16165 Annex B - R10<br>DIN 51 130; class R10 – niskie ryzyko poślizgu<br>DiBt – bezpieczny produkt budowlany |

*Dodatkowe szczegółowe informacje podano w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.*



# Bona Craft Oil 2K

## OLEJ DWUKOMPONENTOWY

### Wydajność i wszechstronność

#### PRZYGOTOWANIE

Upewnić się, że podłoga jest zaaklimatyzowana do środowiska końcowego zastosowania, dobrze przeszlifowana, sucha i wolna od pyłu szlifierskiego, wosku i innych zanieczyszczeń. Przed użyciem należy poczekać, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową. Optymalne warunki aplikacji to temperatura 20-25°C i wilgotność względna 30-60%. Wysoka temperatura i niska wilgotność skracają czas schnięcia, a niskie temperatury i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia. Minimalna temperatura stosowania wynosi 16°C. Podczas aplikacji należy używać gumowych rękawiczek, okularów ochronnych i ochraniaczy na buty.

Zapewnić dobrą wentylację przez cały czas aplikacji i schnięcia/utwardzania.

Zaleca się użycie Bona Mix&Fill lub Bona Mix&Fill Plus do wypełnienia drobnych szczelin przed nałożeniem Bona Craft Oil 2K. W przypadku podłóg, w których nie można wypełnić szczelin, ważne jest utrzymanie poziomu oleju na

powierzchni, na przykład poprzez nałożenie cienkiej warstwy oleju za pomocą szmatki owiniętej wokół pada pod maszyną polerską. Olej nie może swobodnie przedostawać się do otwartych szczelin.

#### Uwaga

Na ostateczny kolor wpływa równomierność szlifu oraz właściwości drewna. Kolor należy ocenić dopiero po ostatecznym wykończeniu. Ślady, różnice w kolorach, nierówne zabarwienie itp. nie są winą produktu, lecz są odpowiedzialnością użytkownika! Zwrócić uwagę na proces szlifowania. Jeśli nie jesteś pewien, przed użyciem wykonaj test, obejmujący zarówno barwienie, jak i wykończenie.

Aby uzyskać bardziej intensywne i jednolite zabarwienie, drewno można przed nałożeniem oleju zwilżyć wodą. Przeszlifować i wyczyścić podłogę, nanieść cienką warstwę wody na powierzchnię za pomocą gąbki lub wałka o krótkim włosiu. Przed nałożeniem oleju pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na noc.

#### SYSTEMY APLIKACJI

Surowe drewno

1x Bona Bona Craft Oil 2K

2x Bona Hard Wax Oil

##### Umiarkowane/duże użytkowanie:

1x Bona Craft Oil 2K

##### Komercyjne użytkowanie:

1x Bona Craft Oil 2K

2x Bona Traffic HD lub Bona Traffic GO

##### Umiarkowane/duże użytkowanie:

1x Bona Rich Tone (opcjonalnie)



# Bona Craft Oil 2K

## OLEJ DWUKOMPONENTOWY

### Wydajność i wszechstronność

#### APLIKACJA

1. Za pomocą młotka wbić sztyldo lub śrubokręt przez cały górny pojemnik i pozwolić, aby zawartość spłynęła do dolnego pojemnika (min. 1 minuta). Wyjąć górny pojemnik i dokładnie wymieszać zawartość dolnego pojemnika.
2. Nałożyć i rozprowadzić ciekłą warstwę wymieszanego oleju na podłodze. Na dużych powierzchniach pracować w sekcjach i nakładać mokre na mokre.
3. Pozostawić drewno do wchłonięcia oleju przez 15-30 minut, a następnie wypolerować powierzchnię maszyną polerską wyposażoną w pad w kolorze czerwonym lub beżowym.
4. W razie potrzeby wykonać kolejne przejście, dodając więcej oleju, aby zapewnić nasycenie obszarów chłonnych.
5. Pozostawić na kolejne 15-30 minut, a następnie usunąć nadmiar oleju bawełnianą szmatką umieszczoną pod

maszyną polerską.

6. Wypolerować powierzchnię padem wełnianym Bona, aby uzyskać nieskazitelne wykończenie.

7. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na co najmniej 8 godzin<sup>2</sup> (kolorowy olej min. 12 godzin<sup>2</sup>) przed wznowieniem ruchu pieszego. Podczas aplikacji i schnięcia należy zapewnić dobrą wentylację.

<sup>2</sup> Czas schnięcia w 20°C/60% wilgotności względnej. Należy spodziewać się dłuższego czasu schnięcia na gatunkach drewna egzotycznego, przy wysokiej wilgotności względnej i przy niskiej temperaturze. Pokój można zazwyczajumeblować po 12-24 godzinach, ale należy poczekać ok. 1 tydzień przed zakryciem powierzchni dywanikami.

**UWAGA:** BONA CRAFT OIL 2K ZAWIERA OLEJE SCHNĄCE. ISTNIEJE RYZYKO SAMOZAPŁONU. ZUŻYTE TKANINY, PADY I PODOBNE MATERIAŁY NALEŻY UMIEŚCIĆ W WODZIE LUB W ZAMKNIĘTYM METALOWYM POJEMNIKU.

#### PIELĘGNACJA

Regularnie czyścić podłogę na sucho za pomocą pada Bona z mikrofibry i/lub odkurzacza. W razie potrzeby przecierać padem czyszczącym Bona z mikrofibry i środkiem Bona Oiled Wood Floor Cleaner. Uwaga: Zawsze czyścić możliwie suchą metodą. Do konserwacji i pielęgnacji powierzchni używaj Bona Oil Care. Częstotliwość tej operacji zależy od

poziomu zużycia i może wahać się od co 3 lata w środowisku domowym do kilku razy w roku w środowisku komercyjnym.

Szczegółowe instrukcje konserwacji są dostępne na stronie [www.bona.com](http://www.bona.com)



# Bona Craft Oil 2K

## OLEJ DWUKOMPONENTOWY

### Wydajność i wszechstronność

#### DODATKOWE POWŁOKI

##### Instrukcja dla lakieru

Aby zwiększyć odporność podłogi na zużycie oraz ograniczyć częstotliwość konserwacji, szczególnie w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie, zaleca się pokrycie powierzchni dwiema warstwami lakieru Bona Traffic HD lub Bona Traffic GO. Zalecenie to dotyczy również powierzchni barwionych, gdzie dodatkowa warstwa lakieru pomoże zachować oryginalny kolor.

Uwaga: Bona Craft Oil 2K może być pokrywany wyłącznie lakierem Bona Traffic HD lub Bona Traffic GO, pod warunkiem że olej jest stosowany w czystej postaci, bez mieszania z innymi dodatkami lub produktami, takimi jak Bona Rich Tone.

Nałóż jedną warstwę Bona Craft Oil 2K zgodnie ze standardową procedurą aplikacji. W przypadku drewna porowatego lub silnie chłonnego zaleca się nałożenie drugiej warstwy. Należy bezwzględnie usunąć cały nadmiar materiału — pozostawiony olej może spowodować problemy z przyczepnością kolejnej warstwy Bona Traffic HD lub Bona Traffic GO.

Pozostaw do wyschnięcia na minimum 8 godzin (minimum 12 godzin w przypadku oleju barwionego). W przypadku egzotycznych gatunków drewna i/lub niekorzystnych warunków klimatycznych może być konieczny dłuższy czas schnięcia. Aby upewnić się, że powierzchnia jest sucha, przetrzyj ją bawełnianą lub papierową ściereczką. Jeśli ściereczka zbiera dużo pigmentu, powierzchnia nie jest jeszcze sucha. Do kolejnych kroków przejdź dopiero po całkowitym wyschnięciu.

Wypoleruj powierzchnię czerwonym padem i dokładnie

odkurz podłogę.

Nałóż 2 warstwy Bona Traffic HD lub Bona Traffic GO za pomocą wałka. Zaleca się wykonanie delikatnego matowienia między warstwami lakieru, aby usunąć ewentualnie podniesione włókna drewna. Do tego celu używaj wyłącznie Bona Scrad Pad.

Przez pierwsze 72 godziny podłoga powinna być użytkowana jedynie w ograniczonym zakresie (lekki ruch pieszy). Przed przykryciem dywanami lub innymi okładzinami podłogowymi należy odczekać co najmniej 1 tydzień.

##### Instrukcja dla olejowosku

Nałóż jedną warstwę Bona Craft Oil 2K zgodnie ze standardową procedurą aplikacji. W przypadku drewna porowatego lub silnie chłonnego zaleca się drugą warstwę. Usuń cały nadmiar materiału za pomocą ścierek.

Pozostaw do wyschnięcia na minimum 8 godzin (minimum 12 godzin dla oleju barwionego). W przypadku egzotycznych gatunków drewna i/lub niekorzystnych warunków klimatycznych może być wymagany dłuższy czas schnięcia. Aby upewnić się, że powierzchnia jest sucha, przetrzyj ją bawełnianą lub papierową ściereczką. Jeśli ściereczka zbiera dużo pigmentu, powierzchnia nie jest jeszcze sucha. Do kolejnych kroków przejdź dopiero po całkowitym wyschnięciu.

Wypoleruj powierzchnię czerwonym padem i dokładnie odkurz podłogę.

Nałóż 2 warstwy Bona Hard Wax Oil. Dla uzyskania doskonałego wykończenia zaleca się delikatne matowienie między warstwami olejowosku.



# Bona Craft Oil 2K

## OLEJ DWUKOMPONENTOWY

### Wydajność i wszechstronność

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, których udzielamy, aby pomóc użytkownikowi, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach. Ze względu na szeroką gamę możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalniamy użytkowników z konieczności przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może zagwarantować jedynie jakość swoich produktów, a nie wykonanej pracy. Należy pamiętać, że produkt nie może zapobiec zmianie koloru drewna w wyniku wyciekania garbników, ruchu naturalnych olejów lub działaniu światła UV w krótkim lub długim okresie. Należy przestrzegać zaleceń producenta podłogi oraz zapisów odpowiednich norm.