



Bona D501



1-komponentowy grunt do przygotowania podłoża przed użyciem klejów silanowych lub poliuretanowych.

Bona D501 to grunt do przygotowania chłonnych i niechłonnych podkładów (za wyjątkiem magnezowych posadzek przemysłowych) oraz płyt wiórowych i paneli przed użyciem klejów silanowych bądź poliuretanowych Bona. Wiąże pył i zmniejsza absorpcję wody z podłoża. Nie rozcieńczać.

- Nie zawiera rozpuszczalników
- Paroprzepuszczalny
- Łatwe nakładanie
- Bardzo niskoemisyjny



Bona D501

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Dyspersja syntetyczna
Kolor:	Biały
Gęstość:	Łatwy do nałożenia
Gęstość:	1.0 g/cm ³
Giscode:	D1
Bezpieczeństwo:	Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego
Mycie narzędzi:	Woda
Okres przydatności do zużycia:	6 miesięcy od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania.
Wielkość opakowań:	5 litrów kanister (3 w kartonie)
Certyfikaty:	Emicide EC1

Dodatkowe szczegółowe informacje podano w odpowiedniej karcie charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia podkładu musi być równa, sucha, czysta i pozbawiona pęknięć, w dobrym stanie. Powinna być także

lekko porowata. Jeśli to konieczne, powinna być profesjonalnie przygotowana do położenia.

ODPOWIEDNIE PODŁOŻA

- Odpowiednimi podkładami (także w połączeniu w ogrzewaniem podłogowym) są:
- Cement / cementowe posadzki (CT) zgodnie z normą EN 13813
- Posadzki płynne na bazie siarczanu wapnia (anhydrytu) (CA) zgodnie z normą EN 13813
- Mastyksowe posadzki asfaltowe (AS) zgodnie z normą EN 13813
- Posadzki drewniane
- Płyty wiórowe (V100)



Bona D501

APLIKACJA

Przed użyciem gruntu, w pomieszczeniu muszą być spełnione następujące warunki klimatyczne (wartości dla Europy Środkowej):

- Temperatura powietrza: min. 18°C
- Temperatura podłogi: min. 15°C (z ogrzewaniem podłogowym maks. 20°C)
- Wilgotność względna: maks. 70%

Nakładać grunt równomiernie na powierzchnię przy użyciu pędzla lub wałka. Uwaga: unikać powstawania kałuż. Pozostawić do wyschnięcia, do momentu, aż powstanie przezroczysta powłoka. Po wyschnięciu można przyklejać parkiet /patrz poniżej/.

Czas schnięcia około 1 – 24 godzin w zależności od

chłonności podkładu i klimatu w pomieszczeniu.

Prosimy o zapoznanie się także z instrukcjami dostarczonymi przez producentów parkietu.

Bona bierze odpowiedzialność tylko za dostarczony produkt, nie może brać odpowiedzialności za całą zainstalowaną podłogę. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Prosimy zapoznać się także z innymi informacjami o produktach Bona.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.

ZUŻYCIE

Wydajność około 150 g/m²

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.