



Bona Hardwax Oil

Olejowosk do wewnętrznych podłóg drewnianych



Uszczelniający olej zapewniający trwałą ochronę i odporność na ścieranie i powstawanie śladów po obuwii.

Twarty olejowosk Bona Hard Wax Oil nadaje olejowanej podłodze wygląd, który ociepla wnętrze, jednocześnie sprawiając, że powierzchnia staje się odporna na plamy i łatwa w konserwacji. Nadaje się do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym i zmniejsza ryzyko bocznego sklejanie się klepek. Dla lepszego zabezpieczenia należy nałożyć dwie warstwy.

- Odporność na wodę i zabrudzenia
- Odporność na ścieranie i powstawanie śladów po obuwii
- Można bezpiecznie stosować na zabawkach dziecięcych
- Nie zawiera związków kobaltowych i ketoksymów



Bona Hardwax Oil

Olejowosk do wewnętrznych podłóg drewnianych

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Modyfikowany olej i wosk
Połysk (60°):	Extra mat 3%, mat 10%, półmat 20%
Rozcieńczenie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	Przed szlifowaniem/ponowną aplikacją: 6 - 8 godzin* Lekkie użytkowanie minimum 18 godzin* * w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% R.H. Zapewnić odpowiednią wentylację.
Narzędzia:	Paca ze stali nierdzewnej, wałek z mikrofibry Bona 5 mm lub dobrej jakości pędzel z drobnym włosiem.
Zużycie:	20-24 m ² /litr na warstwę
Ryzyko pożarowe:	Produkt niepalny. Istnieje ryzyko samozapłonu nasączonych materiałów.
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Czas utwardzenia:	około 10 dni
Mycie narzędzi:	Narzędzia czyścić benzyną lakową. Zasznięty materiał można usunąć acetonem.
Okres przydatności do zużycia:	3 lata od daty produkcji w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Podczas przechowywania i transportu temperatura nie może spaść poniżej +5°C i przekroczyć +30°C.
Odpady:	Z odpadami i opróżnionymi pojemnikami należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	Pojemniki o pojemności 1 litra, 2,5 litra i 10 litrów.
Certyfikaty:	DiBt; bezpieczny produkt budowlany Afnor; A+ – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.



Bona Hardwax Oil

Olejowosk do wewnętrznych podłóg drewnianych

PRZYGOTOWANIE

Upewnić się, że podłoga jest zaaklimatyzowana do środowiska końcowego zastosowania, dobrze przeszlifowana, sucha i wolna od pyłu szlifierskiego, wosku i innych zanieczyszczeń. Przed użyciem należy poczekać, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową. Optymalne warunki aplikacji to temperatura 20-25°C i wilgotność względna 30-60%. Wysoka temperatura i niska wilgotność skracają czas schnięcia, a niskie temperatury i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia. Minimalna temperatura stosowania wynosi 16°C. Podczas aplikacji należy używać gumowych

rękawiczek, okularów ochronnych i ochraniaczy na buty.

Zapewnić dobrą wentylację przez cały czas aplikacji i schnięcia/utwardzania.

Uwaga: Bona Hard Wax Oil może wykazywać problemy z utwardzaniem na gatunkach drewna egzotycznego, takich jak ipe, wenge, merbau itp. Aby zlikwidować ten problem zaleca się najpierw nałożyć jedną warstwę Bona Craft Oil, a następnie pozostawić powłokę do całkowitego wyschnięcia przed aplikacją Hard Wax Oil.

SYSTEMY APLIKACJI

Schemat 1:

2x Bona Hard Wax Oil

Schemat 2:

1x Bona Rich Tone lub Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil 2K
1x Bona Hard Wax Oil

Schemat 3:

1x Bona Craft Oil / Bona Craft Oil 2K
1x Bona Hard Wax Oil

Schemat 4:

1x Bona Rich Tone
2x Bona Hard Wax Oil

Ważne!

Przed nałożeniem kolejnej warstwy poczekaj, aż każda poprzednia powłoka całkowicie wyschnie. Na obszarach o dużym natężeniu ruchu należy rozważyć aplikację dwóch warstw Bona Hard Wax Oil w celu zwiększenia ochrony przed zużyciem.



Bona Hardwax Oil

Olejowosk do wewnętrznych podłóg drewnianych

APLIKACJA

APLIKACJA WSTĘPNA

Podłoga musi być dobrze przeszlifowana, sucha i wolna od pyłu szlifierskiego, wosku i innych zanieczyszczeń. Zalecane jest wykończenie materiałem ściernym o granulacji 120.

1. Nałożyć bardzo cienką, równą warstwę na całą podłogę, unikając gromadzenia się produktu. Jeśli to możliwe, nakładać zgodnie z kierunkiem anatomicznym drewna.
2. Pozostawić do wyschnięcia na minimum 6-8 godzin. Zapewnić dobrą wentylację.
3. Przeszlifować powierzchnię padem ściernym Bona ScradPad lub diamentowym materiałem ściernym Bona o granulacji 240.
4. Dokładnie usunąć pył i nałożyć kolejną cienką warstwę na całą podłogę w taki sam sposób jak poprzednio.
5. Nie użytkować podłogi przez co najmniej 18 godzin.

KONSERWACJA

1. Oczyszczyć powierzchnię środkiem Bona Cleaner. Na mocno zabrudzonych podłogach zaleca się użycie Bona PowerScrubber z Bona Deep Clean Solution. Wszelkie nieusunięte zabrudzenia mogą zakłócać późniejszą aplikację Bona Hard Wax Oil.
2. Wykonać bardzo lekkie szlifowanie za pomocą diamentowego materiału ściernego Bona o granulacji 240 lub Bona ScradPad.
3. Dokładnie usunąć pył.
4. Nałożyć bardzo cienką, równą warstwę na całą podłogę, unikając gromadzenia się produktu. Jeśli to możliwe, nakładać zgodnie z kierunkiem anatomicznym drewna.
5. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin, przed wznowieniem ruchu na podłodze.

UWAGA: BONA HARD WAX OIL ZAWIERA OLEJE SCHNĄCE. ISTNIEJE RYZYKO SAMOZAPŁONU. ZUŻYTE TKANINY, PADY I PODOBNE MATERIAŁY NALEŻY UMIEŚCIĆ W WODZIE LUB W ZAMKNIĘTYM METALOWYM POJEMNIKU

PIELĘGNACJA

Regularnie czyścić podłogę na sucho za pomocą pada z mikrofibry i/lub odkurzacza. W razie potrzeby użyć pada czyszczącego z mikrofibry wraz z środkiem Bona Oiled Wood Floor Cleaner. Na bardziej zużytych

powierzchniach zaleca się nałożenie warstwy Bona Wax Oil. W celu zapewnienia lepszej ochrony zaleca się wykonanie konserwacji z użyciem kolejnej warstwy Bona Hard Wax Oil, jak opisano powyżej.



Bona Hardwax Oil

Olejowosk do wewnętrznych podłóg drewnianych

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna, za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem produktu.