



Bona Intense

WATERGEDRAGEN PRIMER

Voor een heldere verkleuring



Hier in **vertrouwde** handen!
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Gemakkelijk te schuren en zeer geschikt voor vloeren met vloerverwarming en/of zwevend gelegde vloeren zoals kops hout of planken vloeren. Geschikt voor vrijwel alle houtsoorten, vooral voor tropisch hout.

- Heldere houtkleuring
- Goed schuurbaar
- Bijzonder geschikt voor vloerverwarming
- Vermindert de kans op kantverlijming
- GREENGUARD gecertificeerd voor lage emissies binnenshuis



Bona Intense

WATERGEDRAGEN PRIMER

Voor een heldere verkleuring

TECHNISCHE GEGEVENS

Type grondlak:	1-component watergedragen polyurethaan grondlak
Vast stofgehalte:	32%
Verdunning:	Indien nodig, verdunnen met Bona Retarder (4%) voor een langere open tijd (zie de relevante TDS)
Droogtijd:	1-2 uur (20°C/60% r.v.)
Gereedschap:	Bona Microfleece Roller (11 mm vacht)
Verbruik:	8-10m ² /liter (≈100-120g/m ²) per laag
Veiligheid:	Ongeclassificeerd
Reiniging:	Overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met Aceton
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	5 liter can / 3 cans per doos
Certificaten:	GREENGUARD EMICODE EC2 lage emissie EN 13501-1; Reactie op vuur EN 71-3; veiligheid van speelgoed

Aanvullende gedetailleerde informatie is vermeld in het betreffende veiligheidsinformatieblad.

VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat het hout goed geacclimatiseerd is. Het te behandelen oppervlak moet goed kaalgeschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en andere verontreinigingen zijn. Voor de laatste schuurgang wordt aanbevolen te schuren met Bona Quattro Disc korrel 120 of soortgelijk materiaal.

Het product op kamertemperatuur verwerken. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Bij droge en/of warme temperaturen kan er maximaal 4% Bona Retarder worden toegevoegd om de open tijd te verlengen en het risico op overlappingsen en verkleuringen te verlagen. De minimale ruimte temperatuur is **13°C**.

Attentie: Tropische houtsoorten zoals Team, Ipé, Gerookt Eiken, Wengé en vergelijkbare soorten, evenals sommige soorten naaldhout, bevatten natuurlijke ingrediënten – looistoffen, oliën, harsen en mineralen, die kunnen leiden tot een aanzienlijke verlenging van de droogtijd, vochtproblemen of kleurveranderingen. Het wordt **sterk aanbevolen** om vooraf de houtsoort te identificeren en een proef uit te voeren om de kleur en het algemene uiterlijk van het systeem juist te kunnen beoordelen.



Bona Intense

WATERGEDRAGEN PRIMER

Voor een heldere verkleuring

BEHANDELSHEMA

Bona Intense is geschikt voor vrijwel alle houtsoorten en in het bijzonder voor tropisch hout.

Algemeen behandelingschema:

- 1 x Bona Intense
- 1 x Bona Aflak
- Tussenschuren met korrel 150
- 1 of 2 x Bona Aflak

Opmerking:

- Niet meer dan twee laklagen per dag aanbrengen – het risico van overmatig werken van het hout is anders te groot.
- Bona Intense mag alleen rechtstreeks op onbehandeld hout worden gebruikt. Niet gebruiken in combinatie met verf of olie en niet gebruiken bovenop andere afwerkingsproducten.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. De can goed schudden vóór gebruik en plaats het bijgeleverde filter.
2. Breng Bona Intense gelijkmatig aan met de houtnerf mee met gebruik van een Bona Roller in een verhouding van 8-10 m²/liter en voorkom opstapeling van de lak.
3. Ca. 2-3 uur laten drogen.
4. Tussenschuren na de 1^e laag aflak. Voor het tussenschuren gebruik het Bona Scrad System met Wing korrel 150 of fijner. Ook geschikt is Bona Diamond Abrasives korrel 120.
5. Goed stofzuigen en voltooi de behandeling met een 2^e laag Bona Aflak.

BELANGRIJK

Bona Intense mag nooit worden gebruikt als de laatste afwerking voor houten vloeren.

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com